ISOPOXI

SHOP PRIMER EPOXI-ISOCIANATO

DEFINIÇÃO

Shop primer de aderencia epoxi-isocianato de dois componentes.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Utiilizado como primer promotor de aderência em substratos metalicos não ferrosos:
- Fabricados em galvanizado e aluminio, tais como
Estruturas, tubulações, equipamentos, telhas, containers e maquinas.

PROPRIEDADES

- Secagem rapida.
- Excelente Aderência sobre vários tipos de tratamento de superficies.
- Permite Epoxis e Poliuretanos como acabamentos.

OBS: Isento de metais pesados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto da película seca	: Fosco
Cores	: Vermelho Óxido, branco e cinza
Número de componentes	: 2
Proporção de mistura em volume	: 17 partes de Comp. A p/ 1 parte de Comp.B
Densidade	: 1, 1 +/- 0,05 g/cm³
Teor de sólidos, em volume	: 23,0 +/- 2%
Teor de sólidos, em peso	: 43 +/- 3%
Espessura recomendada por demão	: 20 µm
Película húmida	: 87 µm
Rendimento teórico por demão	: 11,50 m²/l para 20 µm secos

ISOPOXI

SHOP PRIMER EPOXI-ISOCIANATO

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deverá estar limpa, seca e isenta de residuos gordurosos ou quaisquer outros contaminantes limpezaa de acordo com norma norma SSPC-SP 1. Utilizar para limpeza escova seca, pano limpo e seco, ar comprimido isento de umidade e oleo. Tratamento de superfície em Galvanizado por Imersão à quente (a fogo) Lavar o substrato com água corrente para remoção dos sais solúveis provenientes do processo de galvanização.

APLICAÇÃO

Mistura: O produto é fornecido em kits pré-doseados. Adicionar o componente B endurecedor ao compnente A Tinta e homegeneizar totalmente , tomando o cuidade de não incorporar ar. A temperatura aconselhada da mistura deve ser no mínimo de 10°C, caso contrário pode ser necessário acrescentar diluente para obter a viscosidade de aplicação. Atenção, um excesso de diluente pode provocar um fenómeno de escorrimento e provocando baixas espessuras.

Tempo de cura Total 7 dias

Durabilidade da mistura em recipiente (Pot life):

Temperatura	Duração
15°C	5 horas
25°C	4 horas
30°C	3 horas

Temperatura do suporte: Compreendida entre no máximo 40°C e no mínimo 3°C acima do ponto de orvalho para evitar qualquer risco de condensação.

Condições atmosféricas: A temperatura deve situar-se entre 10°C e 35°C.
A higrometria deve situar-se entre 10% e 65%.

Paragem técnica: Não deixar o material de pulverização em carga um tempo superior à durabilidade em recipiente. Lavar o material com o diluente 67-232 v01 e em seguida limpar cuidadosamente com solvente de limpeza. A lata com a mistura preparada e não usada não deve ser fechada hermeticamente. Em caso de paragem prolongada, é preferível preparar um novo kit.

PISTOLA AIRLESS

Diluição: não é necessario
1

PISTOLA CONVENCIONAL

Diluente: 67-232
Diluição: 5 à 10 %
Bico: consoante material
Pressão no bico: 3-4 bars

TRINCHA

Não recomendado

ROLO

Não recomendado

SOLVENTE DE LIMPEZA: 67-232

ISOPOXI

SHOP PRIMER EPOXI-ISOCIANATO

SECAGEM

	Tempo de secagem		Intervalo entre demãos	
Temperatura	Secagem ao toque	Secagem manuseio	Mínimo	Máximo
10°C	25 minutos	45 minutos	8 horas	60 horas
25°C	10 minutos	30 minutos	6 horas	72horas
35°C	5 minutos	20 minutos	4 horas	48 horas

COMPATIBILIDADE

Demão(s) seguinte(s)	Acabamentos: BRASTHANE, POLYSTRIA , LAQUETANE, DECOPOX, FINIPOXI E PRESTOPOX.

ESPECIFICAÇÕES REGULAMENTARES

VOC:	875 g/litro – USA Metodo EPA 24

HIGIENE E SEGURANÇA

Ponto de ignição	BASE: situado entre 23°C e 55°C ENDURECEDOR: superior 23 e 61°C
Transporte e etiquetagem	Consultar a ficha de dados de segurança em vigor.
Conservação	No mínimo 18 meses na embalagem de origem, cheia e fechada. Armazenar num local fresco, arejado e ao abrigo das intempéries.
Precauções de utilização	Consultar a ficha de dados de segurança em vigor.

ACONDICIONAMENTO

KIT	BASE	ENDURECEDOR
3,6L	3,40L	0,20L
18L	17,00L	1,00L

Fábrica e Administração no Brasil
Rua José Pinelli, 1-135 - Distrito industrial II - Bauru – SP - Brasil
Fone: 55 14 3281-1366 – www.tintasmaestria.com.br