LAQUETANE ACETINADO

ACABAMENTO POLIURETANO

DEFINIÇÃO

Acabamento Poliuretano Acetinado de 2 componentes de secagem rápida

CAMPO DE APLICAÇÃO

Sobre primer recomendado em:
- Em aço carbono: Equipamentos, máquinas, ferramentas e estruturas metálicas.
- Em madeira: Portas, janelas, moveis, estruturas, divisórias e ferramentas.
- Em MDF: Prateleiras, moveis, estruturas, displays, divisórias.
- Outros usos, Consultar Depto. Técnico Maestria Tintas & Sistemas.

PROPRIEDADES

- Acabamento acetinado de secagem rápida.
- Permite repintura em 8 horas secagem final 48 horas
- Excelente aderência sobre superficies especificadas.
- Promove um ótimo acabamento laqueamento de moveis e portas

APROVAÇÕES

Sistema Maestria de Qualidade Assegurada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto da película seca	: Acetinado
Cores	: Branco e cores sistema tintometrico
Número de componentes	: 2
Proporção de mistura em volume	: 4/1 (4 partes de A e 1 de de B)
Densidade	: 1,28 +/- 0,05 g/cm³
Teor de sólidos, em volume	: 46,8 +/- 3%
Teor de sólidos, em peso	: 62,0 +/- 3%
Espessura recomendada	: 35 µm
Película húmida	: 76 µm
Rendimento teórico	: 13,0 m²/l (45m²gl) p/35 µm secos/demão

LAQUETANE ACETINADO

ACABAMENTO POLIURETANO

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superficie dever`estar isenta de pó, materiais gordurosos, totalmente seca e lixada. Caso tenha tinta velha, a mesma devera ser removidade.
Obrigatoriamente usar tinta de fundo (primer) sobre substrato:
Ferrosos e não ferrosos / fiberglass: EPODUX PRIMER 61 134
Madeira / MDF : LAQUETANE PRIMER 662
Importante: Outas condições. consultar Depto. Técncio Maestria.

APLICAÇÃO

Mistura: O produto é fornecido em kits pré-dosados. Adicionar o componente B (catalisador) sobre o Componente a (Tinta) e homeneizar os dois componentes perfeitamente tendo o cuidado de não incorporar ar. Apos a mistura aguardar 15 minutos e realizar a diluição necessário para o tipo de aplicação (equipamento). Atenção, um excesso de diluente pode provocar escorrimento e baixa camada seca.

Tempo indução: 15 minutos

Durabilidade da mistura em recipiente:

Temperatura	Duração
15°C	8 horas
25°C	4 horas
30°C	2 horas

Temperatura do substrato: Compreendida entre 15°C e 35°C e no mínimo de 3°C acima do ponto de orvalho para evitar qualquer risco de condensação.

Condições atmosféricas: A temperatura deve situar-se entre 15°C e 35°C.
Umidade 20% e 65%.

Paragem técnica: Não deixar o material de pulverização em carga um tempo superior à durabilidade em recipiente. Lavar o material com o diluente 61-161 v01 e em seguida limpar cuidadosamente com solvente de limpeza. A lata com a mistura preparada e não usada não deve ser fechada hermeticamente. Em caso de paragem prolongada, é preferível preparar um novo kit. Umidade alta pode fosquear, provocar micro bolhas e pot life curto.

PISTOLA AIRLESS

Diluente: 61-161 v01
Diluição: 0 a 10 %
Bico: 0.011-0.013
Pressão no bico: 150-200 bars
Relação da bomba mín.: 30 /1

PISTOLA PNEUMÁTICA

Diluente: 61-161 v01
Diluição: 15 a 25 %
Bico: consoante material
Pressão no bico: 3-4 bars

TRINCHA

Diluente: 61-161 v01
Diluição: 0 a 10 %

ROLO

Diluente: 61-161 v01
Diluição: 0 a 10 %

SOLVENTE DE LIMPEZA: 61-161 v01 ou 68-69 v01

LAQUETANE ACETINADO

ACABAMENTO POLIURETANO

SECAGEM

Temperatura	Secagem ao toque	Secagem manuseio	Secagem total	Intervalo repintura Mínimo	Intervalo repintura Máximo
15°C	1 hora	4 - 6	72 horas	6 horas	72 horas
25°C	20 minutos	2 - 3	48 horas	8 horas	48 horas
30°C	10 minutos	1 - 2	36 horas	2 horas	36 horas

COMPATIBILIDADE

Demão(s) anterior (s) Laquetane Primer 662, Epodux Primer 61 134 ou sob consulta.
Demão(s) seguinte(s) O próprio, Laquetane acetinado ou fosco ou Polystane.

ESPECIFICAÇÕES REGULAMENTARES

Classificação AFNOR	Classificação AFNOR NFT 36 005 Família I Classe 6a
COV (Diretiva 2004/42/CE)	Valor limite da UE para este produto (cat. A/j): 490 g/l Este produto contém no máximo 490 g/l de COV.

HIGIENE E SEGURANÇA

Ponto de ignição	BASE: situado entre 23°C e 55°C ENDURECEDOR: situado entre 23 °C e 55°C
Transporte e etiquetagem	Consultar a ficha de dados de segurança em vigor.
Conservação	No mínimo 2 anos na embalagem de origem, cheia e fechada. Armazenar num local fresco, arejado e ao abrigo das intempéries.
Precauções de utilização	Consultar a ficha de dados de segurança em vigor.

ACONDICIONAMENTO

KIT BASE BRANCA	BASE	ENDURECEDOR	CORANTES/TINTOMETRICO
3,6 litros	2,81 litros	0,72 litro	0,07 litro MAXIMO
18 litros	14,05 litros	3,60 litros	0,35 litro MAXIMO

KIT BASE TRANSPARENTE	BASE	ENDURECEDOR	CORANTES/TINTOMETRICO
3,6 litros	2,40 litros	0,72 litro	0,48 litro MAXIMO
18 litros	12,00 litros	3,60 litros	2,40 litro MAXIMO

Maestria TINTAS & SISTEMAS
Fábrica e Administração no Brasil
Rua José Pinelli, 1-135 - Distrito industrial II - Bauru – SP - Brasil
Fone: 55 14 3281-1366 – www.tintasmaestria.com.br