MULTITANE PU

ACABAMENTO POLIURETANO BRILHANTE ALIFÁTICO

DEFINIÇÃO

Acabamento poliuretano acrílico alifático brilhante bi-componente.

CAMPO DE APLICAÇÃO

- Paredes de concreto ou de alvenaria
- Estruturas ou pipe racks de concreto
- Pisos de concreto, cerâmicos ou granilites
- Telhas de fibro cimento ou ceramicas
- concreto pré-moldadas
- Aço carbono lixado ou jateado
- Madeira e Fiberglass
- Aluminio e galvanizado.

PROPRIEDADES

Tinta de acabamento de alta adesão e fácil aplicação.
É um produto multiuso quando falamos em construção civil, conforme **Campo de Aplicação** e tambem atuando como top coat sobre pinturas epóxis ou poliuretanas promovendo maior brilho e proteção por barreira.
Para outras utilizações consultar Departamento Técnico
OBS: quando exposto a umidade alta antes de sua secagem, poderá apresentar, aspecto leitoso ou perda de brilho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto da película seca	: Brilhante
Cores	: incolor
Número de componentes	: 2
Proporção de mistura em volume	: 5/1 – A/B em volume
Densidade	: 1,00 +/- 0,05 g/cm³
Sólidos em volume (teórico)	: 46 +/- 3%
Espessura seca	: 40 microns (depende de porosidade)
Rendimento teórico	: 11,5 m²/l (depende da porosidade)

SECAGEM

Temperatura	Secagem ao toque	Secagem manuseio	Cura total	Repintura Mínimo	Repintura Máximo
15°C	4 horas	8	192 horas	24 horas	60 horas
25°C	1 horas	3	168 horas	12 horas	48 mês
30°C	30 minutos	2	120 horas	10 horas	36 mês

MULTITANE PU

ACABAMENTO POLIURETANO BRILHANTE ALIFÁTICO

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfícies secas, isentas contaminantes gordurosos, fuligem ou poeiras. Caso haja oleosidade na superfície use solução desengordurante alcalina ou se for superficial usar panos limpos embebidos em DILUENTE 61 161
Substratos muito poroso, dever ser aplicado 2 demãos minimo, onde a primeira com diluição de 20 a 30% para selar.

APLICAÇÃO

Preparo: Adicione o componente B ao componente A, respeitando a relação de mistura. Misture vigorosamente, se possível com agitador mecânico e aguardar tempo de indução de 15 minutos para iniciar aplicação.

Sua aplicação deverá ser uniforme de maneira que observe a penetração do produto, O Diluente devera ser usado de acordo com o sistema de pintura utlizado ou o tipo de substrato

Temperaturas acima de 30°C e umidade relativa do ar acima de 65%, reduzem gradativamente o tempo de vida da mistura e podem trazer deficiências no brilho, bolhas e perdas de aderencia, consultar Departamento Técnico

Durabilidade da mistura em recipiente:

Temperatura	Duração
15°C	5 horas
25°C	3 horas
30°C	2 horas

Temperatura do substrato — Compreendida entre 10°C e 35°C e no

Condições atmosféricas: — A temperatura deve situar-se entre 15°C e 30°C.
A higrometria deve situar-se entre 10% e 65%.

Paragem técnica: Não deixar a mistura nos equipamentos de pintura por tempo superior à durabilidade da mistura (POT LIFE). Lavar os equipamentos com o diluente 61-161. Caso o tempo seja curto para o consumo da carga preparada, é preferível o preparo de um novo kit. Umidade alta pode fosquear, provocar micro bolhas e pot life curto.

PISTOLA convencional
Diluente 61.161 diluição 5 – 10%

TRINCHA
Diluente 61.161 0 – 5%

ROLO (para epoxi)
Diluente 61.161 0 – 5%

SOLVENTE DE LIMPEZA: D 61-161

COMPATIBILIDADE

Produtos: EPODUX, EPODUR, FINIPOXY, PRESTOPOX, LAQUETANE, BRASTHANE, POLYSTRIA e outros indicados pelo nosso Departamento Técnico.

Fábrica e Administração no Brasil
Rua José Pinelli, 1-135 - Distrito industrial II - Bauru – SP - Brasil
Fone: 55 14 3281-1366 – www.tintasmaestria.com.br

MULTITANE PU

ACABAMENTO POLIURETANO BRILHANTE ALIFÁTICO

HIGIENE E SEGURANÇA

Conservação	No mínimo 2 anos na embalagem de origem, cheia e fechada. Armazenar num local fresco, arejado e ao abrigo das intempéries.
Precauções de utilização	Consultar a ficha de dados de segurança em vigor.

ACONDICIONAMENTO

KIT	BASE	ENDURECEDOR
3,6 litros	3,00 litros	0,6 litro
18 litros	15,00 litros	3,0 litros

Fábrica e Administração no Brasil
Rua José Pinelli, 1-135 - Distrito industrial II - Bauru – SP - Brasil
Fone: 55 14 3281-1366 – www.tintasmaestria.com.br