# MULTIVERNIZ PU MULTIUSO

**VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE ALIFÁTICO**



## DEFINIÇÃO

Verniz poliuretano alifático de acabamento brilhante  bi-componente.

## CAMPO DE APLICAÇÃO

- Paredes de concreto ou de alvenaria
- Estruturas ou pipe racks de concreto
- Pisos de concreto, cerâmicos ou granilites
- Telhas de fibro cimento ou ceramicas
- concreto pré-moldadas
- Aço carbono lixado ou jateado
- Madeira e Fiberglass

## PROPRIEDADES

Verniz acabamento de alta adesão e fácil aplicação.
É um produto multiuso quando falamos em construção civil, pois tambem atua como um verniz de acabamentos sobre superfícies conforme **Campo de Aplicação** e tambem atuando como top coat sobre pinturas epoxis ou poliuretanicas promovendo maior brilho e proteção por barreira.
**Para outras utilizações consultar Departamento Técnico**
OBS: quando exposto a umidade alta antes de sua secagem, poderá apresentar, aspecto leitoso ou perda de brilho.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Aspeto da película seca | : Brilhante |
| Cores | : incolor |
| Número de componentes | : 2 |
| Proporção de mistura em volume | : 5/1 – A/B em volume |
| Densidade | : 1,00 +/- 0,05 g/cm³ |
| Sólidos em volume (teórico) | : 46 +/- 3% |
| Espessura seca | : 40 microns (depende de porosidade) |
| Rendimento teórico | : 11,5 m²/l (depende da porosidade) |

## SECAGEM

| Temperatura | Secagem ao toque | Secagem manuseio | Cura total | Repintura Mínimo | Repintura Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15°C | 4 horas | 8 | 192 horas | 24 horas | 60 horas |
| 25°C | 1 horas | 3 | 168 horas | 12 horas | 48 mês |
| 30°C | 30 minutos | 2 | 120 horas | 10 horas | 36 mês |

# MULTIVERNIZ PU MULTIUSO

**VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE ALIFÁTICO**



## UTILIZAÇÃO

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfícies secas, isentas contaminantes gordurosos, fuligem ou poeiras. Caso haja oleosidade na superfície use solução desengordurante alcalina ou se for superficial usar panos limpos embebidos em DILUENTE 61 161
Substratos muito poroso, dever ser aplicado 2 demãos minimo, onde a primeira com diluição de 20 a 30% para selar.

### APLICAÇÃO

**Preparo:** Adicione o componente B ao componente A, respeitando a relação de mistura. Misture vigorosamente, se possível com agitador mecânico e aguardar tempo de indução de 15 minutos para iniciar aplicação.

Sua aplicação deverá ser uniforme de maneira que observe a penetração do produto, O Diluente devera ser usado de acordo com o sistema de pintura utlizado ou o tipo de substrato

Temperaturas acima de 30°C e umidade relativa do ar acima de 65%, reduzem gradativamente o tempo de vida da mistura e podem trazer deficiências no brilho, bolhas e perdas de aderencia, consultar Departamento Técnico

Durabilidade da mistura em recipiente:

| Temperatura | Duração |
|---|---|
| 15°C | 5 horas |
| 25°C | 3 horas |
| 30°C | 2 horas |
| | |

Temperatura do substrato — Compreendida entre 10°C e 35°C e no

Condições atmosféricas: — A temperatura deve situar-se entre 15°C e 30°C.
A higrometria deve situar-se entre 10% e 65%.

Paragem técnica: Não deixar a mistura nos equipamentos de pintura por tempo superior à durabilidade da mistura (POT LIFE). Lavar os equipamentosl com o diluente 61-161. Caso o tempo seja curto para o consumo da carga preparada, é preferível o preparo de um novo kit. Umidade alta pode fosquear, provocar micro bolhas e pot life curto.

**PISTOLA convencional**
Diluente 61.161 diluição 5 – 10%

**TRINCHA**
Diluente 61.161 0 – 5%

**ROLO ( para epoxi)**
Diluente 61.161 0 – 5%

**SOLVENTE DE LIMPEZA: D** 61-161

## COMPATIBILIDADE

Produtos: EPODUX, EPODUR, FINIPOXY, PRESTOPOX, LAQUETANE, BRASTHANE, POLYSTRIA e outros indicados pelo nosso Departamento Técnico.

# MULTIVERNIZ PU MULTIUSO

**VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE ALIFÁTICO**



## HIGIENE E SEGURANÇA

| | |
|---|---|
| Conservação | No mínimo 2 anos na embalagem de origem, cheia e fechada. Armazenar num local fresco, arejado e ao abrigo das intempéries. |
| Precauções de utilização | Consultar a ficha de dados de segurança em vigor. |

## ACONDICIONAMENTO

| KIT | BASE | ENDURECEDOR |
|---|---|---|
| 3,6 litros | 3,00 litros | 0,6 litro |
| 18 litros | 15,00 litros | 3,0 litros |



**Fábrica e Administração no Brasil**
Rua José Pinelli, 1-135 - Distrito industrial II - Bauru – SP - Brasil
Fone: 55 14 3281-1366 – www.tintasmaestria.com.br