POLYSTRIA BR HS 67

POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO

DEFINIÇÃO

Acabamento brilhante, de dois componentes, à base de resina acrílica curada com isocianato alifático.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Tinta de acabamento de sistemas para estruturas metálicas expostas à ambiente agressivo, tais como:
- Estruturas, silos, reservatórios de armazenagem, contentores,
- Materiais e estruturas das indústrias químicas, nucleares,
- Máquinas-ferramentas, materiais especializados, etc.

PROPRIEDADES

Excelente retenção de cor e brilho
Mais de 1500 cores possíveis no nosso sistema tintométrico "Indústria".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto da película seca	: Brilhante
Cores	: consoante catálogo cromático RAL/AFNOR, 1000 Cores...
Número de componentes	: 2
Proporção de mistura em peso	: 80,7/19,3
Proporção de mistura em volume	: 77,8/22,2
Densidade	: 1,28 +/- 0,05 g/cm³
Teor de sólidos, em volume	: 61,71 +/- 2%
Teor de sólidos, em peso	: 73,0 +/- 2%
Espessura recomendada	: 65 µm
Película húmida	: 100 µm
Rendimento teóric	: 13 m²/l – 36 m²/galão/demão

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O suporte deve estar limpo, seco e tratado com um sistema anticorrosivo compatível. Ver parágrafo compatibilidade ou consultar os nossos serviços técnicos.

COMPATIBILIDADE

Demão(s) anterior(es)	MONOCOTE, CHIMICOTE, FERROCOTE, EPODUX BR 100, EPODUX PRIMER 61-134 v01, EPODUX HV PC, EPODUX IM 209, EPODUX ARF, PRIMODUX H, PRIMODUX SR 74-31, MONOPRIMER 58-86, MONOCOUCHE SR 75, PRESTOPRIM A/C, EPODUX 450/460 e EPODUX BR 78.
Demão(s) seguinte(s)	O próprio, FERROTHANE, PRESTOTHANE, PROTECTHANE

POLYSTRIA BR HS 67

Poliuretano Acrílico Alifático

APLICAÇÃO

Mistura: O produto é fornecido em kits pré-doseados. Verter a parte endurecedor na lata de base e amassar tendo o cuidado de não incorporar ar. A temperatura aconselhada da mistura deve ser no mínimo de 10°C, caso contrário pode ser necessário acrescentar diluente para obter a viscosidade de aplicação. Atenção, um excesso de diluente pode provocar um fenómeno de escorrimento.

Tempo de cura: 15 min

Durabilidade da mistura em recipiente:

Temperatura	Duração
10°C	10 horas
20°C	4 horas
30°C	2 horas 30 mn

Temperatura do suporte: Compreendida entre +10°C e +40°C e no mínimo de 3°C acima do ponto de orvalho para evitar qualquer risco de condensação.

Condições atmosféricas: A temperatura deve situar-se entre 10°C e 40°C.
A higrometria deve situar-se entre 5% e 65%.

Paragem técnica: Não deixar o material de pulverização em carga um tempo superior à durabilidade em recipiente. Lavar o material com o diluente 61-161 v01 e em seguida limpar cuidadosamente com solvente de limpeza. A lata com a mistura preparada e não usada não deve ser fechada hermeticamente. Em caso de paragem prolongada, é preferível preparar um novo kit.

PISTOLA AIRLESS

Diluente: 61-161 v01
Diluição: 0 a 10 %
Bico: 0.011-0.013
Pressão no bico: 150-200 bars
Relação da bomba mín.: 30 /1

PISTOLA PNEUMÁTICA

Diluente: 61-161 v01
Diluição: 10 a 15 %
Bico: consoante material
Pressão no bico: 3-4 bars

TRINCHA

Diluente: 61-161 v01
Diluição: 0 a 10 %

ROLO

Diluente: 61-161 v01
Diluição: 0 a 5 %

SOLVENTE DE LIMPEZA: 61-161 v01 ou 68-69 v01

POLYSTRIA BR HS 67

Poliuretano Acrílico Alifático

SECAGEM

	Tempo de secagem		Intervalo entre demãos	
Temperatura	Secagem ao toque	Secagem manuseio	Mínimo	Máximo
10°C	6 horas	12 horas	24 horas	72 horas
20°C	4 horas	8 horas	10 horas	48 horas
30°C	3 horas	4 horas	6 horas	36 horas

ESPECIFICAÇÕES REGULAMENTARES

Classificação AFNOR	Classificação AFNOR NFT 36 005 Família I Classe 6a
COV (Diretiva 2004/42/CE)	Valor limite da UE para este produto (cat. A/j): 350 g/l Este produto contém no máximo 350 g/l de COV.

HIGIENE E SEGURANÇA

Ponto de ignição	BASE: situado entre 23°C e 55°C ENDURECEDOR: situado entre 23 °C e 55°C
Transporte e etiquetagem	Consultar a ficha de dados de segurança em vigor.
Conservação	No mínimo 2 anos na embalagem de origem, cheia e fechada. Armazenar num local fresco, arejado e ao abrigo das intempéries.
Precauções de utilização	Consultar a ficha de dados de segurança em vigor.

ACONDICIONAMENTO

KIT	BASE	ENDURECEDOR
3,6 l	2,8 l	0,8 l
18,0 l	14,00 l	4,0 l

Fábrica e Administração no Brasil
Rua José Pinelli, 1-135 - Distrito industrial II - Bauru – SP - Brasil
Fone: 55 14 3281-1366 – www.tintasmaestria.com.br