PRESTOLUX BR

Esmalte alqídico de secagem extra rápida
Alkyde à séchage rapide

DEFINIÇÃO

Esmalte de acabamento brilhante, secagem rápida e alta dureza.

DESTINAÇÃO

Utilizado principalmente para:
- máquinas agrícolas,
- artigos de serralheria,
- renovação de equipamentos.

PROPRIEDADES

- Secagem rápida, repintável por ele mesmo dentro de 48h.
- Boa retenção de brilho, mesmo no caso de cores vivas.
- Mais de 1500 cores realizáves com nosso sistema tintométrico industrial.

Nota: Não recobrir entre 1h e 48h. É necessário cumprir o prazo de recobrimento para evitar o fenômeno de ondulação do filme.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto na embalagem	: líquido viscoso
Aspecto do filme Seco	: Brilhante
Cor	: de acordo com padrões RAL/PETROBRAS
Densidade	: 1,21+/- 0,1 g/cm³
Sólidos por peso	:63,0% +/- 5%
Sólidos por volume	:47,0 +/- 3%
Espessura recomendada	:40µm
Filme úmido	: 80µm
Rendimento teórico	: 12,5m²/L para 40µm secos
Estocagem	: 2 anos em embalagem completamente fechada e longe de fontes de calor

PRESTOLUX BR

Esmalte alqídico de secagem extra rápida
Alkyde à séchage rapide

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies deverão estar secas e tratadas com um sistema anticorrosivo compatível. Recorrer ao parágrafo COMPATIBILIDADE ou consultar nossos serviços técnicos.

APLICAÇÃO

Temperatura do substrato:
O substrato deve estar entre +5°C e +35°C e pelo menos 3°C abaixo do ponto de orvalho para evitar o risco de condensação..
Condições atmosféricas:
A temperatura deverá estar entre 5°C e 40°C.
A umidade relativa do ar deve estar entre 0% e 80%.

PISTOLA AIRLESS

Diluente: 68-69
Diluição: 0-5%
Bico: 0.011 – 0.013
Pressão no bico: 100 – 150 bars

PISTOLA PNEUMÁTICA

Diluente: 68-69
Diluição: 5-10%
Bico: de acordo com o equipamento
Pressão no bico: 3 – 5 bars

ROLO / PINCEL

Não é aconselhada aplicação com rolo ou pincel devido à secagem muito rápida.

SOLVENTE DE LIMPEZA

Diluente: 68-69

PRESTOLUX BR

Esmalte alqídico de secagem extra rápida
Alkyde à séchage rapide

SECAGEM

	Tempo de secagem		Intervalo entre demãos	
Temperatura	**Seca ao toque**	**Cura total**	**Minimo**	**Máximo**
10°C	30 minutos	2 horas	72 horas	Não crítico
20°C	15 minutos	1 hora	48 horas	Não crítico
30°C	10 minutos	0 hora 45	36 horas	Não crítico

HIGIENE E SEGURANÇA

Ponto de inflamação:
Entre 23°C e 55°C

Transporte e rotulagem:
Consultar as fichas de segurança de transporte que estão de acordo com as normas de segurança vigentes.

Conservação:
2 anos em embalagem de origem fechada. Estocar em local fresco, seco, ventilado e ao abrigo das intempéries.

Precauções de utilização:
Consultar a ficha de segurança FDS no site www.tintasmaestria.com.br.

ACONDICIONAMENTO

Galões de 18L e 3,6L

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.