# PRESTOPOX MTT09/10

ESMALTE EPOXI BI-COMPONENTE

## DEFINIÇÃO

Tinta de acabamento bicomponente epóxi brilhante, curada com poliamida.

## CAMPO DE APLICAÇÃO

Utilizado como acabamento,
-Aplicação sobre primer recomendado, para a proteção do substrato em ambientes severos quimicamente corrosivos.
- Interior e exterior na proteção de vapores, derramamentos e respingos.
- Intermediário para acabamento poliuretano e epóxi.

## PROPRIEDADES

Bases epoxis para tingimnto em sistema tintométrico maestria Industrial
Tem excelente aderencia sobre aço acabono jateado Sa 2 ½ ou tratamento mecanico ST2, tambem em pinturas antiga em epoxi ou poliuretanos..
Seus pigmentos promovem ótima resistencia anticorrosiva e **não possuem metais pesados.**

## APROVAÇÕES

ACQPA :

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Aspeto da película seca | : Brilhante |
| Cores | : Cores Sistema Tintométrico / Vermelho òxido |
| Número de componentes | : 2 |
| Viscosidade krebs Stormer | : 65 – 80 KU |
| Proporção de mistura em volume | : 80 /20 |
| Densidade Base Transp. (MTT09) | : 1,14 +/- 0,05 g/cm³ |
| Densidade Base branca (MTT10) | : 1,24 +/- 0,05 g/cm³ |
| Teor de sólidos, em volume | : 53,0 +/- 3% |
| Teor de sólidos, em peso | : 66,0 +/- 2% |
| Espessura recomendada | : 40 µm seca |
| Película úmida | : 75 µm |
| Rendimento teórico | : 13,2 m²/l |



**Fábrica e Administração no Brasil**
Rua José Pinelli, 1-135 - Distrito industrial II - Bauru – SP - Brasil
Fone: 55 14 3281-1366 – www.tintasmaestria.com.br

# PRESTOPOX MTT09/10

**versão 02**

Esmalte Epóxi Bicomponente

## UTILIZAÇÃO

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar completamente secas e limpas, livres de sujeira, óleos, gorduras, sabões, ou resíduos de poeiras em geral (microscópicas), oxidação ou outros contaminantes.
Superfícies novas:
Aço carbono:
1) Deverá ser aplicado o primer recomendado obedecendo seu prazo de pintura.
2) Direto sobre o metal, realizar jateamento abrasivo Sa 2.1/2 ou tratamento mecanico ST3.

OBS: Superfícies previamente pintadas: Tintas antigas deverão ser testadas quanto ao desprendimento. Se o desprendimento ocorrer, remover a tinta velha. Limpar epóxi e poliuretano antigos com..... Remover a tinta craqueada e atacada. Para áreas onde a superfície estiver exposta utilizar primer especificado para a pintura de superfícies novas.

### APLICAÇÃO

Mistura: O produto é fornecido em kits pré-doseados. Verter a parte endurecedor na lata de base sob constante homogeneização. A temperatura aconselhada da mistura deve ser no mínimo de 15°C ou umidade relativa do ar superior 80%. Aguardar 20 minutos, diluir se necessário e iniciar a aplicação. Realizada a mistura dos componentes ela deverá ser utilizada dentro do prazo máximo de vida útil de 4 horas.

Tempo de vida util da mistura A+B:

| Temperatura | Duração |
|---|---|
| 10°C | 8 horas |
| 25°C | 4 horas |
| 30°C | 2 horas |

Temperatura do suporte: Compreendida entre +10°C e +40°C e no mínimo de 3°C acima do ponto de orvalho para evitar qualquer risco de condensação.

Condições atmosféricas: A temperatura deve situar-se entre 10°C e 40°C.
A higrometria deve situar-se entre 10% e 85%.

Paragem técnica: Não deixar o material de pulverização em carga um tempo superior à durabilidade em recipiente. Lavar o material com o diluente 67-232 v01 e em seguida limpar cuidadosamente com solvente de limpeza. A mistura preparada e não usada não deve ser fechada hermeticamente. Em caso de paragem prolongada, é preferível preparar um novo kit.

### PISTOLA AIRLESS

Diluente: 67-232 v01
Diluição: 5 a 10 %
Bico: 0.017-0.021
Pressão no bico: 200-250 bars
Relação da bomba mín.: 45 /1

### PISTOLA PNEUMÁTICA

Diluente: 67-232 v01
Diluição: 10 a 15 %
Bico: consoante material
Pressão no bico: 3-5 bars

### TRINCHA

Diluente: 67-232 v01
Diluição: 0 a 5 %

### ROLO

Diluente: 67-232 v01

Diluição: 0 a 5 %

**SOLVENTE DE LIMPEZA:** 67-232 v01

# PRESTOPOX MTT09/10

Esmalte Epóxi Bicomponente

Versão 02

## SECAGEM

| | Tempo de secagem | | Intervalo entre demãos | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | Secagem ao toque | Secagem manuseio | Mínimo | Máximo |
| 10°C | 4 - 6 horas | 12 - 14 horas | 24 horas | 72 horas |
| 25°C | 1 - 2 horas | 8 - 10 horas | 16 horas | 48 horas |
| 30°C | 1 hora | 4 – 6 horas | 8 horas | 36 horas |

## COMPATIBILIDADE

| | |
|---|---|
| Demão(s) anterior(es) | O próprio, EPODUX PRIMER 61-134 v01, PRIMODUX H, EPODUX ZINC 62-208,... |
| Demão(s) seguinte(s) | O próprio, POLYSTRIA v01, FERROTHANE. |

## ESPECIFICAÇÕES REGULAMENTARES

| | |
|---|---|
| Classificação AFNOR | Classificação AFNOR NFT 36.005 Família I Classe 6b |
| COV (Diretiva 2004/42/CE) | Valor limite da UE para este produto (cat. A/j): 450 g/l (2010)<br>Este produto contém no máximo 450 g/l de COV. |

## HIGIENE E SEGURANÇA

| | |
|---|---|
| Ponto de ignição | BASE: situado entre 23°C e 55°C<br>ENDURECEDOR: situado entre 23°C e 55°C |
| Transporte e etiquetagem | Consultar a ficha de dados de segurança estabelecida de acordo com as Diretivas em vigor. |
| Conservação | No mínimo 2 anos na embalagem de origem, cheia e fechada. Armazenar num local fresco, arejado e ao abrigo das intempéries. |
| Precauções de utilização | Consultar a ficha de dados de segurança em vigor. |

## ACONDICIONAMENTO

| KIT | BASE + CORANTE | ENDURECEDOR |
|---|---|---|
| (MTT 09) 3,600 litros | 2,304 litros + 0,576 litros | 0,720 litros |
| (MTT 10) 3,600 litros | 2,822 litros + 0,058 litros | 0,720 litros |

## OBSERVAÇÕES

Por se tratar de uma tinta epóxi o produto tende a calcinar e sofrer amarelelecimento quando exposta aos raios UV, sem alterar as suas propriedades anticorrosivas. Os valores de peso específico e secagem (conforme espessura recomendada) foram obtidos em laboratório a uma temperatura de 25°C, contudo, quando sujeitos a condições adversas, estes valores tendem a ser diferentes do especificado. O rendimento prático deste produto varia de acordo com a espessura aplicada, método de aplicação, tipo/porosidade do substrato, condições ambientais, perdas de material durante a preparação, entre outros. As informações servem como orientação, podendo variar de acordo com as condições de uso e aplicação.



**Fábrica e Administração no Brasil**
Rua José Pinelli, 1-135 - Distrito industrial II - Bauru – SP - Brasil
Fone: 55 14 3281-1366 – www.tintasmaestria.com.br