PRESTOTHANE

Poliuretano Brilhante

DEFINIÇÃO

Esmalte poliuretano 2 componentes

CAMPO DE APLICAÇÃO

PRESTOTHANE é utilizada como acabamento dos sistemas de proteção anticorrosão / indústrial para:
- Estruturas,
- Equipamentos Agrícolas
- Equipamentos mecânicos
- Dutos

PROPRIEDADES

- Secagem rápida.
- Boa retenção do brilho.
- Excelente aderência sobre tintas de fundo (primers) de dois componentes

Mais de 1500 cores possíveis no nosso sistema tintométrico "Indústrial".

APROVAÇÕES

RTE: Aprovado no âmbito do sistema AN6 para aço preto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto da película seca	: Brilhante
Cores	: Consoante catálogo cromático RAL / AFNOR / 1000 Cores, consultar-nos para outras cores.
Número de componentes	: 2
Proporção de mistura em peso	: 85,3/14,7
Proporção de mistura em volume	: 83,3//16,7 : (5/1)
Densidade	: 1,21 +/- 0,05 g/cm³
Teor de sólidos, em volume	: 53,0 +/- 3%
Teor de sólidos, em peso	: 62,0 +/- 2%
Espessura recomendada	: 40 µm
Película húmida	: 75 µm
Rendimento teórico	: 13,20 m²/l para 40 µm secos

PRESTOTHANE

Poliuretano

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar limpas, secas, tratadas com um sistema anticorrosivo compatível. Ver parágrafo COMPATIBILIDADE ou consultar os nossos serviços técnicos.

APLICAÇÃO

Mistura: Componente A e

O produto é fornecido em kits pré-doseados. Adiconar a parte endurecedor (componente B) a Base homogeneizar perfeitamente tendo o de não incorporar ar. A temperatura aconselhada da mistura deve ser no mínimo de 15°C e maximo 45ºC. Diluir de acordo com o sistema de aplicação usado. Atenção, um excesso de diluente pode provocar um fenómeno de escorrimento.

Tempo de cura: Nada consta

Durabilidade da mistura em recipiente:

Temperatura	Duração
15°C	5 horas
25°C	2 hora 30
30°C	1 hora 30

Temperatura do suporte: Compreendida entre 15°C e 40°C e no mínimo de 3°C acima do ponto de orvalho para evitar qualquer risco de condensação.

Condições atmosféricas: A temperatura deve situar-se entre 5°C e 30°C.
A higrometria deve situar-se entre 0% e 85%.

Paragem técnica: Não deixar o material de pulverização em carga um tempo superior à durabilidade em recipiente. Lavar o material com o diluente 61-161 e em seguida limpar cuidadosamente com solvente de limpeza. A lata com a mistura preparada e não usada não deve ser fechada hermeticamente. Em caso de paragem prolongada, é preferível preparar um novo kit.

PISTOLA AIRLESS

Diluente: 61-161 v01
Diluição: 0 a 5 %
Bico: 0.011-0.013
Pressão no bico: 150-200 bars
Relação da bomba mín.: 30 /1

PISTOLA CONVENCIONAL

Diluente: 61-161 v01
Diluição: 10 a 15 %
Bico: consoante material
Pressão no bico: 3-5 bars

TRINCHA

Diluente: 61-161 v01
Diluição: 0 a 5 %

ROLO

Diluente: 61-161 v01
Diluição: 0 a 5 %

SOLVENTE DE LIMPEZA: 61-161 v01 ou 68-69 v01

PRESTOTHANE

Poliuretano

SECAGEM

	Tempo de secagem		Intervalo entre demãos	
Temperatura	Secagem ao toque	Secagem total	Mínimo	Máximo
15°C	4 horas	12 horas	24 horas	Não crítico
25°C	2 horas	8 horas	12 horas	Não crítico
30°C	1 hora 30	6 horas	8 horas	Não crítico

COMPATIBILIDADE

Demão(s) anterior(es)	EPODUX PRIMER 61-134, DECOPOX PRIMER TP, LAQUETANE PRIMER e outros Conforme consulta ao Depto. Técnico Maestria
Demão(s) seguinte(s)	O próprio

ESPECIFICAÇÕES REGULAMENTARES

Classificação AFNOR	Classificação AFNOR NFT 36 005 Família I Classe 6a
COV (Diretiva 2004/42/CE)	Valor limite da UE para este produto (cat. A/j): 450 g/l Este produto contém no máximo 450 g/l de COV.

HIGIENE E SEGURANÇA

Ponto de ignição	BASE (COMP.A) entre 23°C e 55°C ENDURECEDOR (COMP. B): entre 23°C e 55°C
Transporte e etiquetagem	Consultar a ficha de dados de segurança em vigor.
Conservação	No mínimo 2 anos na embalagem de origem, cheia e fechada. Armazenar num local fresco, arejado e ao abrigo das intempéries.
Precauções de utilização	Consultar a ficha de dados de segurança em vigor.

ACONDICIONAMENTO

KIT	BASE	ENDURECEDOR
3,6 litros	3,0 litros	0.6 litro
18,0 litros	15,0 litros	3,0 litros

Maestria TINTAS & SISTEMAS
Fábrica e Administração no Brasil
Rua José Pinelli, 1-135 - Distrito industrial II - Bauru – SP - Brasil
Fone: 55 14 3281-1366 – www.tintasmaestria.com.br