SILIKAT PU AL

Revestimento auto-nivelante de poliurethano e cimento.

Revêtement autolissant poliuréthane ciment.

DEFINIÇÃO

Revestimento autonivelante, a base de água, formulado a base de resina de poliuretano modificada e cargas minerais, tingidos na massa, sem odor, 3 componentes.

UTILIZAÇÃO

Revestimento aplicável de 3 a 6mm, apenas em áreas internas, SILIKAT PU foi desenvolvido para proteção de pisos que precisam de protenção tanto química como mecânica.
- Indústria agroalimentar,
- Indústria química,
- Indústria farmacêutica,
- Cozinhas profissionais e comunitárias,
- Armazéns
- Etc...

PROPRIEDADES

- Resiste a um grande número de agressores químicos: ácidos, bases, solventes, etc (consulte nosso departamento técnico)
- Sem cheiro: não afeta a atividade nas instalações vizinhas.
- Monolítico.
- Fácil de manter.
- Anti-pó.
- Alta resistência à abrasão.
- Resistência à temperatura. (consulte nosso departamento técnico)

Nota: as propriedades do revestimento, além da aparência, não são afetadas por radiação actínica.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Aspecto do acabamento	: Fosco
Cores	: Bege, Vermelho Oxido, Verde Oxido e Cinza
N° de componentes	: 3
Relação da mistura - peso	: 14,4/14,15/71,45
Relação da mistura - volume	: Não Aplicável
Densidade	: 1,90 +/- 0,1g/cm³
Sólidos por peso	: 98% +/-2
Sólidos por volume	: 96% +/- 3
Tempo de indução a 20°C	: Nenhum
Duração da mistura	: 15 a 20 minutos a 20°C 5 a 10 minutos a 30°C
Temperatura de aplicação	: entre 10 e 30°C
Consumo teórico	: 8Kg/m² para 4mm
Consumo prático	: depende das condições do substrato, do material de aplicação e etc...
Diluição	: pronto para uso
Limpeza de equipamento	: diluente 80-21

SILIKAT PU AL

Revestimento auto-nivelante de poliurethano e cimento.
Revêtement autolissant poliuréthane ciment.

INSTRUÇÕES

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Azulejo: preparar por qualquer meio mecânico apropriado, apresentando uma rugosidade suficiente. Antes da aplicação verificar:
- por amostragem a adesão das cerâmicas no substrato.
- o estado dos rejuntes: estes devem estar perfeitamente aderidos e secos (tanto a nível dos ladrilhos como sobre os sifões e outros pontos especiais)
- ausência total de umidade para evitar qualquer problema posterior (bolhas, perda de adesão, ...)

Concreto: Em conformidade com a recomendação prevista no DTU 59-3. Sobre a elaboração e a qualidade dos pisos antes da operação de pintura: superfície limpa, seca, livre de qualquer forma de poluente, sem humidade ascendente e mostrando rugosidade suficiente para permitir a aderência do revestimento. Os substratos deverão estar limpos, em bom estado, sem poças de água, e livres de todo e qualquer vestígio de poluição. Eles devem apresentar:
- rugosidade suficiente para ancoragem do sistema
- resistência suficiente a saber, resistência à compressão mínima de 25 Mpa e resistência à tração superior a 1,5Mpa
- no caso de concreto novo deve-se aguardar no mínimo 28 dias antes de aplicar o produto.

Em cada parada do revestimento (postos, sifões, rodapés, calhas, etc...) e nos periféricos, uma ancoragem deve ser executada. Ela é constituída de um corte feito por serragem de 20mm de profundidade e 15mm de largura.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Armazenado a uma temperatura de 20°C, 24 horas antes da aplicação.
A mão de obra de aplicação deve ser realizada por uma equipe especializada. O SILIKAT PU é fornecido em kit de 3 componentes (não divisíveis), base, endurecedor e agregado.
Tanto a temperatura ambiente como a temperatura do produto, impactam no processo de mistura. A temperatura do produto deverá estar entre 15 e 20°C.
Homogeneizar a base com agitador mecânico lentamente de forma a evitar a incorporação de ar ao produto. Despeje o endurecedor na base e misture por um minuto, depois misturar bem com um mexedor colomatic.
Em seguida adicione gradativamente o agregado e misture de 2 a 3 minutos para obter uma mistura homogênea em termos de consistência e cor.
Uma vez pronto, o produto deve ser despejado no chão sem demora, e colocado no lugar.
Cuidado: não adicione água no produto pois ela reagirá com o cimento, levando a uma fragilização ou falha no produto.
Imediatamente após a aplicação elimine as bolhas usando um rolo fura bolha.

INFORMAÇÕES

Aplicável em	Concreto	Revestimento Percolado	Aço	Superfície betuminosa	Madeira	Azulejos
	✓					✓
Primeira demão	STRIAFIX, RESINE MULTICOUCHE, EPODUX VERNIZ HD					
Próxima demão	Ele mesmo e SILIKAT PU TOP COAT					

SILIKAT PU AL

Revestimento auto-nivelante de poliurethano e cimento.

Revêtement autolissant poliuréthane ciment.

USOS

Função / Aspecto	Produto	Preparação da mistura	Rendimento	Equipamento de aplicação
Acabamento Liso	SILIKAT PU AL	SILIKAT PU AL (B+C+D)	3mm: 6 Kg/m² 4mm: 8 Kg/m² 5mm: 10 Kg/m² 6mm: 12 Kg/m²	Espátula dentada Rolo anti-bolhas Sapato com pregos
Acabamento semi-liso	SILIKAT PU AL	SILIKAT PU AL (B+C+D aspergir quartzo de 0,4 a 0,9mm	3mm: 6 Kg/m² 4mm: 8 Kg/m² 5mm: 10 Kg/m² 6mm: 12 Kg/m² 4 a 5Kg/m²	Espátula dentada Rolo anti-bolhas Sapato com pregos

A duração da mistura de SILIKAT PU AL é extremamente limitada, é necessário aplicar a mistura sem demora. Durante a construção, preparação, aplicação e polimerização, garantir que não haja risco de condensação e ou contato com água.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Estocado à temperatura de 20°C, 24 horas antes da aplicação.

Temperatura ambiente : mínimo 15°C / máximo 30°C
Umidade ambiente : máximo 80%
Umidade no substrato : sem condensação
Temperatura do substrato : ambiente, deve ser maior que 12°C e 3°C acima do ponto de orvalho, a fim de evitar condensação

SECAGEM / REPINTURA

Tempo de secagem e humidade < 80%		10°C	20°C	30°C
Tráfego Leve		36 horas	18 horas	14 horas
Tráfego Normal		7 dias	4 dias	3 dias
Cura		7 dias	4 dias	3 dias
Tempo para repintura:	Mínimo:	16 horas	8 horas	4 horas
	Máximo:	72 horas	48 horas	24 horas

SILIKAT PU AL

Revestimento auto-nivelante de poliurethano e cimento.
Revêtement autolissant poliuréthane ciment.

REGULAMENTAÇÃO

Classificação AFNOR : AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 6 a
C.O.V (diretiva 2004/42/CE) : Valor limite para esse produto 140g/l (2010)
Este produto contém 10g/l de C.O.V.

SAÚDE E SEGURANÇA

Ponto de fulgor : Base: superior a 100°C, Endurecedor: superior a 100°C
Uso, precauções, rotulagem e transporte : Consulte a FDS - Ficha de Dados de Segurança
Prazo de validade : 2 anos em sua embalagem de origem sem violação. Armazenar em local seco, fresco, ventilado e protegido do mau tempo.

EMBALAGEM

KIT	BASE	ENDURECEDOR	AGREGADO
22,4Kg	3,23Kg	3,17Kg	16Kg

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Tintas & Sistemas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.