STRIAFORM BR

MASSA EPOXI"

DEFINIÇÃO

Massa epóxi bi-componente, sem solvente. Ótima performance em aplicação e formação de camadas baixas e altas. Possui resistência química elevada permitindo sua aplicação em áreas de alta agressividade química e física. Pode ser aplicada em superfícies de aço carbono, concreto, fibra de vidro, madeira, aço galvanizado e alumínio, respeitando sempre tratamento de superfície e primer indicado.

CAMPO DE APLICAÇÃO

- Preenchimento de frestas e furos.
- Nivelamento de superfícies irregulares.

OBS: Em madeiras duras com primers adequados e camadas baixas

PROPRIEDADES

- Ótima dureza
- Boa resistência à abrasão
- Boa resistência à solventes, produtos alcalinos e ácidos fracos
- Baixa flexibilidade

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto do acabamento	**: Semi brilhante**
Cores	**: Branca**
N° de componentes	**: 2**
Relação da mistura – peso,%	**: 50/50 (1/1)**
Relação da mistura volume	**: 50/50 (1/1)**
Densidade, g/cm³	**: 2, 00 +/- 0,06**
Sólidos por peso, %	**: 99,00 +/- 1,00**
Sólidos por volume, %	**: 98,00 +/- 2,00**
Tempo de indução, minutos	**: 20 à 25°C**
Duração da mistura, horas	**: 4 à 25°C**
Temperatura de aplicação, °C	**: Entre 15 e 35°C**
Consumo teórico médio	**: 2 kg/m² / demão – espessura seca 1000** µm (1 mm)
Rendimento prático	: Depende das condições da superficie e equipamentos utilizados.
Diluição	**: Até 5% se necessário com D 67.232**
Limpeza de equipamento	

STRIAFORM BR

MASSA EPOXI

UTILIZAÇÃO

APLICAÇÃO

Mistura: O produto é fornecido em kits. Adicionar o endurecedor (Componente B) na base (Componente A) em recipeinte resistente e limpo, realizando uma homogeneização manual ou mecanica com o cuidado de não incorporar ar. A temperatura aconselhada da mistura deve ser no mínimo de 20 - 25°C, aguardar +/- 20 minutos em descaso e einiciar aplicação. A temperatura influencia diretamente no tempo de utilização e cura do produto apos a misturados.

Tempo de cura: nada consta

Durabilidade da mistura em recipiente:

Temperatura	Duração
15°C	7 horas
25°C	4 horas
35°C	2,5 horas

Temperatura da superficie: Compreendida entre +10°C e +30°C e no mínimo de 3°C acima do ponto de orvalho para evitar qualquer risco de condensação.

Condições atmosféricas: A temperatura deve situar-se entre 15°C e 35°C.
A higrometria deve situar-se entre 0% e 85%.

Paragem técnica: Não deixar o material um tempo superior à durabilidade em recipiente. Lavar o material com o diluente 67-232 v01 e em seguida limpar cuidadosamente com solvente de limpeza. A lata com a mistura preparada e não usada não deve ser fechada hermeticamente. Em caso de paragem prolongada, é preferível preparar um novo kit.

EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO:
Espatulas e ou desempenadeiras.

SOLVENTE DE LIMPEZA: 67-232 v01 para enxaguamento do material unicamente

LIXAMENTO: Ideal entre 24 à 48 horas, mas a temperatura inflencia muito nesta etapa, o profissional deve verificar o melhor momento deste periodo para execusão, apos periodo a pelicula adquiri muita dureza, avaliar (Temperatura X Equipamento).

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Concreto: A superfície deverá estar isenta de pó, óleos ou gorduras e materiais em desagregação. Deverá ter resistência mecânica suficiente a suportar as cargas previstas em tráfego sendo um mínimo de 30 N/mm2. Preferencialmente quando houver porosidade utilizar STRIAPISO VERNIZ DF como selador

Aço Carbono (ferro):, Jateamento abrasivo ou sobre EPODUX PRIMER 61.134, DECOPOX PRIMER TP ou outro produto conforme orientação do Depto. Técnico Maestria Tintas & Sistemas.

Galvanizado, Aluminio e Fibra de vidro: Deverá estar seca, isenta de gorduras, poeira e revestida com EPODUX PRIMER 61.134 ou outro produto conforme orientação do Depto. Técnico Maestria Tintas & Sistemas.

Pisos cerâmicos: Deverá estar seca, isenta de gorduras, poeira, umidade e revestida com EPODUX PRIMER 61-134 Sobre primer EPODUX PRIMER 61.134 ou STRIAPISO VERNIZ DF ou outro produto conforme orientação do Depto. Técnico Maestria Tintas & Sistemas.

STRIAFORM BR

MASSA EPOXI

SECAGEM

	Tempo de secagem		Intervalo entre demãos	
Temperatura	Secagem ao manuseio	Secagem total	Mínimo	Máximo
15°C	20 horas	10 dias	20 horas	72 horas
25°C	10 à 12 horas	7 dias	12 horas	48 horas
35°C	8 horas	5 horas	8 horas	24 horas

COMPATIBILIDADE

Demão(s) anterior(es)	O próprio, Primers Epoxi Maestria
Demão(s) seguinte(s)	O próprio, Primers Epoxi, Acabamentos Epoxi ou Poliuretanos Maestria

ESPECIFICAÇÕES REGULAMENTARES

COV (Diretiva 2004/42/CE)	Valor limite da UE para este produto (cat. A/i): 500 g/l (2010) Este produto contém no máximo 10 g/l de COV.

HIGIENE E SEGURANÇA

Ponto de ignição	BASE: superior a 61°C ENDURECEDOR: superior a 61°C
Transporte e etiquetagem	Consultar a ficha de dados de segurança em vigor.
Conservação	No mínimo 2 anos na embalagem cheia e fechada. Armazenar num local fresco, arejado e ao abrigo das intempéries.
Precauções de utilização	Consultar a ficha de dados de segurança em vigor.

ACONDICIONAMENTO

KIT	BASE	ENDURECEDOR
7,2 l	3,6 l	3,6 l
36 l	18 l	18 l

Maestria TINTAS & SISTEMAS

Fábrica e Administração no Brasil
Rua José Pinelli, 1-135 - Distrito industrial II - Bauru – SP - Brasil
Fone: 55 14 3281-1366 – www.tintasmaestria.com.br