STRIAPISO 120

Revestimento epóxi de alta espessura

DEFINIÇÃO

Revestimento epóxi bi componente.
Baixo teor de solventes orgânicos
Aplicável com rolo, airless.
Acabamento de excelente nivelamento

UTILIZAÇÃO

Aplicável em concreto, asfalto percolado, aço e cerâmicas preparadas com primer apropriado.
Projetado para áreas de tráfego intenso:
- Estacionamentos,
- Pisos públicos, industriais e domésticos,
- Armazéns
- Garagens, etc...
- Oficinas mecanicas

exclusivamente em áreas internas.

PROPRIEDADES

Boa resistência:
- a abrasão,
- aos choques,
- a um grande número de produtos químicos (no entanto consulte nossos serviços técnicos)

Em uma demão atinge 120 micras (0,12 mm)

Nota: na presença de luz solar, poderá sofrer calcinação e leve alteração de cor, mas mantendo suas resistência químicas.

Para obter uma superfície antiderrapante é necessário a utilização de um adjuvante ou aspersão de agregados. Consulte nosso departamento técnico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto do acabamento	: Brilhante
Cores	: Conforme nuances RAL
N° de componentes	: 2
Relação da mistura - peso	: 84/16
Relação da mistura - volume	: 78/22
Densidade	: 1,38 +/- 0,05g/cm³
Sólidos por peso	: 75% +/-3
Sólidos por volume	: 63% +/- 3
Tempo de indução a 25°C	: 15 minutos
Duração da mistura	: 4 à 6 horas a 20°C 3 a 4 horas a 30°C
Temperatura de aplicação	: Entre 15 e 30°C
Consumo teórico	: 250g/m² por demão para uma espessura seca de 120µm
Consumo prático	: 250 a 350g/m² dependendo do estado do substrato, e das condições de aplicação.
Diluição	: 5 á 10% à abaixo de 25°C usar D 67-232 e Acima de 25°C utilizar D 67-547
Limpeza de equipamento	: Diluente 67-232/67-547

STRIAPISO 120

Revestimento epóxi de alta espessura

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Concreto: Em conformidade com a recomendação prevista no DTU 59-3 e DTU 54-1. Sobre a elaboração e a qualidade dos pisos antes da operação de pintura: superfície limpa, seca, livre de qualquer forma de poluente, sem humidade ascendente e mostrando rugosidade suficiente para permitir a aderência do revestimento.
Aço: após a remoção da graxa / operações de limpeza, decapagem abrasiva AS 1/2 (de acordo com ISO 8501-1), com um perfil de rugosidade de acordo com a ISSO 8503-2 (Ra 10/13µm). Aplique uma demão de EPODUX PRIMER 61-134, dependendo do horário de pintura e ou recomendações estabelecidas em nossas fichas técnicas.
No caso de uma superfície de concreto ou pisos cerâmicos, após efetuar a preparação do substrato uma operação de tratamento de juntas pode ser necessária para recuperar o nivelamento da superfície. Essa operação é realizada após a aplicação do STRIAPISO VERNIZ DF 275, TUILE PRIMER com a ajuda da RESINA MULTICOUCHE carregada de Quartzo.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Armazenado a uma temperatura de 20°C, 24 horas antes da aplicação. STRIASOL 250 AN é comercializado em kit pré-dosado, dois componentes indissociáveis, que devem ser misturados antes do uso com agitador mecânico e à uma velocidade lenta para evitar a incorporação de ar. Se a mistura não for bem homogênea é possível que fiquem áreas não polimerizadas que permanecerão macias e não endurecerão. Uma vez que o produto foi preparado, deve ser utilizado imediatamente pois a mistura tem tempo de vida limitado. Durante a polimerização do produto evite correntes de ar que poderão causar um véu sobre a superfície. (frio e umidade podem acentuar o problema)

INFORMAÇÕES

Aplicável em	Concreto ✓	Revestimento Percolado ✓	Aço ✓	Superfície betuminosa	Madeira	Azulejo ✓
Primeira demão	PAREVAPOX, RESINA MULTICOUCHE, STRIAPISO VERNIZ DF 275, , STRIAPISO SP, EPODUX PRIMER 61-134, TUILE PRIMER					
Demãos seguintes	STRIASOL HD59, STRIASOL 310, ele mesmo, STRIATHANE , STRIAPISO 250 AN					

Fábrica e Administração no Brasil
Rua José Pinelli, 1-135 - Distrito industrial II - Bauru – SP - Brasil
Fone: 55 14 3281-1366 – www.tintasmaestria.com.br

STRIAPISO 120

Revestimento epóxi de alta espessura

USOS

Função / Aspecto	Produto	Preparação da mistura	Consumo	Equipamento de aplicação
Liso	STRIASOL 120	(Base + Catalizador)	250 a 350 g/m²	Rolo de 10-12mm

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Estocado à temperatura de 25°C máximo, 24 horas antes da aplicação.

Temperatura ambiente : Mínimo 15°C / máximo 30°C
Umidade ambiente : Máximo 85%
Umidade no substrato : Máximo15%
Temperatura do substrato : Ambiente, deve ser maior que 10°C e 3°C acima do ponto de orvalho, a fim de evitar condensação

SECAGEM / REPINTURA

Tempo de secagem e humidade < 80%		10°C	20°C	30°C
Tráfego Leve		6 dias	2 dias	1 dias
Tráfego Normal		15 dias	4 dias	3 dias
Cura		15 dias	7 dias	5 dias
Tempo para repintura:	Mínimo:	48 horas	24 horas	12 horas
	Máximo:	15 dias	4 dias	3 dias

STRIAPISO 120

Revestimento epóxi de alta espessura

REGULAMENTAÇÃO

Classificação AFNOR : AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 6 b
C.O.V (diretiva 2004/42/CE) : Valor limite para esse produto 500g/l
Este produto contém 477g/l de C.O.V.

SAÚDE E SEGURANÇA

Ponto de fulgor : Base: superior a 30°C, Endurecedor: entre 23 e 55°C
Uso, precauções, rotulagem e transporte : Consulte a FISPQ - Ficha de Segurança de Produtos Químicos
Prazo de validade : 2 anos em sua embalagem de origem sem violação. Armazenar em local seco, fresco, ventilado e protegido do mau tempo.

EMBALAGEM

KIT	BASE	ENDURECEDOR
3,6L / 4,64Kg	2,8 L/ 3,89Kg	0,8L / 0,75Kg

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Tintas & Sistemas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.