STRIAPISO VERNIZ DF 275

VERNIZ EPOXI DE DUPLA FUNÇÃO

DEFINIÇÃO

Verniz epoxi primer/selador e ou acabamento brilhante bi-componente.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Como primer selador em:
- Partes internas de tanques de concreto
- Paredes de concreto ou de alvenaria
- Estruturas ou pipe racks de concreto
- Pisos de concreto, cerâmicos ou granilites
- Telhas de fibro cimento ou ceramicas
- concreto pré-moldadas
- Aço carbono lixado ou jateado
- Madeira e Fiberglass
- Partes internas de tanques de concreto
- Paredes de concreto ou de alvenaria pintadas

com sistemas epóxi ou epóxi/poliuretanos
- Estruturas ou pipe racks de concreto
- Pisos de concreto, cerâmicos e granilites

PROPRIEDADES

Verniz primer selador e ou acabamento de alta adesão e fácil aplicação.
É um produto multi uso quando falamos em construção civil,
pois tambem atua como um verniz de acabamentos sobre superfícies
conforme **Campo de Aplicação** e tambem atuando como top coat
sobre pinturas epoxi novas e antigas promovendo maior brilho e
proteção por barreira.
Para outras utilizações consultar Deparamento Técnico
OBS: quando exposto a raios solares, pode ocorrer amarelecimento e calcinação,
Propriedades caracterícticas do epóxi, mas mantendo sua proteção anticorrosiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto da película seca	: Brilhante
Cores	: incolor levemente amarelada
Número de componentes	: 2
Proporção de mistura em volume	: 5/1 – A/B em volume
Densidade	: 1,00 +/- 0,05 g/cm³
Sólidos em volume (teórico)	: 50 +/- 3%
Espessura seca	: 40 microns (depende de porosidade)
Rendimento teórico	: 12,5 m²/l (depende da porosidade)

SECAGEM

Temperatura	Secagem ao toque	Secagem manuseio	Cura total	Repintura Mínimo	Repintura Máximo
15°C	8 horas	72	192 horas	24 horas	60 horas
25°C	4 horas	8	168 horas	12 horas	48 mês
30°C	2 minutos	6	120 horas	10 horas	36 mês

STRIAPISO VERNIZ DF 275

VERNIZ EPOXI DE DUPLA FUNÇÃO

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfícies isentas oleosas ou gorduras. Caso haja oleosidade na superfície use solução desengordurante alcalina ou se for superficial usar panos limpos embebidos em DILUENTE 67 232

APLICAÇÃO

Preparo: Adicione o componente B ao componente A, respeitando a relação de mistura. Misture vigorosamente, se possível com agitador mecânico e aguardar tempo de indução de 15 minutos para iniciar aplicação.

Não requer diluição, sua aplicação deverá ser uniforme de maneira que observe a penetração do produto, não deverá haver excesso de produto formando uma película brilhante, caso a aparência após 1 hora de aplicado a superfície tenha absorvido totalmente o produto com aparência que não foi aplicado o selador deverá imediatamente aplicar mais uma demão leve. Após aplicação, a superfície deverá ter uma aparência de estar levemente úmido (para qualquer sistema de aplicação e superfícies indicadas). Temperaturas acima de 26°C reduzem gradativamente o tempo de vida da mistura, temperaturas críticas acima de 30°C consultar Departamento Técnico

Durabilidade da mistura em recipiente:

Temperatura	Duração
15°C	8 horas
25°C	4 horas
30°C	2 horas

Temperatura do substrato: Compreendida entre 10°C e 40°C e no

Condições atmosféricas: A temperatura deve situar-se entre 10°C e 40°C.
A higrometria deve situar-se entre 10% e 85%.

Paragem técnica: Não deixar o material de pulverização em carga um tempo superior à durabilidade em recipiente. Lavar o material com o diluente 67-232 e em seguida limpar cuidadosamente com solvente de limpeza. A lata com a mistura preparada e não usada não deve ser fechada hermeticamente. Em caso de paragem prolongada, é preferível preparar um novo kit. Umidade alta pode fosquear, provocar micro bolhas e pot life curto.

PISTOLA convencional
Diluente 67.232

TRINCHA
Sem diluição

ROLO (para epoxi)
Sem diluição

SOLVENTE DE LIMPEZA: 67-232

COMPATIBILIDADE

Produtos STRIAPISOS 250 AN. PAREVAPOX, EPODUX, EPODUR, FINIPOXY, PRESTOPOX e outros indicados pelo nosso Departamento Técnico.

STRIAPISO PRIMER VERNIZ DF

VERNIZ EPOXI DE DUPLA FUNÇÃO

HIGIENE E SEGURANÇA

Conservação	No mínimo 2 anos na embalagem de origem, cheia e fechada. Armazenar num local fresco, arejado e ao abrigo das intempéries.
Precauções de utilização	Consultar a ficha de dados de segurança em vigor.

ACONDICIONAMENTO

KIT	BASE	ENDURECEDOR
3,6 litros	3,00 litros	0,6 litro
18 litros	15,00 litros	3,0 litros

Fábrica e Administração no Brasil
Rua José Pinelli, 1-135 - Distrito industrial II - Bauru – SP - Brasil
Fone: 55 14 3281-1366 – www.tintasmaestria.com.br