STRIASOL BE ROUTIER

Resina epóxi modificada.

Résine époxy modifiée.

DEFINIÇÃO

Resina epóxi modificada, bi componente, sem solvente. Pode ser utilizada como: fundo, demão intermediária (adicionando cargas de enchimento), liso ou anti-derrapante (polvilhando agregados), ou tinta de acabamento.

UTILIZAÇÃO

- Pontes, estradas, passarelas,
- Curvas perigosas,
- Docas de carregamento,
- Zonas de frebnagem,
- Etc.

PROPRIEDADES

- Excelente resistência à abrasão e sais de desgelo.
- Aplicação em concreto, aço e superfícies betuminosas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Aspecto do acabamento	: brilhante
Cores	: Preto (Contatar laboratório para outras cores)
N° de componentes	: 2
Relação da mistura - peso	:58,3/41,7
Relação da mistura - volume	: 55/45
Densidade	: 1,10 +/- 0,05g/cm³
Sólidos por peso	: 98% +/-2
Sólidos por volume	: 97% +/- 3
Tempo de indução a 20°C	: Nenhum
Duração da mistura	: 20 a 30 minutos a 20°C 10 a 15 minutos a 30°C
Temperatura de aplicação	: entre 15 e 30°C
Rendimento teórico	: 1,0Kg/m² para 0,9mm e 1,6Kg/m² para 1mm se carregado
Rendimento prático	: depende da utilização (fundo, resina para intermediário, acabamento etc.)
Diluição	: pronto para uso
Limpeza de equipamento	: diluente 67-232

STRIASOL BE ROUTIER

Resina epóxi modificada.
Résine époxy modifiée.

INSTRUÇÕES

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Aço: após a remoção da graxa / operações de limpeza, decapagem abrasiva AS 1/2 (de acordo com ISO 8501-1), com um perfil de rugosidade de acordo com a ISO 8503-2 (Ra 10/13µm). Aplique uma demão de EPODUX PRIMER 61-134, ou de PRIMODUX H, EPODUX IM 209, EPODUX IM 213, dependendo do horário de pintura e ou recomendações estabelecidas em nossas fichas técnicas.
Concreto: Em conformidade com a recomendação prevista no DTU 59-3. Sobre a elaboração e a qualidade dos pisos antes da operação de pintura: superfície limpa, seca, livre de qualquer forma de poluente, sem humidade ascendente e mostrando rugosidade suficiente para permitir a aderência do revestimento.
Asfalto: O substrato deverá estar em bom estado, seco, coeso, isento de poluentes e apresentar uma profundidade máxima de 1,5mm. Os substratos novos devem ter pelo menos 1 mês de vida.

Superfícies pintadas: a superfície deve estar limpa, seca e coesa, livre de qualquer forma de poluente.

Superfícies novas devem ter pelo menos um mês de idade.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Armazenado a uma temperatura de 20°C, 24 horas antes da aplicação. STRIASOL BE ROUTIER é um kit pré-dosado, dois componentes indissociáveis, que devem ser misturados antes do uso do seguinte modo:
Primer: misturar o revestimento de base e o endurecedor com um agitador hélice, a fim de evitar a incorporação de ar. Imediatamente verter a mistura sobre o solo e, em seguida, espalhá-la.
Revestimento ou massa de auto nivelamento: se forem necessários revestimentos espessos, STRIASOL BE ROUTIER é então carregado com quartzo.
Faça o seguinte: introduza o Quartzo 57 na mistura pré-preparada (Base e Endurecedor), com uma proporção de 25Kg de carga e 25Kg de mistura base+endurecedor. Misture com um agitador hélice para evitar a incorporação de ar. Imediatamente despeje a mistura sobre o solo e espalhe-a.
Superfície anti-derrapante: se você quiser atingir uma superfície anti-derrapante, em seguida polvilhe os agregados de quartzo nos próximos 15 a 20 minutos.
Nota: em ambos os casos, recomenda-se a aplicação de um primer, a fim de fortalecer o sistema e garantir a boa aderência dos agregados.

N° de demãos

1 ou 2 dependendo do sistema e do estado da superfície.

INFORMAÇÕES

Aplicável em	Concreto ✓	Asfalto ✓	Aço ✓	Superfície betuminosa ✓	Madeira	Telhas
Primeira demão	Compatível com todo tipo de primer epóxi da família STRIASOL, EPODUX PRIMER 61-134, PRIMODUX H, EPODUX IM 209, EPODUX IM 213.					
Próxima demão	STRIASOL BE ROUTIER, STRIASOL MORTIER BE, STRIASOL MORTIER BE 112, STRIASOL 250 SP, STRIASOL PU.					

Fábrica e Administração no Brasil
Rua José Pinelli, 1-135 - Distrito industrial II - Bauru – SP - Brasil
Fone: 55 14 3281-1366 – www.tintasmaestria.com.br

STRIASOL BE ROUTIER

Resina epóxi modificada.
Résine époxy modifiée.

USOS

Função / Aspecto	Produto	Preparação da mistura	Rendimento	Equipamento de aplicação
Fundo / Primer	STRIASOL BE ROUTIER	Base + Catalizador	0,4 a 0,5Kg/m²	Rolo de 10-12mm
Demão Intermediária	STRIASOL BE ROUTIER QUARTZO 57 ou SILMIX 300	Proporção em peso: 1 de tinta (Base + Catalizador) para 1 de QUARTZO 57 ou SILMIX 300	1,6 a 2 Kg/mm/m²	Espátula dentada Rolo anti-bolhas Sapato com tachas
Demão Intermediária anti-derrapante	STRIASOL BE ROUTIER QUARTZO 57 ou SILMIX 300 e cargas polvilhadas. (bauxita ou quartzo)	Proporção em peso: 1 de tinta (Base + Catalizador) para 1 de QUARTZO 57 ou SILMIX 300	1,6 a 2 Kg/mm/m² De 2,5 a 10Kg/m² de acordo com o tamanho das partículas	Espátula dentada Rolo anti-bolhas Sapato com tachas
Acabamento	STRIASOL BE ROUTIER	Tinta Base + Endurecedor	0,4 a 1 Kg/m²	Rolo de 10-12mm Espátula de borracha

A duração da mistura de STRIASOL BE ROUTIER é limitada, é necessário aplicar a mistura imediatamente.
No caso de argamassa de nivelamento, após 30-45 minutos utilize rolo anti-bolha para eliminar as bolhas.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Estocado à temperatura de 20°C, 24 horas antes da aplicação.

Temperatura ambiente : mínimo 10°C / máximo 30°C
Umidade ambiente : máximo 85%
Umidade no substrato : máximo 4%
Temperatura do substrato : deve ser maior que 10°C e 3°C acima do ponto de orvalho, a fim de evitar condensação

SECAGEM / REPINTURA

Tempo de secagem e humidade < 80%		10°C	20°C	30°C
Baixo tráfego		6 dias	3 dias	1,5 dias
Tráfego normal		14 dias	7 dias	3,5 dias
Alto tráfego		14 dias	7 dias	3,5 dias
Tempo para repintura:	Mínimo:	24 a 48 horas	12 a 24 horas	12 horas
	Máximo:	14 dias	7 dias	3,5 dias

RELATÓRIOS

Resistência PV deslizamento (coeficiente de atrito SRT): CETE

STRIASOL BE ROUTIER

Resina epóxi modificada.
Résine époxy modifiée.

REGULAMENTAÇÃO

Classificação AFNOR
C.O.V (diretiva 2004/42/CE)

SAÚDE E SEGURANÇA

Ponto de fulgor : Base: superior a 60°C, Endurecedor: superior a 60°C
Uso, precauções, rotulagem e transporte : Consulte a FDS - Ficha de Segurança de Produtos Químicos
Prazo de validade : 2 anos em sua embalagem de origem sem violação. Armazenar em local seco, fresco, ventilado e protegido do mau tempo.

EMBALAGEM

KIT	BASE	ENDURECEDOR
12,5Kg	7,25Kg	5,25Kg
25Kg	14,55Kg	10,45Kg
300Kg	175Kg	125Kg

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Tintas & Sistemas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.