STRIASOL BE ROUTIER

Resina epóxi modificada.

Résine époxy modifiée.

DEFINIÇÃO

Resina epóxi modificada, bi componente, sem solvente. Pode ser utilizada como: fundo, demão intermediária (adicionando cargas de enchimento), liso ou anti-derrapante (polvilhando agregados), ou tinta de acabamento.

UTILIZAÇÃO

- Pontes, estradas, passarelas,
- Curvas perigosas,
- Docas de carregamento,
- Zonas de frebnagem,
- Etc.

PROPRIEDADES

- Excelente resistência à abrasão e sais de desgelo.
- Aplicação em concreto, aço e superfícies betuminosas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Aspecto do acabamento	: brilhante
Cores	: Preto (Contatar laboratório para outras cores)
N° de componentes	: 2
Relação da mistura - peso	:58,3/41,7
Relação da mistura - volume	: 55/45
Densidade	: 1,10 +/- 0,05g/cm³
Sólidos por peso	: 98% +/-2
Sólidos por volume	: 97% +/- 3
Tempo de indução a 20°C	: Nenhum
Duração da mistura	: 20 a 30 minutos a 20°C 10 a 15 minutos a 30°C
Temperatura de aplicação	: entre 15 e 30°C
Rendimento teórico	: 1,0Kg/m² para 0,9mm e 1,6Kg/m² para 1mm se carregado
Rendimento prático	: depende da utilização (fundo, resina para intermediário, acabamento etc.)
Diluição	: pronto para uso
Limpeza de equipamento	: diluente 67-232

STRIASOL BE ROUTIER

Resina epóxi modificada.
Résine époxy modifiée.

INSTRUÇÕES

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Aço: após a remoção da graxa / operações de limpeza, decapagem abrasiva AS 1/2 (de acordo com ISO 8501-1), com um perfil de rugosidade de acordo com a ISO 8503-2 (Ra 10/13µm). Aplique uma demão de EPODUX PRIMER 61-134, ou de PRIMODUX H, EPODUX IM 209, EPODUX IM 213, dependendo do horário de pintura e ou recomendações estabelecidas em nossas fichas técnicas.
Concreto: Em conformidade com a recomendação prevista no DTU 59-3. Sobre a elaboração e a qualidade dos pisos antes da operação de pintura: superfície limpa, seca, livre de qualquer forma de poluente, sem humidade ascendente e mostrando rugosidade suficiente para permitir a aderência do revestimento.
Asfalto: O substrato deverá estar em bom estado, seco, coeso, isento de poluentes e apresentar uma profundidade máxima de 1,5mm. Os substratos novos devem ter pelo menos 1 mês de vida.

Superfícies pintadas: a superfície deve estar limpa, seca e coesa, livre de qualquer forma de poluente.

Superfícies novas devem ter pelo menos um mês de idade.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Armazenado a uma temperatura de 20°C, 24 horas antes da aplicação. STRIASOL BE ROUTIER é um kit pré-dosado, dois componentes indissociáveis, que devem ser misturados antes do uso do seguinte modo:
Primer: misturar o revestimento de base e o endurecedor com um agitador hélice, a fim de evitar a incorporação de ar. Imediatamente verter a mistura sobre o solo e, em seguida, espalhá-la.
Revestimento ou massa de auto nivelamento: se forem necessários revestimentos espessos, STRIASOL BE ROUTIER é então carregado com quartzo.
Faça o seguinte: introduza o Quartzo 57 na mistura pré-preparada (Base e Endurecedor), com uma proporção de 25Kg de carga e 25Kg de mistura base+endurecedor. Misture com um agitador hélice para evitar a incorporação de ar. Imediatamente despeje a mistura sobre o solo e espalhe-a.
Superfície anti-derrapante: se você quiser atingir uma superfície anti-derrapante, em seguida polvilhe os agregados de quartzo nos próximos 15 a 20 minutos.
Nota: em ambos os casos, recomenda-se a aplicação de um primer, a fim de fortalecer o sistema e garantir a boa aderência dos agregados.

N° de demãos

1 ou 2 dependendo do sistema e do estado da superfície.

INFORMAÇÕES

Aplicável em	Concreto ✓	Asfalto ✓	Aço ✓	Superfície betuminosa ✓	Madeira	Telhas
Primeira demão	Compatível com todo tipo de primer epóxi da família STRIASOL, EPODUX PRIMER 61-134, PRIMODUX H, EPODUX IM 209, EPODUX IM 213.					
Próxima demão	STRIASOL BE ROUTIER, STRIASOL MORTIER BE, STRIASOL MORTIER BE 112, STRIASOL 250 SP, STRIASOL PU.					

STRIASOL BE ROUTIER

Resina epóxi modificada.
Résine époxy modifiée.

USOS

Função / Aspecto	Produto	Preparação da mistura	Rendimento	Equipamento de aplicação
Fundo / Primer	STRIASOL BE ROUTIER	Base + Catalizador	0,4 a 0,5Kg/m²	Rolo de 10-12mm
Demão Intermediária	STRIASOL BE ROUTIER QUARTZO 57 ou SILMIX 300	Proporção em peso: 1 de tinta (Base + Catalizador) para 1 de QUARTZO 57 ou SILMIX 300	1,6 a 2 Kg/mm/m²	Espátula dentada Rolo anti-bolhas Sapato com tachas
Demão Intermediária anti-derrapante	STRIASOL BE ROUTIER QUARTZO 57 ou SILMIX 300 e cargas polvilhadas. (bauxita ou quartzo)	Proporção em peso: 1 de tinta (Base + Catalizador) para 1 de QUARTZO 57 ou SILMIX 300	1,6 a 2 Kg/mm/m² De 2,5 a 10Kg/m² de acordo com o tamanho das partículas	Espátula dentada Rolo anti-bolhas Sapato com tachas
Acabamento	STRIASOL BE ROUTIER	Tinta Base + Endurecedor	0,4 a 1 Kg/m²	Rolo de 10-12mm Espátula de borracha

A duração da mistura de STRIASOL BE ROUTIER é limitada, é necessário aplicar a mistura imediatamente.
No caso de argamassa de nivelamento, após 30-45 minutos utilize rolo anti-bolha para eliminar as bolhas.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Estocado à temperatura de 20°C, 24 horas antes da aplicação.

Temperatura ambiente : mínimo 10°C / máximo 30°C
Umidade ambiente : máximo 85%
Umidade no substrato : máximo 4%
Temperatura do substrato : deve ser maior que 10°C e 3°C acima do ponto de orvalho, a fim de evitar condensação

SECAGEM / REPINTURA

Tempo de secagem e humidade < 80%		10°C	20°C	30°C
Baixo tráfego		6 dias	3 dias	1,5 dias
Tráfego normal		14 dias	7 dias	3,5 dias
Alto tráfego		14 dias	7 dias	3,5 dias
Tempo para repintura:	Mínimo:	24 a 48 horas	12 a 24 horas	12 horas
	Máximo:	14 dias	7 dias	3,5 dias

RELATÓRIOS

Resistência PV deslizamento (coeficiente de atrito SRT): CETE

STRIASOL BE ROUTIER

Resina epóxi modificada.
Résine époxy modifiée.

REGULAMENTAÇÃO

Classificação AFNOR
C.O.V (diretiva 2004/42/CE)

SAÚDE E SEGURANÇA

Ponto de fulgor : Base: superior a 60°C, Endurecedor: superior a 60°C
Uso, precauções, rotulagem e transporte : Consulte a FDS - Ficha de Segurança de Produtos Químicos
Prazo de validade : 2 anos em sua embalagem de origem sem violação. Armazenar em local seco, fresco, ventilado e protegido do mau tempo.

EMBALAGEM

KIT	BASE	ENDURECEDOR
12,5Kg	7,25Kg	5,25Kg
25Kg	14,55Kg	10,45Kg
300Kg	175Kg	125Kg

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Tintas & Sistemas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.