Versão 02

STRIATHANE FLEX

Revestimento Poliuretano Flexível

DEFINIÇÃO

Revestimento poliuretano flexível bi componente.
Semi Brilhante.
Aplicável com rolo e airless
Acabamento de excelente nivelamento

UTILIZACÃO

Aplicável sobre:
- Concreto com selador Striapiso Verniz DF 275.
- Ferro ou Galvanizado previamente preparado com Epodux Primer 61-134.
- Superfícies betuminosas (consultar nosso departamento técnico).

Pisos de:
- Estacionamentos cobertos e descobertos.
- Passarelas, rampas e escadas
- Salões de exposição, quadras poliesportivas
- Entrada de galerias...

PROPRIEDADES

Boa resistência:
- a abrasão,
- a um grande número de produtos químicos (no entanto consulte nossos serviços técnicos)

Excelente resistência:
- aos raios UV, ao intemperismo (não amarela, não calcina), alta flexibilidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto do acabamento	: Semi brilhante
Cores	: disponíveis em branco e cores pasteis
N° de componentes	: 2
Relação da mistura - peso	: 81,3/18,7
Relação da mistura - volume	: 75/25 3/1
Densidade	: 1,45 +/- 0,05g/cm³
Sólidos por peso	: 85% +/-3
Sólidos por volume	: 76% +/- 3
Tempo de indução a 25°C	: 5 minutos
Duração da mistura	: 90 a 120 minutos a 25°C
Temperatura de aplicação	: Entre 15 e 30°C
Consumo teórico	: 200 g/m² por demão para uma espessura seca de 100µm
Rendimento prático	: Depende das condições do substrato, do material de aplicação e etc...
Diluição	: até 10% Diluente 61-161
Limpeza de equipamento	: Diluente 61-161

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Concreto: Em conformidade com a recomendação prevista no DTU 59-3 e DTU 54-1. Sobre a elaboração e a qualidade dos pisos antes da operação de pintura: superfície limpa, seca, livre de qualquer forma de poluente, sem humidade ascendente e mostrando rugosidade suficiente para permitir a aderência do revestimento.
Revestido: superfície limpa, seca, livre de qualquer forma de poluente e com lixamento prévio.
Aço: após a remoção da graxa / operações de limpeza, decapagem abrasiva AS 1/2 (de acordo com ISO 8501-1), com um perfil de rugosidade de acordo com a ISSO 8503-2 (Ra 10/13µm). Aplique uma demão de EPODUX PRIMER 61-134 (em metais) ou STRIAPISO VERNIZ DF 275 (como selador em concreto), dependendo do horário de pintura e ou recomendações estabelecidas em nossas fichas técnicas.
No caso de uma superfície de concreto ou pisos cerâmicos, após efetuar a preparação do substrato uma operação de tratamento de juntas pode ser necessária para recuperar o nivelamento da superfície. Essa operação é realizada após a aplicação do primer com a ajuda da RESINA MULTICOUCHE carregada de Quartzo.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Armazenado a uma temperatura de 20°C, 24 horas antes da aplicação. STRIATHANE FLEX é comercializado em kit pré-dosado, dois componentes indissociáveis, que devem ser misturados antes do uso com agitador mecânico e à uma velocidade lenta para evitar a incorporação de ar. Se a mistura não for bem homogênea é possível que fiquem áreas não polimerizadas que permanecerão macias e não endurecerão. Uma vez que o produto foi preparado, deve ser utilizado imediatamente pois a mistura tem tempo de vida limitado. Durante a polimerização do produto evite correntes de ar que poderão causar um véu sobre a superfície. (frio e umidade podem acentuar o problema)
Importante: Trabalhar com temperaturas 15 à 30°C com umidade inferior à 65°C

INFORMAÇÕES

Aplicável em	**Concreto**	**Revestimento Percolado**	**Aço**	**Superfície betuminosa**	**Madeira**	**Telhas**
	✓	✓	✓			✓
Primeira demão	STRIAPISO VERNIZ DF 275, EPODUX PRIMER 61-134					
Demãos seguintes	ELE MESMO					

STRIATHANE FLEX

Revestimento Poliuretano Flexível

USOS

Função / Aspecto	Produto	Preparação da mistura	Consumo	Equipamento de aplicação
Antideslizante	STRIATHANE FLEX + Aditivo Antiglissante	Misturar (Base + Catalisador) e em seguida adicionar Aditivo antiglissante 550g por kit 23Kg	190 a 220g/m² por demão	Rolo de 10-12mm
Antiderrapante	STRIATHANE FLEX + QUARTZO 57	Misturar (Base + Catalizador) e aplicar uma demão sobre massa prévia de (RESINE MOULTICOUCHE/QUARTZO 57) com aspersão de quartzo 0,4-0,9mm.	230 a 400 g/m² por demão 2,5 a 3 Kg/m²	Rolo de 10-12mm
Liso	STRIASOL 250 AN	(Base + Catalizador)	200 a 250 g/m² por demão	Rolo de 10-12mm

A duração da mistura de STRIATHANE FLEX é limitada, é necessário aplicar a mistura sem demora.

Antes de aplicar o STRIATHANE FLEX sobre a RESINE MULTICOUCHE, lixar levemente utilizando equipamento adequado.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Estocado à temperatura de 20°C, 24 horas antes da aplicação.

Temperatura ambiente : Mínimo 15°C / máximo 30°C
Umidade ambiente : Máximo 65%
Umidade no substrato : Sem condensação
Temperatura do substrato : Ambiente, deve ser maior que 10°C e 3°C acima do ponto de orvalho, a fim de evitar condensação

SECAGEM / REPINTURA

Tempo de secagem e humidade < 65%		10°C	20°C	30°C
Tráfego Leve		6 dias	3 dias	2 dias
Tráfego Normal		15 dias	7 dias	4 dias
Cura		15 dias	7 dias	4 dias
Tempo para repintura:	Mínimo:	48 horas	24 horas	12 horas
	Máximo:	6 dias	3 dias	1,5 dias

STRIATHANE FLEX

Revestimento Poliuretano Flexível

LIMPEZA

A primeira limpeza não poderá ser feita antes da reticulação completa do filme.
Os sistemas de revestimento a base de resinas e as juntas de dilatação devem passar por manutenção periódica para garantir uma vida longa.
As regras de limpeza recomendadas devem ser seguidas.
Determinados desempenhos (como a resistência ao escorregamento, a resistência química e a condutividade) são características que podem evoluir rapidamente dependendo do uso e falta de cuidados. Esses são fenômenos normais de desgaste.
As condições do sistema de revestimento devem ser monitoradas, e passar por manutenção rapidamente em caso de deterioração por uso intenso.

REGULAMENTACÃO

Classificação AFNOR : AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 6 A
C.O.V (diretiva 2004/42/CE) : Valor limite para esse produto 500 g/l (2010)
Este produto contém 230 g/l de C.O.V.

SAÚDE E SEGURANCA

Ponto de fulgor : Base: entre 21 e 55°C, Endurecedor: entre 21 e 55°C
Uso, precauções, rotulagem e transporte : Consulte a FDS - Ficha de Segurança de Produtos Químicos
Prazo de validade : 2 anos em sua embalagem de origem sem violação. Armazenar em local seco, fresco, ventilado e protegido do mau tempo.

EMBALAGEM

KIT	BASE	ENDURECEDOR	CORANTE
3,6L	2,66L	0,9Lg	0,04

Obs:

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Tintas & Sistemas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.