STRIAPISO SUPER PISO

Tinta acrílica a base de copolímeros acrílicos para pintura de pisos de concreto.

DESTINAÇÃO

Indicado para pintura de pisos e cimentados em áreas externas e internas.

PROPRIEDADES

Acetinado
Bom enchimento
Fácil aplicação
Rápida secagem

REGULAMENTAÇÃO

ABNT NBR 11702 do tipo 4.5.6
ABNT NBR 15079 do tipo Premium

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Aspecto na embalagem	: líquido viscoso
Aspecto do filme	: Acetinado
Densidade	: 1,12 +/- 0,1 g/cm³
C.O.V.	:40 – 60g/L
Ponto de Ignição	: não aplicável
Sólidos por peso	:31% +/- 5
Rendimento	: 8 a 10m²/L por demão dependendo do método de aplicação e condições da superfície.
Secagem (20°C – 65% UR)	: 4 horas entre demãos / 24 horas p/ tráfego leve
Cura Total	: 30 dias
Cores	: Cinza
Estocagem	: 2 anos em embalagem completamente fechada e longe de fontes de calor

STRIAPISO SUPER PISO

Tinta acrílica a base de copolímeros acrílicos para pintura de pisos de concreto.

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa. Se existirem traços de fungos ou bolor, lavar a superfície com água sanitária e água na proporção 1:1.
A preparação da superfície deve seguir a norma brasileira ABNT NBR 13245

APLICAÇÃO

Superfícies Novas

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.
Em superfície de concreto, deve-se aguardar a cura do mesmo (30 dias) e em seguida aplicar uma demão de Striapiso Super Piso diluído a 40% com água.
Aplicar como acabamento de 2 a 3 demãos de Striapiso Super Piso diluído a 10%.

Repinturas

Elimine gordura ou graxa com uma solução de água e detergente neutro.
Elimine o brilho da superfície através do lixamento.
Elimine partes soltas e pó com uma espátula e uma vassoura.
Em superfícies mofadas e ou emboloradas recomendamos lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Em seguida deve-se retirar o excesso dessa solução com água em alta pressão.
Em seguida efetue o procedimento de superfície nova.

Condições de aplicação	: Não aplicar em superfícies com temperatura acima de 40°C e umidade superior a 80%.
Material de Aplicação	: Rolo de lã, pincel e airless.
Limpeza das ferramentas	: água corrente
Diluição	: até 30% com água
Nº de demãos	: 2 a 4 demãos

CONDICIONAMENTO

18L e 3,6L

HIGIENE E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança FDS no site www.tintasmaestria.com.br

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Tintas & Sistemas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.