ポリアミド66（PA66）　PA66-GF30

製造株式会社

Doc No: MS-MAT-001
Rev: C　Date: 2025-03-01

1. 基本情報

材料 ID	MAT-001	材料区分	樹脂系材料
材料名称（和）	ポリアミド66（PA66）	Grade	PA66-GF30
材料名称（英）	Polyamide 66（Nylon 66）	適用規格	ISO 1874 / JIS K 6920
製造元	宇部興産株式会社	形状・供給形態	ペレット
色調	黒色（BK）	規格分類	ISO / JIS プラスチック材料規格

2. 規格特性要件（Required Properties）

No.	特性項目	単位	規格値（要求値）	試験方法・規格	備考
1	密度	g/cm3	1.35±0.03	ISO 1183	-
2	引張強さ	MPa	≧180	ISO 527	-
3	引張弾性率	GPa	≧9.0	ISO 527	-
4	曲げ強さ	MPa	≧260	ISO 178	-
5	シャルピー衝撃強さ	kJ/m2	≧60	ISO 179	-
6	荷重たわみ温度	degC	≧240（1.8MPa）	ISO 75	-
7	吸水率（23degC飽和）	%	≧3.0	ISO 62	-
8	灰分（ガラス繊維）	%	30±2	ISO 3451	-
9	メルトフローレート	g/10min	5〜15（275degC/5kg）	ISO 1133	-
10	引火点	degC	報告値	-	-

3. 環境・法規制要件

RoHS2.0（EU 2015/863）	適合品を使用すること
REACH SVHC	最新候補物質リストを確認・管理すること
ハロゲン含有	ハロゲン系難燃剤含有禁止（特記なき場合）
包装材	再生可能材料推奨／PVC使用禁止

4. 包装・納入・試験証明書要件

包装形態	防湿袋封入 + ダンボール箱（重量≦25kg/箱）
表示事項	品番・Grade・Lot番号・製造年月・数量・質量
検査証明書	3.1形式（EN 10204）相当の成績書を納品時添付
保管期限	製造日より24ヶ月（未開封・室温保管）
納入ロット管理	FIFO（先入れ先出し）管理を徹底すること

注記 / NOTES

1. ガラス繊維30%強化グレード（GF30）
2. 成形前乾燥条件: 80degC×8h（含水率0.2%以下）
3. RoHS2.0 / REACH SVHC 対応済み
4. ハロゲンフリー難燃剤使用なし

承認・確認欄

作成	確認	承認	顧客承認
山田 一郎	鈴木 花子	田中 部長	-

(C) 製造株式会社　本文書は社外秘です。無断複製・転用を禁じます。