

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO A3P PINTURA VINILICA

Es una pintura vinil-acr lica que brinda excelente calidad de pintado, y presenta una durabilidad superior. Se recomienda para muros de vivienda, oficinas comercios y en la industria de la construcci n, pueden lograr una infinidad de colores tanto los delicados pasteles, como los colores fuertes.

Se encuentra libre de compuestos de plomo y otros materiales perjudiciales para la salud y medio ambiente.

Adem s contiene agentes antibacteriales amigables con la salud evitando la formaci n de hongos, bacterias y microorganismos.

**Usos:** interiores y exteriores.

Aplicaci n en: cemento, concreto, mamposteria, ladrillo y tabique.

Acabado mate, excelente recubrimiento, m xima durabilidad,

Excelente lavabilidad f cil de aplicaci n.

### Caracter sticas:

**Acabado:** mate (0-5 UA 85 ).

**Color:** Blanco puro.

**No. de colores:** 540 colores.

**S lidos en volumen:** 30  3%

**S lidos en peso:** 50  3%

**Peso espec fico:** 1.28  0.03

**Viscosidad:** 100-105 UK a 25 

**Lavabilidad mayor a** 2000 ciclos con soluci n abrasiva

**Tiempo de secado:** 25  y 50% de humedad relativa, aplicando a 4000mils h medas al tacto 30 min.

Para recubrir 2 horas.

Flash point 94 .

**Rendimiento:** 8 a 9 m /L en superficies lisas a 1.5 mils secas (sin p rdidas).

**Nota:** el rendimiento real podr  variar d bido al tipo de superficie a pintar.



### MET DO DE APLICACI N Y CONDICIONES DE TRABAJO.

Aplicando por aspersi n se optiene un 50% de p rdida.

**Garant :** estimada hasta por 10 a os dependiendo de las condiciones ambientales (variabilidad de tonos con el tiempo sobre exteriores).

**Presentaci n:**

- Cubeta de 19 L
- Gal n de 4 L
- Lata 1 L

**Almacenamiento:**

un a o en lugar seco y fresco, conservado en el recipiente original herm ticamente cerrado y almacenado.

**Preparaci n de la superficie:**

Elimine polvo, grasa o mugre con agua y con jab n,

Enjuague y deje secar remueva la pintura descascarada,

Resane hoyos y cuartiduras.

**Sistemas recomendados:**

Aplicar a3p pintura-vin lica se coloca a dos manos

Si tiene problemas de caleo se recomienda una mano de sellador a3p y 2 manos de a3p pintura vin lica.

**Condiciones** de aplicaci n: temp mayor a 10  C

Humedad relativa al 85% m ximo,

Mezclar perfectamente el material hasta obtener un color uniforme y libre de asentamientos.

**Reductor agua:**

**M todo:** brocha reducci n al 10%

**Rodillo** reducci n al 10% m ximo

**Equipo Air Less:** presi n 2000 psi, boquilla: 0.017 a 0.021 reducci n al 10% m x.

Lavar las manos y herramientas de trabajo con agua y jab n.

**Precauciones:** no mezclar con ning n otro tipo de material ni producto ajeno al sistema no aplicar si la temperatura ambiente esta a menos de 10 C este producto deber  aplicarse en  reas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado (goggles, ropa de algod n, guantes), no se deje al alcance de los ni os.

**ADVERTENCIAS:** conservese en lugar fresco y seco, no se deje al alcance de los menores de edad, no se ingiera, el uso de este producto por ni os debe ser supervisado por adultos, cierre bien el embase despu s de cada uso.

