

## KNC Inc. 御中



〒592-8352

大阪府堺市西区築港浜寺西町 8-13

電話:072-268-0003 Fax:072-268-0603

### 再生 PET ペレット品質規格

(100%再生)

Properties	Unit	Range of Control	Result
IV 値	MIV	$0.66 \pm 0.02$	0.67
b 値	なし	$8 \pm 2$	7
融点	℃	$255 \pm 5$	255
異物混入	なし	200 メッシュパス品	200 メッシュパス品
マスターバッチサイズ	mm	直径 $2.5 \pm 0.5$ x 長さ 3	直径 2.52 x 長さ 3
水分率	%	$\leq 0.4\%$	$\leq 0.4\%$

■ 出荷日 : 2015 年 10 月 13 日

■ 内 容 : PET Pellet 22t + 22t = 44t (44bag)

以上。