
図4 群平均の曲げ応力–ひずみ曲線 (帯は実測範囲)
最大曲げ応力 ×1.62
見かけ曲げ弾性率 ×1.88
曲げ応力 σ [MPa]
曲げひずみ ε [%]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
2
4
6
8
均一インフィル (14 %) (n=3)
Strecs3D 最適化 (n=3)