

SINTOLIT SLIDE GUARD

Масло для направляющих скольжения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высококачественное индустриальное масло для смазывания направляющих скольжения станочного оборудования, гидравлических систем и редукторов. Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием специализированного пакета присадок. Разработано с учетом жестких требований, предъявляемых к смазочным материалам для современного высокоточного и высокопроизводительного станочного оборудования. Рекомендуется для смазывания направляющих скольжения с горизонтальным движением, в том числе прецизионных станков с программным управлением. Также может быть использовано в гидравлических системах станков и в системах смазки станочных редукторов.

ОСОБЕННОСТИ

- Отличные противоскачковые свойства - предотвращение прерывистого скольжения направляющих и кареток даже при тяжелых условиях эксплуатации обеспечение высокой точности и чистоты финишной обработки деталей.
- Отличные смазывающие свойства - стабильное смазывание поверхностей рабочих деталей сохранение ресурса оборудования.
- Высокая деэмульгирующая способность - эффективное отделение воды позволяет сохранить эксплуатационные характеристики масла возможность работы в условиях повышенного обводнения.
- Высокая защита от коррозии - минимизация коррозии поверхностей скольжения снижение затрат на дополнительное обслуживание.
- Стабильность против окисления- минимизация образования кислот, вызывающих коррозию оборудования снижение затрат на эксплуатацию.
- Совместимость с материалами металлорежущих станков - не оказывает негативного влияния на элементы конструкции оборудования максимальный срок службы станков.

ОДОБРЕНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ

MAG Cincinnati Machine P-47
Haitian
DIN 51524-2 (HLP)
DIN 51517-3 (CLP)
DIN 51502-CG
ПАО «АВТОВАЗ»

DRC Machinery
UNO CNC SMARTECH



СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	32	46	68	220
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	32	46	68	220
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	180	190	220	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-20	-20	-20	-15
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362	0,60	0,54	0,53	0,53
Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
Плотность при 15°С, г/см ³	ГОСТ Р 51069	0,850	0,859	0,880	0,890
Коррозионное воздействие на на пластинку из меди марок М1 или М2 по ГОСТ 859 при температуре (100±1) °С в течение 3ч. Баллы	ГОСТ 2917	1а	1а	1а	1а
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
Трибологические характеристики на ЧШМТ при температуре (20±5) °С : - нагрузка сваривания (Рс), Н - индекс задира (Из), Н - диаметр пятна износа (Ди) при нагрузке 40 Н, мм	ГОСТ 9490	2200 365 790 0,40	2500 400 800 0,41	2700 400 810 0,40	2700 400 810 0,40

ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ

> Бочка 216,5 л > Канистра 20 л > Канистра 5 л

> Производство сертифицировано по ГОСТ Р ISO 9001:2015 (Сертификат РОСС RU.АБ57.К00234);
> Аккредитованная лаборатория анализа смазочных материалов (Аттестат РОСС RU.32428.04КИЛО);



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Симэкс-Хим». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

