



시험성적서



1. 성적서 번호 : KT23-00539K

2. 의뢰자

○ 업체명 : 한국환경산업기술원[탐판넬(주)]

○ 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 2층 환경인증실

3. 시험기간 : 2023년 05월 02일 ~ 2023년 06월 20일

4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

5. 시료명 : TOPWALL WP8T

6. 시험방법

(1) 실내공기질공정시험기준 ES 02131. 1f (국립환경과학원고시 제2023-1호)

7. 시험결과

1) TOPWALL WP8T

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
총휘발성유기화합물 (TVOC)	mg/(m ³ ·h)	(1)	0.005	-	A
톨루엔 (Toluene)	mg/(m ³ ·h)	(1)	불검출 (검출한계 0.000 5)		
폼알데하이드 (Formaldehyde)	mg/(m ³ ·h)	(1)	0.006		

※ 시험장소

A : 경기도 군포시 공단로 149 군포현대아이밸리 805호

확인	작성자 성명	박진선	기술책임자 성명	류호철
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2023년 06월 20일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 15845 경기도 군포시 공단로 149 군포현대아이밸리 805호 ☎ (031)389-9115

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-01(1)

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

시험성적서

성적서번호 : KT23-00539K



첨부자료

시험항목	시험결과(상세)			시험방법
	방출량 [mg/(㎡·h)]			
	시료-1	시료-2	평균값	
총휘발성유기화합물 (TVOC)	0.005	0.005	0.005	실내공기질 공정시험기준 ES 02131. 1f (국립환경 과학원고시 제2023-1호)
톨루엔 (Toluene)	불검출 (검출한계 0.000 5)	불검출 (검출한계 0.000 5)	불검출 (검출한계 0.000 5)	
폼알데하이드 (Formaldehyde)	0.006	0.006	0.006	

----- 다음페이지 계속 -----

총 3페이지 중 2페이지

양식TQP-12-01-01(1)

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

시험성적서

성적서번호 : KT23-00539K



* 시험조건

1. 소형챔버 시험조건


시료형태	고체 건축자재	시료구분	일반자재
온도	24.6 °C ~ 25.0 °C	시료부하율	2.0 m ² /m ³
상대습도	50 % ~ 51 %	환기횟수	0.50 회/h

* 시험기간 (챔버) : 7일

2. 시험편 사진



<시료 사진>



<챔버 설치전 사진>



<챔버 설치후 사진>

----- 끝 -----