



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT22-112505K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 탑판빌주식회사
 - 주소 : 경기도 포천시 내촌면 소리개길 25 (음현리)
3. 시험기간 : 2022년 11월 23일 ~ 2022년 12월 08일
4. 시험성적서의 용도 : MAS협회제출용
5. 시료명 : TPL-202 (코아보드)
6. 시험방법
 - (1) KS F 3104:2021

확인	작성자 성명	임종휘	기술책임자 성명	강문식
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 진전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부를 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2022년 12월 08일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당항로 85 ☎ (032)460-5152

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

시험성적서

성적서번호 : CT22-112505K

7. 시험결과

1) TPL-202 (코아보드)

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
함수율 1	%	(1)	7.3	-	A
함수율 2	%	(1)	7.8		
함수율 3	%	(1)	7.8		
휨강도-가로방향 1	MPa	(1)	18.2		
휨강도-가로방향 2	MPa	(1)	19.5		
휨강도-가로방향 3	MPa	(1)	17.9		
휨강도-세로방향 1	MPa	(1)	21.1		
휨강도-세로방향 2	MPa	(1)	17.7		
휨강도-세로방향 3	MPa	(1)	24.4		
습윤시 휨강도-가로방향 1	MPa	(1)	9.3		
습윤시 휨강도-가로방향 2	MPa	(1)	11.9		
습윤시 휨강도-가로방향 3	MPa	(1)	10.9		
습윤시 휨강도-세로방향 1	MPa	(1)	10.2		
습윤시 휨강도-세로방향 2	MPa	(1)	12.7		
습윤시 휨강도-세로방향 3	MPa	(1)	11.2		
흡수두께 팽창률 1	%	(1)	3		
흡수두께 팽창률 2	%	(1)	2		
흡수두께 팽창률 3	%	(1)	4		
폼알데하이드 방출량 - 평균값	mg/L	(1)	0.2		
폼알데하이드 방출량 - 최대값	mg/L	(1)	0.2		
박리강도 1	MPa	(1)	0.81		
박리강도 2	MPa	(1)	1.00		
박리강도 3	MPa	(1)	0.78		
나사못 유지력-평면 1	N	(1)	984		
나사못 유지력-평면 2	N	(1)	671		
나사못 유지력-평면 3	N	(1)	933		
나사못 유지력-측면 1	N	(1)	733		
나사못 유지력-측면 2	N	(1)	381		
나사못 유지력-측면 3	N	(1)	614		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

— 끝 —