การปรับประสิทธิภาพกระดาษเยื่อก้านบัวหลวงในการดูดซับน้ำมันในน้ำ

ณภัทร วงษาวัตร¹, วริศรา อวยพร¹, อลิชา โสภา¹

ภาวิณี แสงนา²

¹นักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย, E-mail 654s46842@knw.ac.th

²โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพกระดาษจากเยื่อก้านบัวหลวงในการดูดชับน้ำมันในน้ำ โดยการนำ ก้านบัวหลวงอบให้แห้งนำไปกำจัดลิกนินและเฮมิเซลลูโลสด้วย NaOH 10% ที่ 60°c 24 ชั่วโมง ล้างและทำให้เป็นกลาง จากนั้น ฟอกสีด้วย $\rm H_2O_2$ 30% ตากในที่รุ่มก่อนนำไปอบที่ 60°c 2 ชั่วโมง นำเยื่อก้านบัวหลวงที่ได้ 10 กรัม ผสมกับน้ำ 400 มิลลิถิตร เทใส่ถาดทรงสูงขึ้นรูปกระดาษโดยการซ้อนด้วยพิมพ์แผ่นกระดาษ ตากในที่รุ่ม 6 ชั่วโมงก่อนนำไปอบให้แห้งที่ 40°c 12 ชั่วโมง ได้กระดาษจากเยื่อก้านบัวหลวง ขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร ความหนาเฉลี่ย 0.94±0.05 มิลลิเมตร ทดสอบ การทนต่อแรงดึงฉีกในแนวยาว พบว่าอยู่ที่ 37.20±0.28 นิวตัน จากนั้นนำไปปรับสภาพเพิ่มคุณสมบัติ hydrophobic ด้วย $\rm CH_3COOH$ 10, 20 และ 30% $\rm V/V$ โดยใช้ $\rm H_2SO_4$ เป็นสารตัวเร่งปฏิกิริยา ที่ 50°c เวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษ เยื่อกาบบัวหลวงไปทำให้เป็นกลางด้วย NaHCO $_3$ แล้วล้างเกลือออกด้วย $\rm C_3H_{10}O_2$ ก่อนนำไปอบที่ 50°c, 90°c และ 120°c ได้กระดาษเยื่อบัวปรับสภาพ นำกระดาษเยื่อบัวก่อนและหลังปรับสภาพ ทดสอบการดูดซับน้ำและน้ำมัน โดยการหยดลงบน กระดาษเยื่อก้านบัวหลวงด้วย micropipette ขนาด 25 $\rm \mu$ l วัดการดูดซับโดยวิดีโอ ในโปรแกรม tracker พบว่า กระดาษ เยื่อก้านบัวหลวงปรับสภาพด้วย $\rm CH_3COOH$ เข้มข้น 30% อบที่อุนหภูมิ 120°c มีอัตราการดูดซับน้ำและน้ำมันช้าที่สุดคือ 5.34×10 $\rm ^4$ และ 7.32×10 $\rm ^3$ เมตร/วินาที $\rm ^2$ ตามลำดับ แตกต่างจากกระดาษเยื่อก้านบัวหลวงที่ยังไม่ผ่านการปรับสภาพ จากผลการทดลองสรุปได้ว่า กระดาษเยื่อก้านบัวหลวงปรับสภาพเพิ่มคุณสมบัติ hydrophobic ด้วย $\rm CH_3COOH$ ที่ความเข้มข้น 30% อบที่ 120°c สามารถใช้เป็นกระดาษเยื่อก้านบัวหลวงปรับสภาพเพิ่มระสิทธิภาพ

คำสำคัญ: ก้านบัวหลวง, การดูดซับ, Hydrophobic