## ไฟเบอร์ซีเมนต์เสริมเส้นใยฟางข้าว

ปภาวรินท์ ชมภูนิมิตร $^1$  , ณัชชา สิทธิผล $^1$  , ณัฐวดี แสนพันธ์ $^1$  สานิต จงรักษ์ $^2$  , จิตติญา ไชยสิทธิ์ $^2$ 

140140@schoolptk.ac.th, 140625@schoolptk.ac.th, 140684@schoolptk.ac.th

ใรงเรียนปทมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

## บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เสริมเส้นใยฟางข้าว ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสม และ ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เสริมเส้นใยฟางข้าว

วิธีการดำเนินงานโดยนำฟางข้าวมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำมาปั่นละเอียดและนำไปสกัดเส้นใยโดยนำฟางข้าวที่ปั่น ละเอียดไปต้มกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มีความเข้มข้น 12% โดยน้ำหนัก เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำเส้นใยมา ล้างจนสะอาดหรือล้างจนน้ำใส แล้วนำเข้าเตาอบอบด้วยอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ผึ่งให้แห้งและนำไป ผสมกับส่วนผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ 5 อัตราส่วน โดยมีส่วนผสมคือ ฟางข้าว:ปูน:ทราย:น้ำ:น้ำยาง:สารลดแรงตึงผิว แล้วนำไปขึ้นรูปจากนั้นนำซีเมนต์ที่หล่อขึ้นรูปไปตากแห้ง ปล่อยให้ซีเมนต์แห้งโดยใช้เวลา 7 วัน หลังจากนั้นนำไปทำการ ทดสอบความแข็งแรง ซึ่งมีผลการทดสอบ ดังนี้

จากการทดสอบความแข็งแรง โดยอัตราส่วนผสมที่ 1 โดยมีอัตราส่วน คือ 0.125:1.850:0.450:1.850:0.250:0.185 มีความแข็งแรงมากที่สุด โดยสามารถอ่านค่าแรงอัดได้  $31.4729~{\rm kg/cm^2}$  รองลงมา คือ อัตราส่วนผสมที่ 2 โดยมี อัตราส่วน คือ 0.185:1.850:0.450:1.850:0.250:0.185 สามารถอ่านค่าแรงอัดได้  $18.8834~{\rm kg/cm^2}$  และอัตราส่วน ที่ทนแรงอัดได้น้อยที่สุด คือ อัตราส่วนผสมที่ 5 คือ 0.365:1.850:0.450:1.850:0.250:0.185 โดยอ่านค่าแรงอัดได้  $4.0771~{\rm kg/cm^2}$