การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันของคาร์บอนกัมมันต์ จากไผ่หวาน และกะลาปาล์ม

ณัฐรินีย์ เมธาสิทธิกุล 1 , ปนัดดา พระประเสน 1 , สิริยุพา รัตนคุณ 1 สุธาสินี เหลืองกิจไพบูลย์ 2 , พวงชมพู อยู่งาน 2

 $^140711@schoolptk.ac.th\ , \\ ^140717@schoolptk.ac.th\ , \\ ^140723@schoolptk.ac.th\ , \\ ^140723@schoolptk.ac.th\ , \\ ^140713@schoolptk.ac.th\ , \\ ^140713@school$

้โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันด้วยคาร์บอนกัมมันต์จากไผ่หวาน และกะลาปาล์ม การทดลองนี้คณะผู้จัดทำทำการคาร์บอไนเซชัน (Carbonization) โดยการเผาไผ่หวาน และกะลาปาล์ม ด้วยเตาเผาไฟฟ้าความร้อนสูงที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทำการกระตุ้นด้วยสารละลายโพแทสเซียม ไฮดรอกไซด์จากนั้นนำไปเผากระตุ้นที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มรูพรุน ทำการปรับค่า pH ด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก จากนั้น นำคาร์บอนกัมมันต์ไปขึ้นรูปโดยใช้แป้งมันเป็นตัวประสานแล้วนำมาทดสอบ ประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันดีอยใช้น้ำมันตัวอย่าง คือน้ำมันพืช 0.5 กรัม ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร แล้วทำการกวนผสมน้ำมัน ที่เตรียมไว้กับคาร์บอนกัมมันต์ด้วย เครื่องกวนสาร 250 รอบต่อนาที เป็นเวลา 30 นาที ตั้งพักทิ้งไว้ 30 นาทีจากนั้นทำการ วิเคราะห์ค่าน้ำมันหลังดูดซับโดยวิธี Partition - Gravimetric Method โดยใช้กรวยแยกสกัดน้ำมันออกจากน้ำด้วยเฮกเซน นำสารในชั้นเฮกเซนที่ได้ไส่ในชามระเหยและนำไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้น นำชามระเหยมาซั่งน้ำหนักเพื่อคำนวณร้อยละการดูดซับของคาร์บอนกัมมันต์โดยจากการศึกษาพบว่า คาร์บอนกัมมันต์จาก กะลาปาล์มสามารถดูดซับน้ำมันได้ดีกว่าคาร์บอนกัมมันต์จากไผ่หวาน โดยมีประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันอยู่ที่ 58.16%, 50.95% ตามลำดับ นั่นคือ กะลาปาล์มเมื่อผ่านการคาร์บอไนเซชัน (Carbonization) แล้วจะมีรูพรุนมากจึงทำให้มี ประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันได้ดีกว่าไผ่หวาน