

Nro.: 0286

Fecha: 07/05/2010

Pág. 1 de 1

**Tipo de Muestra**

☐ Materia Prima

☒ De Proceso

☐ Producto

☐ Especial

**Solicitante**

Hernan Ancheta

Ext. Telefónica

4426

**Muestra**

Lote de Carbón Semanal de Molienda - PLANTA

Fecha de recepción

03/05/2010

**Resultados**

Muestra	Elementos				
	%Si	%Fe	%Na	%S	%Cenizas
Anodo verde	0,013	0,062	---	---	0,40
Grueso de Cabo	0,012	0,128	0,147	2,21	1,18
Medio de Cabo	0,020	0,289	0,195	2,10	1,83
Desecho verde	0,016	0,116	---	---	0,55
Coque	0,018	0,068	0,014	3,00	0,37
Coque Medio	0,014	0,061	0,006	2,89	0,20
Coque Fino	0,018	0,091	0,006	2,93	0,25
<b>Norma</b>	<b>ASTM D 3682</b>	<b>ASTM D 3682</b>	<b>ASTM D 3682</b>	<b>ASTM D 4239</b>	<b>ASTM D 3174</b>

Los análisis aquí reportados fueron realizados en la Superintendencia Laboratorio y corresponden única y exclusivamente a la(s) muestra(s) aquí identificadas.

**Opiniones e Interpretaciones:**

"La reproducción de estos resultados debe ser autorizada por la Superintendencia Laboratorio"

**Analizado (Técnico - Analista)**

Nombre, Apellido / Nro. Personal

Firma: José Rodríguez - 7139



Fecha: Fecha: 04/05/2010

**Conformado (Jefe de Departamento)**

(Laboratorio de Materiales - Laboratorio Químico)

Nombre, Apellido / Nro. Personal

Firma: Odilia Garbán - 2778



Fecha: Fecha: 05/05/2010

**Aprobado**

(Superintendente Laboratorio)

Nombre, Apellido / Nro. Personal

Firma: Rafael Martinez - 218



Fecha: 07/05/2010