ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Техпроект»
Россия, 121087, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул Барклая, д. 6 стр. 5, пом. 8н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120
Регистрационный № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ17 от 2024-12-17

Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Техпроект»
_____ Г.В. Ульянов

«21» Апреля 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
(исследований)
№ 5339-ТЕХП/ПБ-25 от 21.04.2025

1	Объект	Горизонтальные ограждающие конструкции (покрытия, перекрытия) с использованием тепло- и звукоизоляционных материалов SmartThermo
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью "МСТ", адрес: Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский г.о., г. Кемерово, ул. Грузовая, стр.18, офис 301, ОГРН: 1154205015480, ИНН: 4205316570
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью "МСТ", адрес: Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский г.о., г. Кемерово, ул. Грузовая, стр.18, офис 301, ОГРН: 1154205015480, ИНН: 4205316570
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 5339 от 14 Марта 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	17 Марта 2025 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	26 Марта 2025 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	31 Марта 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 30403-2012 Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность
9	Результаты	Таблица №1

Испытания на определение класса пожарной опасности

1 Условия окружающей среды в помещении при проведении испытания:

Токр.ср.=27 °С, Отн. вл. Воздуха = 69%, $P_{атм.}$ = 94,0 кПа;

В процессе испытаний образцов в огневой камере испытательной печи поддерживался стандартный температурный режим, характеризуемый следующей зависимостью:

$T - T_o = 345 \lg(8t + 1)$, °С.

Отклонение Н средней измеренной температуры в печи $T_{ср}$ от значения Т определяют в процентах по формуле:

$$H = \frac{T - T0}{T} \text{ x } 100$$

2 Характеристика объектов испытаний

Наименование объекта испытаний: Горизонтальные ограждающие конструкции (покрытия, перекрытия) с использованием тепло- и звукоизоляционных материалов SmartThermo

3 Продолжительность испытаний

Продолжительность огневого воздействия составляет 45 минут.

Испытательная лаборатория имеет право прекращать испытания и снимать образец с печи в случаях, когда зарегистрированные параметры позволяют однозначно оценить результаты испытания, или без согласования с представителем заказчика - когда горение образца создает угрозу возникновения неконтролируемой ситуации.

Допускается прекращение испытания по просьбе (согласованию) заказчика.

4 Результаты испытаний на определение класса пожарной опасности

Таблица 1 - Результаты испытаний

№	Размер повреждения, мм		Наличие		Группа		
	вертикальные	горизонтальные	теплового эффекта	горения	горючести	воспламеняемости	дымообразующей способности
1	0	0	отсут-ствует	отсут-ствует	отсут-ствует	отсутствует	отсутствует
2	0	0	отсут-ствует	отсут-ствует	отсут-ствует	отсутствует	отсутствует
3	0	0	отсут-ствует	отсут-ствует	отсут-ствует	отсутствует	отсутствует
4	0	0	отсут-ствует	отсут-ствует	отсут-ствует	отсутствует	отсутствует

5	0	0	отсут-ствует	отсут-ствует	отсут-ствует	отсутствует	отсутствует
6	0	0	отсут-ствует	отсут-ствует	отсут-ствует	отсутствует	отсутствует
7	0	0	отсут-ствует	отсут-ствует	отсут-ствует	отсутствует	отсутствует
8	0	0	отсут-ствует	отсут-ствует	отсут-ствует	отсутствует	отсутствует

Таблица 4 - Сводные результаты испытаний

Класс пожарной опасности	Несущие стержневые элементы	Стены наружные с внешней стороны	Покрытия
	К0(45)	К0(45)	К0(45)

Примечание: на основании того, что все испытываемые элементы соответствуют классу пожарной опасности К0(45), конструкцию можно считать соответствующей классу конструктивной пожарной опасности С0.

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Горизонтальные ограждающие конструкции (покрытия, перекрытия) с использованием тепло- и звукоизоляционных материалов SmartThermo, **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью "МСТ", адрес: Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский г.о., г. Кемерово, ул. Грузовая, стр.18, офис 301, ОГРН: 1154205015480, ИНН: 4205316570, **соответствуют:** ГОСТ 30403-2012 Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность.

Исполнитель Н.С. Толкачев

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Техпроект».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.