



Ni-coated
diametral magnetized
max angle dev. < 5°



Grade	corrosion stable	Remanence		Normal coercivity		Intrinsic coercivity	Max. energy product			Br temp. coefficient (%)	Hcj temp. Coefficient (%)	Max. operating temp.
	specify as: grade+ "S"	Br		Hcb		Hcj	BH(max)					
		mT		kA/m		kA/m	kJ/m3					
		min	typ	min	typ	min	min	typ				
N35 H		1170	1220	836	891	1353	263	279	-0.12	-0.6	120	
						Index	Datum	Name				
Tolerierung: DIN 7167 (DIN ISO 286-1) Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768						Lieferant: Material: BMN-35H						
BOMATEC AG BOMATEC Automotive AG Hofstrasse 1 CH-8181 Höri			Datum	Name		Artikel 601274				Massstab 5:1		
		Erstellt	26.10.2009	kw								
		Geprüft										
								Zchg.-Nr. 601274			Index: 00	
				Ers.f.Zchg.:			601274					