

Số quy trình chất lượng	Tên Công Việc			Số đăng ký
Trình độ chuyên môn	Mã sản phẩm	Loại	Quy trình kiểm tra trên hiện sản phẩm đang nhận hàng checksheet	PMW/4430/A
	Trên sản phẩm	Tube	I / I	12/2019-2024

Quy trình thực hiện checklist phiếu kiểm tra sản phẩm dùn.

1. Đối tượng thực hiện:

1. Người thực hiện checksheet: Nhân viên trực tiếp vận hành máy đun.
2. Thời gian thực hiện checksheet: Khi bắt đầu công việc vận hành máy đun.
3. Người ghi nhận: Trưởng ca phụ trách sản phẩm kỹ sủi sản xuất dòng đầu.
4. Vị trí ghi nhận: bên hàng đang sản xuất.



Khi sản phẩm: TU1611

Phiếu kiểm tra sản phẩm dòn

Tên sản phẩm: Tube (qr16)

Tên công đoạn: Dòn nhựa

Số Quản lý: PMF-00247-07-C

Người dòn: _____

Khu vực dòn dầu sắc nhựa: _____

Xác nhận: _____

Ca: _____

Người kiểm: _____

Đảm vi sử dụng: 1 (07) ngày

※ Mỗi lần thay đổi lot nguyên liệu

※ Mỗi lần hoàn thành điều chỉnh sau khi xây m

lỗi: _____

Đảm vi sử dụng: 1 (07) ngày

※ Mỗi lần thay đổi lot nguyên liệu

※ Mỗi lần hoàn thành điều chỉnh sau khi xây m

lỗi: _____

II. Điều kiện sử dụng nguyên vật liệu

Hạng mục	Giá trị cần đạt	Giá trị đo được
Dầu nhớt màu chảy	5000~10.000	
Nhiệt độ sấy nguyên liệu	90~110℃	
Dầu ẩm	≤ 600ppm	
Nhiệt độ sấy Messer Badger	100~110℃	
Dầu ẩm NVL Messer Badger	≤ 1000ppm	

Dữ liệu độ nhớt màng chảy NVL khi cấp nguyên vật liệu vào máy, giá trị độ nhớt được hiển thị trên màn hình của NVL.	
Thông tin nhiệt độ được hiển thị trên bảng điều khiển máy sấy NVL.	
Độ ẩm nguyên vật liệu được đo ở máy do độ ẩm theo tải liệu "HDCV" Văn hành máy đo độ ẩm PEWPM-00713-A."	
Nhiệt độ nguyên vật liệu được hiển thị trên bảng hiển máy sấy.	
Độ ẩm nguyên vật liệu màu được đo ở máy do độ ẩm theo tải liệu "HDCV" Văn hành máy đo độ ẩm PEWPM-00713-A."	

III. Điều kiện thiết lập máy dùn.

[illegible]

3.1 List checksheet điều kiện chạy máy

IV. Kiểm tra đường kính sản phẩm

Ghi nhận điều kiện vận hành máy theo tài liệu "Quy Trình Thiết Lập Máy Đùn Nhựa PMP-00264_9.3"

Đo lường				
№	Hạng mục đo	Phương cụ đo	Kích thước (mm)	Giá trị đo được (mm)
1	Đường kính ngoài	Laser Mitec	-	-
2	Đường kính ngoài	Laser Mitec	-	-
3	Đường kính ngoài	Laser Mitec	-	-
4	Đường kính ngoài	Laser Mitec	-	-
5	Đường kính trong bên	Laser Mitec	13 9140 16	-
Độ lệch 1-3	-	-	-	-
Độ lệch 2-4	-	-	-	-

Điện kế quá khứ đo đường kính ngoài tại máy Laser scan micrometer (LSM514- vào nhúng mực tương ứng.

6	Độ dày	Laser Mitec	2 ± 0,3	-
7	Độ dày	Laser Mitec	2 ± 0,3	-
8	Độ dày	Laser Mitec	2 ± 0,3	-
9	Độ dày	Laser Mitec	2 ± 0,3	-
10	Độ dày	Laser Mitec	2 ± 0,3	-
11	Độ dày	Laser Mitec	2 ± 0,3	-
12	Độ dày	Laser Mitec	2 ± 0,3	-
13	Độ dày	Laser Mitec	2 ± 0,3	-
14	Độ dày trong bên	Laser Mitec	(3,0 ± 0,3)	-
Độ lệch 1-4	(mm/mm)	-	≤ 0,3	-

V. Kiểm tra ngoại quan sản phẩm

Người quan (1m)	Vết nhua chưa tan, xước do mưa		⑤
	Sắt v.v		⑥
	Kiểm tra màu đồng		⑦
	Kiểm tra màu nội dung in		

CONTROLLED
QA DEPT
01 FEB 2024
SMC Manufacturing
Viet Nam

5. Kiểm tra ngoài quan sản phẩm: Áp dụng 1 tiêu chuẩn đánh giá ngoài quan hệ mặt ngoài sản phẩm ống nhựa trên bobin
6. Kiểm tra mẫu sản phẩm: Thực hiện theo tài liệu "Bản trình tư kiểm tra mẫu mã số PEWPM-00473_01_C" để kiểm tra mẫu ống nhựa giới hạn màu cho phép
7. Kiểm tra nội dung in trên ống nhựa: Áp dụng tài liệu "Mẫu giới hạn in mã số PMA-00451_02_D" và "Bảng kiểm tra mẫu chữ và màu ống mã số PMA-00451_Page 6 of 6" để kiểm tra nội dung in đồng thời kiểm tra màu mực in trên ống nhựa

VI. Giá trị khác

[illegible]

- Tất cả các hạng mục kiểm tra ghi nhận vào "Phiếu kiểm tra sản phẩm dùn PMF-00247_**_*"

[illegible]