

**2026 年全国轻工行业职业技能竞赛
——全国羽绒行业职业技能竞赛
理论题库及参考答案**

**2026 年全国轻工行业职业技能竞赛
——全国羽绒行业职业技能竞赛组委会**

编制

2026 年 9 月

目录

一、 单选题（共 500 题）	1
二、 多选题（共 240 题）	52
三、 判断题（共 230 题）	82
四、 简答题（共 30 题）	90

一、单选题（共 500 题）

1. 对本行政区域内纤维制品质量监督工作负责的部门是（A）。
A.县级以上地方市场监督管理部门
B.县级以上地方工业和信息化部门
C.县级以上地方商务部门
D.县级以上地方卫生健康部门
2. 纤维制品生产者、销售者以及将纤维制品用于经营性服务的经营者，应当依法履行（B）义务。
A.价格公示义务
B.纤维制品质量义务
C.广告宣传义务
D.专利申报义务
3. 纤维制品质量的底线要求是（B）。
A.符合企业明示标准
B.不存在危及人身、财产安全的不合理危险
C.外观精美无瑕疵
D.采用最新技术工艺
4. 生产、销售纤维制品，禁止性行为不包括（C）。
A.掺杂、掺假
B.以假充真、以次充好
C.产品外观有轻微色差
D.伪造、冒用质量标志
5. 关于再加工纤维的使用，以下（C）说法是正确的。
A.可以用于生产内衣
B.可以用于生产婴幼儿纤维制品
C.禁止用于生产内衣
D.可用于生产任何纤维制品
6. 禁止利用循环再利用化学纤维生产婴幼儿用絮用纤维制品的填充物，但（B）除外。
A.循环再利用的腈纶纤维
B.循环再利用的聚酯纤维
C.循环再利用的粘胶纤维
D.循环再利用的锦纶纤维
7. 以下（C）禁止用于加工制作纤维制品。
A.合格的天然棉花
B.合格的化学纤维

- C.使用过的殡葬用纤维制品
- D.符合标准的再加工纤维

8. 可以作为生活用絮用纤维制品填充物原料的是（C）。

- A.废旧纤维制品
- B.再加工纤维
- C.洗净的动物纤维
- D.纤维制品下脚

9. 纤维制品标识必须真实，且应当包含（C）内容。

- A.广告代言人
- B.产品价格
- C.产品质量检验合格证明
- D.生产日期和保质期

10. 以下（D）不是纤维制品标识必须包含的内容。

- A.生产者名称和地址
- B.产品名称、规格
- C.产品标准编号
- D.产品推荐使用人群

11. 非生活用絮用纤维制品必须在显著位置标注（B）警示标签。

- A.小心易燃
- B.非生活用品
- C.工业用品
- D.严禁拆解

12. 纤维制品销售者应当建立并执行（C）制度。

- A.出厂检验制度
- B.生产记录制度
- C.进货检查验收和记录制度
- D.广告备案制度

13. 纤维制品销售者进货检查验收时，应当验明（B）。

- A.产品出厂日期
- B.纤维制品质量检验合格证明和其他标识
- C.产品生产成本
- D.生产者利润

14. 经营性服务经营者不得提供（B）。

- A.任何二手纤维制品
- B.不符合保障人体健康和人身、财产安全要求的纤维制品
- C.非知名品牌的纤维制品
- D.未经熨烫的纤维制品

15. 市场监督管理部门对纤维制品质量实施的主要监督检查方式是（B）。

A.全面普查 B.监督抽查 C.企业送检 D.消费者投诉处理

16. 有权根据纤维制品整体质量状况发布质量安全风险警示的部门是（C）。

- A.县级市场监督管理部门
- B.市级市场监督管理部门
- C.省级以上市场监督管理部门
- D.任何行业协会

17. 检验检测机构出具纤维制品检验结果，最基本的要求不包括（D）。

- A.按照标准和技术规范
- B.客观、公正、及时
- C.保证检验结果真实、有效
- D.保证所有产品合格

18. 《纤维制品质量监督管理办法》所称“纤维制品”的主要原料是（C）。

- A.仅天然纤维 B.仅化学纤维 C.天然纤维和化学纤维 D.金属纤维

19. 《纤维制品质量监督管理办法》所称“生活用纤维制品”指的是（B）。

- A.工业生产中使用的纤维制品
- B.日常生活中穿着使用、居家使用和装饰用的纤维制品
- C.指服装类产品
- D.指床上用品

20. 《纤维制品质量监督管理办法》所称“絮用纤维制品”是指（B）。

- A.所有纤维制品
- B.以纤维或其加工品作为填充物、铺垫物的制品
- C.仅指棉花被
- D.非织造布制品

21. 《纤维制品质量监督管理办法》所称“循环再利用化学纤维”的原料是（C）。

- A.石油、煤炭等原生资源
- B.天然动植物纤维
- C.废、旧纤维制品或废旧聚合物材料
- D.矿石

22. 《纤维制品质量监督管理办法》所称“纤维制品下脚”是指（B）。

- A.完整的次品服装
- B.纤维制品生产加工中产生的纤维下脚以外的线头、边角碎料等
- C.生产设备的零件
- D.包装材料

23. 《纤维制品质量监督管理办法》所称“废纤维制品”不包括（C）。

- A.纺纱过程中产生的废料

- B. 未经使用即废弃的纤维制品
C. 使用后废弃的纤维制品
D. 印染过程中产生的废料
24. 《纤维制品质量监督管理办法》所称“旧纤维制品”是指（C）。
- A. 存放时间长的库存产品
B. 款式过时且没有使用的产品
C. 使用后废弃的纤维制品
D. 生产过程中产生的废料
25. 《纤维制品质量监督管理办法》所称“婴幼儿纤维制品”的适用年龄是（C）。
- A. 12 个月及以下 B. 24 个月及以下 C. 36 个月及以下 D. 48 个月及以下
26. 违反《纤维制品质量监督管理办法》相关规定的法律责任，主要依据（C）进行处罚。
- A. 《中华人民共和国标准化法》
B. 《中华人民共和国消费者权益保护法》
C. 《中华人民共和国产品质量法》
D. 《中华人民共和国广告法》
27. 下列（C）产品适用《纤维制品质量监督管理办法》。
- A. 玻璃纤维隔热棉
B. 碳纤维复合材料板
C. 聚酯纤维填充的沙发靠垫
D. 一次性医用口罩
28. 根据《纤维制品质量监督管理办法》，纤维制品质量安全第一责任主体是（C）。
- A. 市场监管部门
B. 专业纤维检验机构
C. 纤维制品生产者、销售及经营性服务经营者
D. 消费者
29. 以下行为中，不属于《纤维制品质量监督管理办法》明令禁止的是（D）。
- A. 将合格品与不合格品混合销售
B. 将普通羊毛衫标为“羊绒衫”销售
C. 未经授权在产品使用质量认证标志
D. 因工艺问题导致产品有色差但已说明
30. 禁止用于加工制作纤维制品的物质清单中，不包括（C）。
- A. 国家禁止进口的废旧纤维制品
B. 被有毒有害物质污染的纤维
C. 合格的、未被污染的工业纺纱落棉
D. 来自传染病疫区无法证实其未被污染的纤维制品

31. 根据《纤维制品质量监督管理办法》，可以作为生活用絮用纤维制品填充物原料的是（B）。
- A. 未经消毒的废旧纤维制品
 - B. 手扯长度 15mm 的棉短绒
 - C. 经脱色漂白处理的纤维下脚
 - D. 轻微发霉但经晾晒的纤维
32. 纤维制品生产者进货检查验收记录中，（B）信息对于产品溯源至关重要。
- A. 产品颜色
 - B. 供货者名称、地址、联系方式
 - C. 采购员姓名
 - D. 运输方式
33. 一件合格的纤维制品，其标识上“产品标准编号”主要的作用是（B）。
- A. 体现产品档次
 - B. 明示产品质量依据和水平
 - C. 方便企业内部管理
 - D. 满足出口要求
34. 对于利用“回收洗净的动物纤维”生产的毛衣，其标识（C）。
- A. 标注为“纯羊毛”
 - B. 无需特殊标注
 - C. 明示所用原料包括循环再利用原料
 - D. 标注为“再生纤维”
35. 检验检测机构对同一批次纤维制品出具两份结论矛盾的检验报告，违反了《纤维制品质量监督管理办法》规定的（B）原则。
- A. 及时性原则
 - B. 客观、公正原则
 - C. 收费合理性原则
 - D. 自愿委托原则
36. 纤维制品生产者未按规定保存原辅材料进货记录，市场监督管理部门首先应作出的行政行为是（C）。
- A. 罚款五千元
 - B. 吊销营业执照
 - C. 责令改正，给予警告
 - D. 没收违法所得
37. 下列关于“再加工纤维”和“循环再利用化学纤维”的说法正确的是（B）。
- A. 两者原料完全相同
 - B. 前者主要靠物理机械工艺，后者可能涉及化学工艺
 - C. 后者不能用于生产任何絮用纤维制品
 - D. 前者比后者品质更高
38. “废旧纤维制品”被细分为“废纤维制品”和“旧纤维制品”，其分类的主要依据是（C）。
- A. 纤维成分
 - B. 颜色新旧
 - C. 是否经过使用
 - D. 价值高低

39. 《纤维制品质量监督管理办法》在适用范围上明确排除了“一次性使用卫生用品”，原因是（B）。

- A. 其不属于纤维制品
- B. 已有专门的法律法规和标准
- C. 其质量风险较低
- D. 其不属于市场监管部门职责范围

40. 《纤维制品质量监督管理办法》要求，利用循环再利用原料生产的产品应在标识上予以明示，目的是保障消费者的（B）。

- A. 自主选择权
- B. 知情权
- C. 公平交易权
- D. 监督权

41. 以下（C）物质可以作为生活用絮用纤维制品的填充物原料。

- A. 被污染的纤维
- B. 未经洗净的动物纤维
- C. 未被污染的纤维下脚
- D. 经脱色漂白处理的纤维下脚

42. 《中华人民共和国产品质量法》的立法目的不包括以下（D）。

- A. 加强对产品质量的监督管理
- B. 提高产品质量水平
- C. 明确产品质量责任
- D. 规范产品广告宣传

43. 在中华人民共和国境内从事（C）活动必须遵守《中华人民共和国产品质量法》。

- A. 产品生产
- B. 产品销售
- C. 产品生产、销售
- D. 产品运输

44. 《中华人民共和国产品质量法》所称“产品”是指（B）。

- A. 所有商品
- B. 经过加工、制作，用于销售的产品
- C. 工业产品
- D. 消费品

45. 以下（A）不适用《中华人民共和国产品质量法》。

- A. 建设工程
- B. 建设工程使用的建筑材料
- C. 建筑构配件
- D. 设备

46. 国家鼓励企业产品质量达到并超过（B）。

- A. 地方标准
- B. 行业标准、国家标准或国际标准
- C. 企业标准
- D. 协会标准

47. 各级人民政府在产品质量工作中的职责不包括（C）。

- A. 纳入国民经济和社会发展规划

- B.组织有关部门依法采取措施
C.直接参与企业质量管理
D.引导生产者、销售者加强质量管理
48. 全国产品质量监督工作的主管部门是（B）。
- A.国务院 B.国务院市场监督管理部门 C.各级人民政府 D.行业协会
49. 任何单位和个人有权对违反《中华人民共和国产品质量法》的行为向（C）检举。
- A.公安机关 B.人民法院 C.市场监督管理部门 D.消费者协会
50. 产品质量应当（A）。
- A.检验合格 B.价格低廉 C.外观精美 D.包装完整
51. 国家对产品质量实行以（B）为主要方式的监督检查制度。
- A.全面检查 B.抽查 C.定期检查 D.突击检查
52. 监督抽查的样品应当在（B）处抽取。
- A.生产线上
B.市场上或企业成品仓库待销产品中
C.运输途中
D.消费者家中
53. 对依法进行的产品质量监督检查，生产者、销售者不得（B）。
- A.询问 B.拒绝 C.申诉 D.复检
54. 监督抽查的产品质量不合格，逾期不改正的，由（B）予以公告。
- A.县级市场监督管理部门
B.省级以上市场监督管理部门
C.国务院
D.行业协会
55. 产品质量检验机构必须具备相应检测条件和能力，经（B）考核合格后方可承担检验工作。
- A.县级市场监督管理部门
B.省级以上市场监督管理部门
C.国务院
D.行业协会
56. 从事产品质量检验、认证的社会中介机构不得与（C）存在隶属关系或利益关系。
- A.消费者 B.生产者 C.行政机关和其他国家机关 D.销售者
57. 产品质量检验机构、认证机构出具检验结果或认证证明的要求是（B）。
- A.快速 B.客观、公正 C.有利于企业 D.免费

58. 消费者有权就产品质量问题向 (C) 查询。
A.生产者 B.销售者 C.生产者、销售者 D.市场监督管理部门
59. 保护消费者权益的社会组织可以支持消费者对因产品质量造成的损害向 (B) 起诉。
A.仲裁机构 B.人民法院 C.市场监督管理部门 D.公安机关
60. 市场监督管理部门或其他国家机关不得从事 (C) 行为。
A.监督检查 B.发布质量状况公告 C.推荐产品 D.查处违法行为
61. 产品或其包装上的标识必须真实, 以下 (D) 不是必须标明的。
A.产品质量检验合格证明
B.中文产品名称
C.生产厂厂名和厂址
D.产品价格
62. 限期使用的产品, 应当在显著位置清晰标明 (A) 。
A.生产日期和安全使用期或失效日期
B.生产批号
C.销售日期
D.广告语
63. 使用不当易造成产品损坏或可能危及人身、财产安全的产品, 应当有 (B) 。
A.英文说明 B.警示标志或中文警示说明 C.彩色包装 D.赠品
64. 危险物品的包装质量必须符合相应要求, 并依照国家有关规定作出 (B) 。
A.广告 B.警示标志或中文警示说明 C.英文说明 D.促销信息
65. 生产者不得生产 (B) 产品。
A.新产品 B.国家明令淘汰的产品 C.出口产品 D.试制品
66. 生产者不得伪造或冒用 (B) 。
A.产品包装 B.认证标志等质量标志 C.生产设备 D.原材料
67. 生产者生产产品, 不得 (B) 。
A.采用新技术 B.以不合格产品冒充合格产品 C.降低成本 D.改进工艺
68. 销售者应当建立并执行 (B) 制度, 验明产品合格证明和其他标识。
A.销售记录制度
B.进货检查验收制度
C.售后服务制度
D.投诉处理制度

69. 销售者的产品质量责任和义务包括应当采取措施 (B)。
- A.降低价格 B.保持销售产品质量 C.扩大宣传 D.增加销量
70. 下列属于法律禁止销售的产品是 (B)。
- A.进口产品 B.国家明令淘汰并停止销售的产品 C.打折产品 D.新品
71. 售出的产品不具备应当具备的使用性能而事先未作说明的,销售者首先应当负责(B)。
- A.赔偿损失 B.修理、更换、退货 C.道歉 D.改进产品
72. 生产者能够证明未将产品投入流通的,可以 (B)。
- A.承担部分责任 B.不承担赔偿责任 C.承担连带责任 D.承担行政责任
73. 由于销售者的过错使产品存在缺陷,造成损害的, (B) 应当承担赔偿责任。
- A.生产者 B.销售者 C.供货者 D.消费者
74. 因产品存在缺陷造成损害的受害人,可以向 (A) 要求赔偿。
- A.生产者或销售者 B.只能向生产者 C.只能向销售者 D.运输者
75. 因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期间为 (B)。
- A.1 年 B.2 年 C.3 年 D.4 年
76. 因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权,在缺陷产品交付最初消费者满 (B) 年丧失。
- A.5 B.10 C.15 D.20
77. 产品质量发生民事纠纷,当事人不愿协商、调解的,可以 (B)。
- A.向行政机关申诉
B.向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
C.向媒体曝光
D.放弃权利
78. 销售者有充分证据证明不知道产品为禁止销售产品并如实说明进货来源的,可以(B)。
- A.免于处罚 B.从轻或减轻处罚 C.加重处罚 D.仅警告
79. 拒绝接受依法进行的产品质量监督检查,给予警告,责令改正;拒不改正的, (B); 情节特别严重的, 吊销营业执照。
- A.吊销营业执照 B.责令停业整顿 C.罚款 D.没收产品
80. 根据《中华人民共和国产品质量法》, 知道属于禁止生产、销售的产品而为其提供运输便利条件的,没收全部运输收入,并处违法收入 (A) 罚款;构成犯罪的,追究刑事责任。
- A.百分之五十以上三倍以下 B.等值以下 C.二倍以下 D.三倍以下

81. 根据《中华人民共和国产品质量法》，对隐匿转移被市场监督管理部门查封、扣押物品的，处以货值金额（A）罚款；构成犯罪的，追究刑事责任。
A.等值以上三倍以下 B.等值以下 C.二倍以下 D.三倍以下
82. 以暴力、威胁方法阻碍市场监督管理部门工作人员依法执行职务的，依法追究（C）。
A.民事责任 B.行政责任 C.刑事责任 D.纪律责任
83. 《中华人民共和国产品质量法》规定的行政处罚由（C）决定。
A.公安机关 B.人民法院 C.市场监督管理部门 D.消费者协会
84. 根据《中华人民共和国产品质量法》，没收的产品应（C）。
A. 拍卖 B.捐赠 C.按国家有关规定销毁或处理 D.返还生产者
85. 产品质量检验机构必须具备相应检测条件和能力，经考核合格后，方可承担工作。考核部门是（B）。
A.县级市场监督管理部门
B.省级以上市场监督管理部门或其授权部门
C.行业协会
D.国务院
86. 因产品缺陷造成损害，受害人向销售者索赔后，属于生产者责任的，销售者有权（B）。
A.拒绝赔偿 B.向生产者追偿 C.向消费者追偿 D.向运输者追偿
87. 生产、销售不符合安全标准的产品，构成犯罪的，依法追究（C）。
A.民事责任 B.行政责任 C.刑事责任 D.纪律责任
88. 《中华人民共和国标准化法》所称标准不包括（C）。
A.国家标准 B.行业标准 C.区域标准 D.企业标准
89. 强制性标准的实施要求是（C）。
A.自愿采用 B.鼓励采用 C.必须执行 D.协商执行
90. 统一管理全国标准化工作的部门是（B）。
A.国务院办公厅
B.国务院标准化行政主管部门
C.国务院工业和信息化部
D.全国人大常委会
91. 国家推动参与国际标准化活动的核心目的不包括（C）。
A.参与制定国际标准
B.结合国情采用国际标准
C.禁止国外标准进入中国
D.推进中国标准与国外标准转化运用

92. 应当制定强制性国家标准的技术要求不包括（B）。

- A.保障人身健康和生命财产安全
- B.满足企业内部管理需要
- C.国家安全
- D.生态环境安全

93. 省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门对强制性国家标准的立项建议，最终由（C）决定。

- A.本级人民政府
- B.国务院标准化行政主管部门单独
- C.国务院标准化行政主管部门会同国务院有关行政主管部门
- D.全国人大常委会

94. 强制性国家标准，由（A）。

- A.国务院批准发布或国务院授权批准发布
- B.国务院标准化行政主管部门批准发布
- C.行业主管部门批准发布
- D.地方人民政府批准发布

95. 行业标准的制定前提是（B）。

- A.没有强制性国家标准
- B.没有推荐性国家标准或需要在全国某个行业范围内统一的技术要求
- C.没有地方标准
- D.没有企业标准

96. 对经济社会发展所急需的标准项目，制定部门应当（B）。

- A.暂缓立项
- B.优先立项并及时完成
- C.委托企业制定
- D.不予立项

97. 制定推荐性标准，应当组织（B），承担起草、技术审查工作。

- A.单一企业
- B.相关方组成的标准化技术委员会
- C.政府部门单独
- D.消费者协会

98. 强制性标准文本的公开要求是（B）。

- A.收费公开
- B.免费向社会公开
- C.仅向企业公开
- D.不公开

99. 团体标准的制定主体是（B）。

- A.政府部门
- B.学会、协会、商会等社会团体
- C.单一企业
- D.科研机构单独

100. 国家支持在（B）领域利用自主创新能力制定团体标准、企业标准。
- A.所有领域
B.重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域
C.仅服务业领域
D.仅农业领域
101. 推荐性标准、团体标准、企业标准的技术要求不得低于（C）的相关技术要求。
- A.行业标准 B.地方标准 C.强制性国家标准 D.国际标准
102. 制定标准不应当包含（D）内容。
- A.科学合理利用资源
B.推广科学技术成果
C.增强产品安全性
D.妨碍商品自由流通
103. 出口产品、服务的技术要求按照（C）执行。
- A.强制性国家标准
B.推荐性国家标准
C.合同的约定
D.行业标准
104. 企业执行自行制定的企业标准，除公开标准编号和名称外，还应当公开（B）。
- A.标准起草人
B.产品、服务的功能指标和产品的性能指标
C.标准制定经费
D.标准实施时间
105. 标准的复审周期一般不超过（B）。
- A.3 年 B.5 年 C.10 年 D.15 年
106. 对不适应经济社会发展需要和技术进步的标准，经过复审后应当（B）。
- A.保留不变
B.及时修订或者废止
C.延长复审周期
D.转为强制性标准
107. 生产、销售、进口产品或者提供服务不符合强制性标准，依法承担的责任不包括（D）。
- A.民事责任 B.行政责任 C.刑事责任 D.无责任
108. 制定标准应当遵循的原则不包括（D）。
- A.基于科学技术研究成果和社会实践经验
B.深入调查论证

C.广泛征求意见

D.仅考虑企业利益

109. 国家鼓励社会团体、企业制定(C)推荐性标准相关技术要求的团体标准、企业标准。

A.低于 B.等于 C.高于 D.不涉及

110. 国家应对(B)标准实施情况进行统计分析报告。

A.推荐性 B.强制性 C.团体 D.企业

111. 行业标准的适用范围是(A)。

A.全国某个行业范围内 B.地方行政区域内 C.企业内部 D.国际范围

112. 国家推动(B)向社会公开推荐性标准文本。

A.收费 B.免费 C.部分收费 D.不公开

113. 制定标准应当增强产品的(A)。

A.安全性、通用性、可替换性 B.排他性 C.垄断性 D.特殊性

114. 不符合强制性标准的产品,应当(B)。

A.允许进口 B.禁止进口 C.缴纳罚款后进口 D.仅没收产品

115. 强制性国家标准的文本修订权属于(B)。

A.国务院

B.国务院标准化行政主管部门

C.原起草单位

D.行业主管部门

116. 《检验检测机构监督管理办法》的制定依据不包括(B)。

A.《中华人民共和国计量法》

B.《中华人民共和国标准化法》

C.《中华人民共和国认证认可条例》

D.《中华人民共和国计量法实施细则》

117. 《检验检测机构监督管理办法》适用于在中华人民共和国境内从事(C)活动的检验检测机构。

A.内部质量控制

B.研发性质的测试

C.向社会出具具有证明作用的检验检测报告

D.对出口产品进行检验

118. 统一负责、综合协调全国检验检测机构监督管理工作的部门是(C)。

A.国务院

B.国家认证认可监督管理委员会

- C.国家市场监督管理总局
- D.省级人民政府

119. 检验检测报告的最终技术责任应由 (B) 承担。

- A.法定代表人
- B.授权签字人
- C.技术负责人
- D.全体从业人员

120. 检验检测机构对送检样品的 (C) 负责。

- A.代表性
- B.真实性
- C.所检项目的符合性情况
- D.来源合法性

121. 检验检测机构及其人员从事检验检测活动应遵循的原则不包括 (D) 。

- A.客观独立
- B.公平公正
- C.诚实信用
- D.客户至上

122. 为保证独立性, 检验检测机构不应 (B) 。

- A.接受与自身有竞争关系的机构委托
- B.使用委托方提供的、可能影响独立性的设备
- C.为其投资方提供检验检测服务
- D.为政府部门提供监督抽查服务

123. 检验检测授权签字人应满足的基本要求是 (C) 。

- A.具有高级工程师职称
- B.具备 5 年以上从业经验
- C.符合相关技术能力要求
- D.由法定代表人指定即可

124. 检验检测机构必须遵守的国家有关强制性规定不包括 (A) 。

- A.客户要求的加急报告时限
- B.样品管理要求
- C.仪器设备检定校准要求
- D.检验检测规程或方法

125. 关于分包检验检测项目, 以下 (B) 不符合规定。

- A.分包给具备相应条件和能力的机构
- B.口头取得委托人同意
- C.在报告中注明分包项目和机构
- D.事先取得委托人对分包项目和机构的同意

126. 检验检测报告中, 对于分包项目应 (B) 。

- A.只需注明存在分包
- B.注明分包项目和承担机构
- C.无需特别注明
- D.仅口头告知委托人

127. 一份有效的检验检测报告必须包含 (C) 。

- A.机构宣传彩页
- B.详细的成本核算
- C.检验检测专用章和授权签字人签发
- D.委托人法人签名

128. 检验检测报告存在文字错误需要更正时，应当（C）。

- A.口头通知委托人即可
- B.重新出具一份，收回原报告
- C.按规定更正，并予以标注或说明
- D.由授权签字人手动涂改并签字

129. 检验检测原始记录和报告的法定保存期限是（C）。

- A. 不少于 3 年
- B.不少于 5 年
- C.不少于 6 年
- D.永久保存

130. 依据《检验检测机构监督管理办法》，检验检测机构应当保守的秘密是（C）。

- A.客户所有信息
- B.内部管理流程
- C.国家秘密和商业秘密
- D.检测方法和标准

131. 依据《检验检测机构监督管理办法》，检验检测机构的自我声明内容不包括（B）。

- A.遵守法定要求
- B.上年度营业额
- C.独立公正从业
- D.履行社会责任

132. 依据《检验检测机构监督管理办法》，发现普遍存在的产品质量问题，检验检测机构应向（B）报告。

- A. 委托人
- B.市场监督管理部门
- C.行业协会
- D.新闻媒体

133. 依据《检验检测机构监督管理办法》，县级以上市场监管部门对检验检测机构的监督检查通常采用（B）方式。

- A.预先通知的全面检查
- B.“双随机”抽查
- C.仅针对投诉举报进行检查
- D.每年固定检查一次

134. 依据《检验检测机构监督管理办法》，因应对突发事件等需要，监管部门（C）。

- A.必须提前制定年度计划
- B.必须采用“双随机、一公开”方式
- C.可以开展应急检查
- D.不得开展检查

135. 依据《检验检测机构监督管理办法》，以下（C）不是对检验检测机构实施分类监管的主要依据。

- A.风险程度
- B.能力验证结果
- C.机构成立年限
- D.投诉举报情况

136. 依据《检验检测机构监督管理办法》，市场监督管理部门进行监督检查时，无权采取（C）措施。

- A. 进入现场检查
- B. 查阅复制原始记录
- C. 查封机构银行账户
- D. 询问相关人员

137. 对检验检测机构的违法行为，（C）有权举报。

- A. 仅委托人
- B. 仅同行业机构
- C. 任何单位和个人
- D. 仅政府监管部门

138. 依据《检验检测机构监督管理办法》，检验检测机构未按照国家有关强制性规定开展检验检测，尚未出具不实检验检测报告，责令限期改正，逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，可处以（B）罚款。

- A. 1 万元以下
- B. 3 万元以下
- C. 5 万元以下
- D. 10 万元以下

139. 依据《检验检测机构监督管理办法》，检验检测报告未经授权签字人签发，应承担（C）法律责任。

- A. 无需承担责任
- B. 内部警告
- C. 责令改正，逾期不改处 3 万元以下罚款
- D. 直接吊销资质

140. 对于出具“不实检验检测报告”，法律法规有规定的从其规定；未作规定的，责令限期改正、通报批评，并可处以（C）罚款。

- A. 1 万元以下
- B. 3 万元以下
- C. 5 万元以下
- D. 10 万元以下

141. 对于出具“虚假检验检测报告”，法律法规有规定的从其规定；未作规定的，依据《检验检测机构监督管理办法》的罚款上限是（C）。

- A. 3 万元
- B. 5 万元
- C. 10 万元
- D. 20 万元

142. 《检验检测机构监督管理办法》所称检验检测机构，是指向社会出具具有证明作用的数据、结果、报告的（D）。

- A. 行政执法机关
- B. 商业盈利企业
- C. 公益服务组织
- D. 专业技术组织

143. 依据《检验检测机构监督管理办法》，检验检测机构出具的报告应（B）。

- A. 绝对无误
- B. 真实、客观、准确、完整
- C. 满足委托人预期
- D. 与竞争对手报告一致

144. 判定一份报告是否为“不实报告”，关键要素是（C）。

- A. 委托人是否满意

B.是否造成重大损失

C.是否存在法定违法情形且数据、结果错误或无法复核

D.报告是否被其他机构引用

145. 依据《检验检测机构监督管理办法》，自我声明和信息报告的义务主体是（C）。

A.授权签字人 B.法定代表人 C.检验检测机构 D.技术负责人

146. 依据《检验检测机构监督管理办法》，对违反报告盖章签发规定的行为，（B）可处以罚款。

A.一经发现

B.逾期不改正或改正后仍不符合要求的

C.造成实际损失的

D.被媒体曝光后

147. 比较“不实”与“虚假”报告的处罚，下列说法正确的是（B）。

A.处罚完全相同

B.虚假报告处罚可能更重

C.不实报告处罚更重

D.仅对虚假报告进行处罚

148. 依据《检验检测机构监督管理办法》，对检验检测机构实施监督管理的法律依据最高层级是（C）。

A.部门规章

B.行政法规

C.法律

D.规范性文件

149. 检验检测机构的主体责任，最终由（D）承担。

A.技术负责人 B.授权签字人 C.全体从业人员 D.检验检测机构自身

150. 依据《检验检测机构监督管理办法》，检验检测机构应遵循“独立公正”原则，不应与报告涉及的利益相关方存在（B）。

A.任何业务往来

B.可能干扰其技术判断的关系

C.合同关系

D.沟通联系

151. 授权签字人除了技术能力要求，还可能受到法律、行政法规关于（C）的约束。

A.学历

B.年龄

C.执业资格或禁止从业规定

D.政治面貌

152. 依据《检验检测机构监督管理办法》，对委托人送检的样品，检验检测机构从（C）开始负责。

A.样品生产

B.样品抽样

C.样品送达机构后

D.样品市场流通

153. 授权签字人在检验检测报告上签字，表明（B）。

A.同意报告收费标准

- B.确认报告内容在该机构技术能力范围内
- C.表示看过报告
- D.对报告格式负责

154. 依据《检验检测机构监督管理办法》，自我声明应当在（B）作出。

- A.机构内部文件
- B.机构官方网站或其他公开方式
- C.仅向监管部门备案
- D.年度总结中

155. 分类监管是一种（B）方式。

- A.无风险监管
- B.基于风险的差异化监管
- C.运动式监管
- D.自愿性监管

156. 依据《检验检测机构监督管理办法》，对出具虚假报告的违法行为，可处以“十万元以下”的罚款，是指（A）。

- A.对机构的罚款上限
- B.对负责人的个人罚款上限
- C.没收违法所得的上限
- D.对委托人的罚款上限

157. 检验检测活动的基础是（B）。

- A.商业合同
- B.相关标准和技术条件
- C.领导指示
- D.客户口头要求

158. 依据《检验检测机构监督管理办法》，原始记录的修改应（C）。

- A.涂改干净即可
- B.不留痕迹覆盖
- C.按规定杠改，标注修改人、日期
- D.重新抄写一份

159. 依据《检验检测机构监督管理办法》，样品的处置应依据（B）。

- A.委托人意愿
- B.标准或与委托人的约定
- C.节省空间原则
- D.随意处置

160. ISO/IEC.17025 标准中，对“不符合工作”的处理要求不包括（D）。

- A.立即停止相关工作
- B.评估不符合工作的影响
- C.采取纠正措施
- D.对责任人进行罚款

161. CNAS 认可的实验室可以（C）。

- A.宣称其检测/校准结果绝对准确

- B.暗示 CNAS 认可涵盖其所有活动
- C.在认可范围内使用 CNAS 标志
- D.以上都可以

162. 下列不属于实验室的纠正措施的是 (D)。

- A.对不符合项进行原因分析
- B.采取措施防止再发生
- C.对相关人员进行培训
- D.对所有检测报告进行重新审核

163. ISO/IEC.17025 标准中，“量值溯源”的要求适用于 (C)。

- A.所有测量设备
- B.所有检测设备
- C.对检测/校准结果有重要影响的测量设备
- D.以上都不对

164. 下列 (C) 不是 CNAS 对实验室公正性的要求。

- A.避免任何可能影响公正性的利益冲突
- B.确保决策不受外部压力影响
- C.所有员工必须是专职人员
- D.建立维护公正性的程序

165. ISO/IEC.17025 标准中，“期间核查”的目的是 (A)。

- A.验证设备是否保持校准状态
- B.替代校准
- C.检查设备是否损坏
- D.以上都不对

166. 下列不是实验室对外部提供的产品和服务的控制要求的是 (D)。

- A.对外部提供者进行评价和选择
- B.对外部提供的产品和服务进行验证
- C.保存相关的评价记录
- D.所有外部服务必须通过招标选择

167. ISO/IEC 17025 标准的适用范围是 (D)。

- A.所有类型的实验室
- B.仅检测实验室
- C.仅校准实验室
- D.检测和校准实验室

168. 《中华人民共和国计量法》的立法目的不包括以下 (B) 项。

- A.保障国家计量单位制的统一
- B.促进国际贸易自由化

- C.维护国家、人民的利益
- D.适应社会主义现代化建设的需要

169. 国家实行（B）计量单位制度。

- A.国际单位制
- B.法定计量单位制度
- C.英制单位制度
- D.地方自定义单位制度

170. 国家法定计量单位的名称、符号由（B）公布。

- A.国务院计量行政部门
- B.国务院
- C.省级人民政府
- D.全国人大常委会

171. 负责建立各种计量基准器具的部门是（B）。

- A. 国务院
- B.国务院计量行政部门
- C.省级人民政府
- D.县级以上人民政府

172. 计量基准器具的作用是（A）。

- A.作为统一全国量值的最高依据
- B.作为地方量值标准
- C.作为企业内部标准
- D.作为国际贸易标准

173. 以下（C）类计量器具不属于强制检定范围。

- A.社会公用计量标准器具
- B.部门使用的最高计量标准器具
- C.企业使用的所有计量标准器具
- D.用于贸易结算的工作计量器具

174. 未按照规定申请强制检定或检定不合格的计量器具，应（B）处理。

- A.可以继续使用
- B.不得使用
- C.降级使用
- D.维修后使用

175. 计量检定必须按照（A）进行。

- A.国家计量检定系统表
- B.地方计量检定规程
- C.企业自定标准
- D.国际标准

176. 制造、修理计量器具的企业、事业单位对产品检定的依据是（C）。

- A.企业标准
- B.国家标准
- C.计量检定规程
- D.地方标准

177. 执行强制检定和其他检定、测试任务的人员必须经（B）。

- A.培训
- B.考核合格
- C.推荐
- D.选举

178. 处理计量器具准确度纠纷的依据数据，以（B）检定的数据为准。

- A.未经检定的计量器具
- B.国家计量基准或社会公用计量标准
- C.企业自校器具
- D.任何计量器具

179. 《中华人民共和国计量法实施细则》由（A）制定。

- A.国务院计量行政部门
- B.国务院
- C.全国人大常委会
- D.省级人民政府

180. 《中华人民共和国计量法实施细则》报（A）批准施行。

- A.国务院
- B.全国人大常委会
- C.国家主席
- D.国务院计量行政部门

181. 《中华人民共和国计量法》属于（C）。

- A.行政法规
- B.部门规章
- C.法律
- D.地方性法规

182. 《纤维制品质量监督管理办法》（市场监管总局 119 号令）自（C）起施行。

- A.2025 年 12 月 25 日
- B.2026 年 1 月 1 日
- C.2026 年 7 月 1 日
- D.公布之日

183. 下列（C）产品不适用于《纤维制品质量监督管理办法》。

- A.羊毛衫
- B.棉被
- C.碳纤维制品
- D.学生服

184. 实验室发生影响认可的变更时，应在变更发生后（B）个工作日内书面通知 CNAS。

- A.15
- B.20
- C.60
- D.90

185. 下列不属于 CNAS 认可范围的是（D）。

- A.检测实验室
- B.校准实验室
- C.医学实验室
- D.食品生产企业

186. 实验室应对其使用的检测/校准方法进行（C）

- A.验证
- B.确认
- C.验证或确认
- D.以上都不对

187. GB 18383—2025 标准中，下列属于生活用絮用纤维制品的是（C）。

- A.建筑用保温材料
- B.农用保温材料
- C.羽绒服
- D.工业用絮片

188. 根据 GB 18383—2025，生活用絮用纤维制品中短纤维含量（13mm 及以下）应不大于（B）。

- A.20%
- B.25%
- C.30%
- D.不考核

189. 根据 GB 18383—2025，下列生活用絮用纤维制品不考核短纤维含量的是（C）。

A.纯棉被 B.棉与化纤混合被 C.羽绒被 D.纯羊毛毯

190. 根据 GB 18383—2025, 成分为 100%羽绒羽毛的含杂率上限是 (D)。

A.0.5% B.1.2% C.2.0% D.3.0%

191. 根据 GB 18383—2025, 羽绒羽毛制品的异味检测按 (B) 执行。

A.GB/T 10288 B.GB/T 28024 C.GB/T 6499 D.GB/T 43811

192. 根据 GB 18383—2025, 羽绒羽毛的含杂率检测方法引用 (A) 标准。

A.GB/T 10288 B.GB/T 6499 C.GB/T 43811 D.GB/T 28024

193. 根据 GB 18383—2025, 关于羽绒羽毛制品以下说法正确的是 (C)。

A.羽绒羽毛制品必须考核短纤维含量

B.羽绒羽毛制品的含杂率上限为 1.0%

C.羽绒羽毛制品不考核短纤维含量

D.羽绒羽毛制品需要进行微生物检测

194. 根据 GB 18383—2025, 以下不应作为加工絮用纤维制品原料的物质是 (B)。

A.原生聚酯纤维 B.医用纤维性废弃物 C.天然棉花 D.再生聚酯纤维

195. 根据 GB 18383—2025, 生活用絮用纤维制品不应检出 (B)。

A.灰尘 B.金属物或尖锐物 C.天然纤维碎屑 D.染料残留

196. GB 18383—2025 中, 以下 (B) 属于新标准新增的内容。

A.絮用纤维制品的基本定义

B.婴幼儿絮用纤维制品专项要求

C.生活用絮用纤维制品标识要求

D.抽样及判定规则

197. 根据 GB 18383—2025, 使用循环再利用原料生产的生活用絮用纤维制品, 应当 (C)。

A.无需特别标识

B.仅在包装上标注即可

C.应以清晰可见的方式在每件制品上明示所用原料包括循环再利用原料

D.只需标注产品名称

198. GB 18383—2025 的归口部门是 (B)。

A.国家市场监督管理总局

B.国家标准化管理委员会

C.中国纤维质量监测中心

D.全国纤维标准化技术委员会

199. 根据 GB 18383—2025, 以下 (B) 不属于该标准规定的内容。

A.术语和定义 B.产品外观设计 C.检验方法 D.标识

200. GB 18383—2025 中,生活用絮用纤维制品不应检出有危害的杂质不包括以下 (D) 物质。

A.金属物 B.铁丝 C.木棍 D.粉尘

201. GB 18383—2025 中,软体家具等产品的填充、铺垫物原料中游离余氯含量是 (B)。

A. $\leq 5\text{mg/kg}$ B. $\leq 10\text{mg/kg}$ C. $\leq 15\text{mg/kg}$ D. $\leq 20\text{mg/kg}$

202. 根据《中华人民共和国标准化法》,我国标准按照层级由高到低划分为 (A)。

A.国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准

B.国家标准、行业标准、地方标准、企业标准

C.国际标准、国家标准、行业标准、地方标准

D.强制性标准、推荐性标准、指导性技术文件

203. 关于标准的性质分类,下列说法正确的是 (B)。

A.所有国家标准均为强制性标准

B.强制性标准必须执行,不符合强制性标准的产品,禁止生产、销售和进口

C.推荐性标准不具有法律效力,企业可完全不予理会

D.行业标准和地方标准一律属于推荐性标准

204. GB/T 45266—2025 属于下列 (B) 标准。

A.强制性国家标准 B.推荐性国家标准 C.行业标准 D.企业标准

205. GB/T 45266—2025 选取的核心三项分级指标是 (B)。

A.含绒量、蓬松度、耗氧量

B.蓬松度、绒子含量、浊度

C.绒子含量、残脂率、清洁度

D.蓬松度、含绒量、清洁度

206. GB/T 45266—2025 中,单项指标等级以 (B) 符号表示。

A.★ B.A C.B D.I

207. GB/T 45266—2025 中,产品综合质量等级以 (B) 符号表示。

A.A B.★ C.☆ D.级

208. GB/T 45266—2025 中,最高综合质量等级为 (C)。

A.三星级 (★★★)

B.四星级 (★★★★)

C.五星级 (★★★★★)

D.六星级 (★★★★★★)

209. GB/T 45266—2025 不适用于下列 (D) 制品。

A.羽绒被 B.羽绒床垫 C.羽绒睡袋 D.羽毛制品

210. T/CFDIA 003—2019 标准的中文名称是（ B ）。

- A.羽绒制品通用技术要求
- B.胶水羽绒评估方法
- C.羽绒羽毛检验方法
- D.絮用纤维制品通用技术要求

211. T/CFDIA 003—2019 标准属于下列（ D ）标准。

- A.强制性国家标准
- B.推荐性国家标准
- C.行业标准
- D.团体标准

212. T/CFDIA 003—2019 标准适用于下列（ C ）产品的检验。

- A.仅适用于羽绒
- B.仅适用于羽毛
- C.羽毛羽绒及其制品填充物
- D.仅适用于羽绒制品

213. 根据 T/CFDIA 003—2019，胶水羽绒的评估项目包括（ A ）。

- A.外观形态、显微镜下形态及理化分析
- B.外观形态、气味检测及理化分析
- C.显微镜下形态、含绒量及蓬松度
- D.外观形态、微生物检测及理化分析

214. 根据 T/CFDIA 003—2019，胶水羽绒的判定规则是（ B ）。

- A.三个评估项目均需具有胶水羽绒显性特征
- B.两个项目具有胶水羽绒显性特征或达到相关指标要求
- C.仅外观形态具有显性特征即可判定
- D.仅理化分析达到指标要求即可判定

215. T/CFDIA 003—2019 标准目前的状态为（ B ）。

- A. 废止
- B.现行
- C.即将实施
- D.已替代

216. 机器分选羽绒，鸭绒绒子含量最高可以达到约（ B ）。

- A.90%
- B.95%
- C.98%
- D.100%

217. 关于羽绒的可燃性，下列说法正确的是（ B ）。

- A.极易燃烧
- B.在 100℃以下不会燃烧
- C.需要进行防火处理
- D.遇火即燃

218. 羽绒加工中，预分和除灰环节主要处理（ B ）。

- A. 绒子的天然颜色
- B. 原料中的翅梗、皮屑和灰沙等

- C. 成品的销售标签
- D. 筛选毛片长度

219. 用于制品填充前, 只经过初步清洗和干燥的原生羽绒羽毛应归入 (D)。

- A. 已经检验合格的成品绒
- B. 精洗羽绒羽毛
- C. 再利用羽绒羽毛
- D. 粗洗羽绒羽毛

220. 按订单把不同规格毛绒均匀混合的工序称为 (D)。

- A. 脱毛
- B. 分毛
- C. 水洗
- D. 拼堆

221. 与夏秋毛相比, 冬春毛的品质特点是 (C)。

- A. 绒朵小
- B. 杂质多
- C. 绒朵大而完整、弹性强
- D. 未成熟毛绒多

222. 世界羽毛绒的主要产地集中在 (A)。

- A. 亚洲和欧洲
- B. 亚洲和美洲
- C. 欧洲和非洲
- D. 美洲和大洋洲

223. 我国羽毛绒的产量和质量与 (A) 密切相关。

- A. 禽肉消费
- B. 羽绒价格
- C. 出口政策
- D. 气候变暖

224. 我国羽毛绒的生产旺季是 (A)。

- A. 一、四季度
- B. 二、三季度
- C. 一、三季度
- D. 二、四季度

225. 对于屠宰后的鹅鸭, 机械拔毛与手工拔毛相比, 主要缺点是 (B)。

- A. 速度慢
- B. 羽毛易受损伤
- C. 品质差
- D. 杂质多

226. 手工拔毛中, 鹅鸭宰杀后血流尽、放入热水浸烫后取毛的方式称为 (B)。

- A. 干拔
- B. 水烫拔
- C. 蒸拔
- D. 蜡拔

227. 我国羽绒原料毛目前主要来源于 (B)。

- A. 农户散养
- B. 禽肉屠宰场
- C. 进口
- D. 旧物回收

228. 羽毛收购现场检验采用的方法是 (A)。

- A. 眼看、手摸、鼻嗅
- B. 仅目测
- C. 送实验室检验
- D. 仅靠手检

229. 原料毛和成品绒的计价方法不同, 下列属于原料毛计价方式的是 (A)。

- A. 按鹅鸭重量或数量计价
- B. 按绒子含量计价
- C. 按毛片长度计价
- D. 按等级计价

230. 下列养殖模式产出的羽绒品质通常更好的是 (B)。

- A.大棚早养
- B.自由觅食、游水、晒太阳的散养
- C.密集笼养
- D.人工饲料加激素喂养

231. 关于动物福利要求, 下列被禁止的是 (B)。

- A.散养放牧
- B.活体取毛
- C.自然觅食
- D.屠宰后及时收集原毛

232. 原料毛加工流程的第一步是 (C)。

- A.脱水
- B.高温烘干
- C.水洗除臭
- D.分拣

233. 羽绒精洗加工流程中, 位于“初洗”之后、“脱水”之前的工序是 (A)。

- A.高温清洗
- B.冷却
- C.拼堆
- D.精分

234. 原料毛水洗除臭工序中, 为去除油脂和污物, 常配合使用 (B)。

- A.强碱
- B.中性洗涤剂及适量助剂
- C.漂白剂
- D.荧光增白剂

235. 羽绒水洗后的脱水通常采用 (B)。

- A.自然晾干
- B.离心式脱水机
- C.压榨机
- D.真空抽干

236. 分毛机分离羽绒与毛片、杂质主要依据 (A)。

- A.密度和风力
- B.颜色
- C.重量和温度
- D.水分

237. 羽绒水洗工艺中, 控制洗涤剂用量的目的不包括 (D)。

- A.避免残留影响耗氧量
- B.降低 AP/APnEO 风险
- C.减少废水处理负荷
- D.增加绒子含量

238. 羽绒精洗加工中, 去除异味和脱脂的主要工序是 (B)。

- A.初洗
- B.高温清洗
- C.冷却
- D.分拣

239. 水洗后的羽绒必须经过 (B) 烘干消毒处理。

- A.20 分钟、50℃
- B.30 分钟、120℃
- C.60 分钟、150℃
- D.10 分钟、80℃

240. 羽绒仓库堆垛时, 与地面之间应使用 (B)。

- A.直接落地
- B.非木质货架或垫仓板离地放置
- C.塑料薄膜直接贴地
- D.木托盘紧贴地面

241. 羽绒大货入库前按（ A ）标准抽样检验品质。
A.GB/T 10288 B.GB/T 14272 C.HJ 1108 D.T/CFDIA 007
242. GB/T 17685-2026 将羽绒羽毛按加工程度分为（ B ）。
A.原生和回收 B.粗洗和精洗 C.鹅绒和鸭绒 D.白绒和灰绒
243. 按 GB/T 17685-2026, 下列严禁直接用于制品填充的产品是（ B ）。
A.精洗羽绒羽毛 B.粗洗羽绒羽毛 C.原生羽绒羽毛 D.再利用羽绒羽毛
244. 精洗羽绒羽毛储存入库时, 含水率宜控制在（ B ）。
A.≤8% B.≤13% C.≤18% D.≤20%
245. 羽绒仓库的适宜温度和相对湿度是（ A ）。
A.30℃以下、60%—70%
B.25℃以下、40%—50%
C.20℃以下、50%—60%
D.35℃以下、70%—80%
246. 羽绒仓储保管必须注意防潮、防霉、防虫, 防（ B ）。
A.防静电 B.防污染 C.防氧化 D.防紫外线
247. 国内羽绒运输中, 运输高档成品绒和羽绒制品宜选用（ C ）。
A.高栏敞篷货车 B.无顶棚半挂车 C.厢式货车 D.平板车
248. 我国出口的羽绒及其制品绝大部分采用的运输方式是（ A ）。
A.海洋运输 B.铁路运输 C.航空运输 D.邮包运输
249. 羽绒羽毛仓储环境应优先满足的要求是（ B ）。
A. 紧贴潮湿墙面
B. 清洁、通风、干燥
C. 密闭且混放香味原料
D. 低温但持续潮湿
250. 羽绒运输包装的基本作用是（ B ）。
A. 使绒子含量自动提高
B. 防止运输和贮存中受损
C. 改变填充料的种类
D. 代替进货检验
251. 原料羽绒采购时, 发现羽绒已经腐烂变质, 收购和投料时应（ A ）。
A. 拒绝作为生产原料使用
B. 降低收购价格继续使用

- C. 与新鲜原料混合后使用
D. 用香味助剂遮盖后使用
252. 水洗羽绒生产废水一般应进入（ C ）处理。
A. 仅用于消防的清水池
B. 无需处理的雨水排放通道
C. 厂内综合污水处理站等适用处理设施
D. 原料成品共同仓库
253. 分毛机分选主要利用毛绒在（ B ）条件下的运动差异。
A. 包装压力 B. 气流作用 C. 缝纫张力 D. 光照变化
254. 羽绒水洗工艺参数应优先根据（ C ）确定和调整。
A. 包装袋的品牌
B. 产品宣传文案
C. 原料状态与目标质量要求
D. 固定照搬上一批参数
255. 一批水洗羽绒异味异常，最合理的处理思路是（ B ）。
A. 仓库停放，延长包装和发货时间
B. 同时核查原料、水洗和储存环节
C. 直接认定全部为鸭绒
D. 作为原料投入下一批次生产
256. 高温烘干后的冷却除尘，在加工流程中的作用是（ A ）。
A. 配合恢复自然蓬松并去除粉尘
B. 替代前面的精洗
C. 让所有规格的绒子含量相同
D. 把鸭绒转为鹅绒
257. 企业设置高于产品标准底线的内控要求，主要目的是（ D ）。
A. 把所有低价材料认定为不合格
B. 任意改变国家标准的定义
C. 免除对外标示义务
D. 为过程波动及客户需求留出质量余量
258. 提高水洗强度后产品质量改善，但废水负荷增加，管理层应采用以下（ C ）评价该方案。
A. 只看洗涤时间是否缩短
B. 产品合格就可以忽略废水变化
C. 综合验证产品收益、耗水耗能和污水处理能力
D. 若污水处理费用增长则说明此方法不可行

259. 原料毛 100kg, 含水率 20%, 烘干至含水率 10%后重量约为 (B)。
- A.85kg B.88.9kg C.90kg D.80kg
260. 羽绒成品出现腥臭味, 下面不属于主要成因的是 (D)。
- A.原料变质 B.漂洗不净、洗涤剂残留 C.烘干不充分 D.冷却时间过长
261. 离心脱水工序在羽绒加工流程中的位置是 (A)。
- A.水洗漂洗之后, 烘干之前
B.预分拣之后, 水洗之前
C.烘干之后, 风选之前
D.分筛之后, 检验之前
262. 原毛收集袋上仍有上一批标签, 准备装入新批原毛时, 最先应做好的工作是 (B)。
- A.保留旧标签, 凭收集人员记忆区分
B.核查袋子清洁状态, 撤换旧标识并登记新批号
C.先装满原毛, 等出厂时再统一换标签
D.仅改变扎口方式, 不改变原标签内容
263. 收集同地原毛中, 一部分刚收集, 另一部分已暂存数日。组织本次收购初筛更合适的方式是 (C)。
- A.按产地合并, 只检查最新收集的袋子
B.按包装袋颜色分组, 每色只查看一个袋口
C.按收集与暂存条件分组, 分别检查各组
D.先混匀全部来料, 再判断哪部分暂存过久
264. 原毛接收表把“已脱水”和“已精洗”放在一个勾选栏, 采用以下 (A) 方式能减少工序误认。
- A.分别记录已完成的工序, 并与来料批次关联
B.把两种工序统一改为“前处理完成”一栏
C.只记录最近一次操作, 不记录之前工序
D.按供方产品名称自动填“精洗”, 不核对工序
265. 企业拟更换羽绒洗涤剂, 供方只提供其客户的成品羽绒报告。投产前最应补做 (C)。
- A.沿用原洗剂用量, 等大批生产后观察
B.仅比较标称浓度, 按同体积直接替换
C.核查拟用洗剂成分与批次, 按本厂工艺试洗验证
D.把客户成品报告直接作为本厂所有新批次的依据
266. 维修后分毛管道连接顺序有变, 正式投料前采用以下 (D) 方式确认各收集厢对应的毛绒规格更可靠。
- A.完全沿用维修前的厢号, 不检查实际去向
B.按维修前各厢产量比例, 推定本次出料规格
C.只校验风机转速, 不核查管道实际出口

D.核对管道去向并试运行，分厢取样确认成分

267. 一车拆解毛 30 袋，每袋毛重 21kg、皮重 1kg；5 袋待查不得投料。其余均分 5 缸，单缸计划净投料重量为（ B ）。

A.105kg B.100kg C.120kg D.126kg

268. 羽绒水洗后先进行机械脱水，对后续烘干最直接的作用是（ C ）。

- A.完成后续烘干需要去除的全部水分
- B.替代漂洗去除洗涤剂残留的全部作用
- C.减少进入烘干工序的水量
- D.直接完成毛片与绒子的分档

269. 水洗后怀疑羽绒有洗涤剂残留，应重点核查的工序记录是（ B ）。

- A.精分厢号及各厢毛片产量
- B.漂洗次数、进排水与实际执行情况
- C.除铁装置清理出的金属重量
- D.烘干温度、时间与出料含水情况

270. 拆解羽绒旧料产生的衣皮、布条和线头，在现场防止衣皮、布条和线头中重新混入毛绒的有效措施为（ A ）。

- A.与拆出毛绒分开收集、标识并及时转移
- B.先堆在毛绒袋口旁，装满后一起处理
- C.与毛绒按同一袋号混装，交水洗厂再区分
- D.用衣皮垫在毛绒暂存容器内部重复使用

271. 预分出的毛梗还堆在羽绒投料口旁，下一步进行以下（ D ）处理能减少它们重新进入主料。

- A.称重后直接并入下一批粗洗原料
- B.装入无标识开口袋，继续放在投料口旁
- C.移到成品袋之间，以袋体作临时围挡
- D.转入专用收集容器，登记并移离投料区域

272. 原毛、洗剂和操作程序均未变，更换水源后连续几缸羽绒清洁度下降，首轮核查应优先关注（ B ）。

- A.优先更换原毛来源，不核查新水源
- B.检查新水源水质及水处理设备状态
- C.先增加洗剂用量，不检验供水质量
- D.只重复末端除灰，不检查供水变化

273. 同批原毛分两缸水洗，超量装载缸洗净效果较差。下一轮试验采取以下（ C ）措施最有助于验证装载量的影响。

- A.同时更换水源、洗剂和原料再比较
- B.继续增加装载量，用成品总重量评价

- C.恢复已验证装载量，其余条件一致并对比检测
- D.按每缸产出总重判断洗净效果，不检验样品

274. 精分出口的羽绒夹带长毛片增多，原料和拼配均未变，有针对性的优先排查项目是（ A ）。

- A.分毛风门设置及该出口的分选效果
- B.烘干温度设置及热风循环情况
- C.漂洗次数及末次排水泡沫情况
- D.下游装袋时的压包程度及封口速度

275. 上游羽绒质量稳定，设备改造后冷却机出口短飞丝增多，应优先检查（ C ）。

- A.原料进厂时的净重与包装皮重
- B.洗毛机的洗剂浓度及漂洗次数
- C.冷却机筛网安装、完好性及除尘工况
- D.包装机的压包程度及封口速度

276. 羽绒分毛线的除尘滤袋已破损，但风机电流正常，合适的处理是（ D ）。

- A.把电流正常作为除尘有效的充分依据
- B.仅增加风量，不再检查滤袋
- C.加大末端地面清扫频次，以此替代滤袋维修
- D.按安全程序停机处理破损滤袋，恢复后确认除尘效果

277. 等量料除尘后，甲得 450kg、粉尘 2%，乙得 430kg、粉尘 1%。同水分且其余均可用，乙比甲少（ A ）可用料。

- A.15.3kg B.20.0kg C.24.7kg D.4.7kg

278. 羽绒装袋后，袋口夹着浮绒准备缝封。封包前最合适的动作是（ D ）。

- A.直接缝封，以较大针距越过夹绒部位
- B.用胶带盖住浮绒，不检查袋口实际闭合
- C.先贴合格标签，最后由装车人员补封口
- D.清理袋口浮绒，按包装工艺完成封口并检查完整性

279. 一批成品羽绒分装多袋，企业希望能定位装错规格的某一袋，有效的记录是（ C ）。

- A.当日总袋数与各批平均袋重
- B.每袋包装时间与操作人员，不记装料批号
- C.每袋袋号对应的装料批号、规格和净重
- D.每袋净重与库位，不记物料规格

280. 羽绒库中同规格的待检料和已放行料相邻存放，生产领料时优先核对（ C ）。

- A.袋上目标绒子含量是否相同
- B.各袋品种颜色和约定净重是否一致
- C.袋号对应的批次及当前放行状态
- D.入库日期是否早于本次领料日期

281. 羽绒盘点重量减少, 包装完好且无转出记录。先按以下(B)区分实物短少与称量口径差异。

- A. 按自然损耗率冲销全部差额, 不核对称量条件
- B. 复核衡器、皮重及两次称量的含水口径
- C. 按原袋数乘采购时平均毛重, 替代重新称量
- D. 直接把两次称量结果平均, 用平均数作库存

282. 运输拆解毛与精洗成品, 承运单品名都只写“羽绒”。为便于下游分区接收, 承运单应补上(B)。

- A. 各袋颜色及车辆装载方向
- B. 各批加工状态、袋号及对应数量
- C. 同车货物合计净重, 不区分批次
- D. 各供应商名称及发货月份

283. 羽绒装车前发现车厢地板潮湿, 即使包装完整, 适宜的装运安排是(C)。

- A. 直接装车, 依靠原包装隔开湿地板
- B. 只在湿地板铺旧纸板, 未经检查立即装车
- C. 先清理并干燥车厢, 确认适宜后再装货
- D. 潮湿处装粗洗毛, 精洗成品紧邻装载

284. GB/T 17685-2026 中新增的烷基酚及烷基酚聚氧乙烯醚(AP/AP_nEO)项目, 考核对象为(C)。

- A. 羽绒服装产品
- B. 羽绒羽毛及其他纤维混合产品
- C. 羽绒羽毛产品不包括再利用羽绒羽毛
- D. 羽绒羽毛产品包括再利用羽绒羽毛

285. GB/T 17685-2026 规定的烷基酚聚氧乙烯醚 AP_nEO 中, n 的取值范围是(D)。

- A. 9
- B. 10
- C. 9~10
- D. 2~16

286. GB/T 17685-2026 中烷基酚(AP)的限量要求为(A)。

- A. <10 mg/kg
- B. ≤ 10 mg/kg
- C. <100 mg/kg
- D. ≤ 100 mg/kg

287. GB/T 17685-2026 中烷基酚(AP)和烷基酚聚氧乙烯醚(AP_nEO)的总量限量要求为(C)。

- A. <10 mg/kg
- B. ≤ 10 mg/kg
- C. <100 mg/kg
- D. ≤ 100 mg/kg

288. GB/T 17685-2026 标准中, 烷基酚及烷基酚聚氧乙烯醚检测所引用的方法标准是(B)。

- A. GB/T 20388-2016
- B. GB/T 23322-2018
- C. GB/T 17592-2024

D.GB/T 2912.1-2009

289. GB/T 17685-2026 标准中, 烷基酚及烷基酚聚氧乙烯醚检测时规定的提取溶剂是 (A)。

A. 甲醇 B. 乙腈 C. 丙酮 D. 正己烷

290. GB/T 17685-2026 中规定烷基酚及烷基酚聚氧乙烯醚项目的核心仪器方法为 (C)。

A. 高效液相色谱法 (HPLC)
B. 亲水作用色谱法 (HILIC)
C. 液相色谱-质谱法 (LC-MS)
D. 液相色谱-串联质谱法 (LC-MS/MS)

291. GB/T 17685-2026 规定烷基酚及烷基酚聚氧乙烯醚检测中质谱的扫描模式为 (B)。

A. 全扫描 (Full Scan) 模式
B. 选择离子监测 (SIM) 模式
C. 多反应监测 (MRM) 模式
D. 子离子扫描 (Product Ion Scan) 模式

292. GB/T 17685-2026 相较于上一版标准, 关于烷基酚及烷基酚聚氧乙烯醚项目的变化为 (B)。

A. 放宽限量要求
B. 首次新增 AP/APnEO 限量及检测要求
C. 删除原有管控条款
D. 修改原有检测设备要求

293. GB/T 17685-2026 关于烷基酚及烷基酚聚氧乙烯醚项目对回收率的要求为 (C)。

A. 无要求 B. >70% C. 80%~110% D. 80%~120%

294. GB/T 10288-2026 中规定, 进行 (A) 时, 需要将成团的羽绒拆解成单核绒朵。

A. 成分分析初步分拣 B. 成分分析第二步分拣 C. 种类鉴定 D. 粉尘测试

295. 对于再利用羽绒羽毛的成分分析, 初步分拣时还应分拣出 (A) 置于单独的烧杯中。在计算杂质含量时应将其质量也归入到杂质质量中, 再按相应公式计算。

A. 其他纤维 B. 异色毛绒 C. 绒丝+羽丝 D. 纤羽

296. GB/T 10288-2026 中规定, 进行成分分析第二步分拣时, 用镊子小心地夹住绒核 (D)。

A. 头部 B. 底部 C. 中部 D. 根部

297. GB/T 10288-2026 中规定, 进行成分分析第二步分拣时, 用镊子夹住绒核后, 应上下轻摇 (D) 次 (上下来回算 1 次), 将附着物抖落。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

298. 按 GB/T 10288-2026 进行羽毛绒成分分析过程中, 绒丝、羽丝和陆禽毛中的陆禽丝是指成分分析过程中能用镊子夹起来的部分, 长度通常大于 (B)。

A. 2mm B. 4mm C. 0.5cm D. 1.0cm

299. GB/T 10288-2026 中, 成分分析最终结果报告中规定: 如绒子平行样差异超过 (D), 增加平行样, 以 3 份试样算术平均值作为最终结果。

A. 1% B. 3% C. 5% D. 2%

300. GB/T 10288-2026 中, 成分分析最终报告结果时, 绒子含量结果修约至 (B)。

A. 整数 B. 0.1% C. 0.01% D. 0.001%

301. 按 GB/T 10288-2026 进行成分分析第二步分拣时, 采用“四角对分法”取 (B) g 以上的代表性试样。

A. 0.1 B. 0.2 C. 1 D. 2

302. GB/T 10288-2026 中, 气味项目测试采用的是 (A)。

A. 定温干式嗅辨法 B. 定温湿态嗅辨法 C. 室温静置嗅辨法 D. 湿态激发嗅辨法

303. 两根绒枝相连的组分在 GB/T 17685-2026 中计入 (D) 成分。

A. 朵绒 B. 未成熟绒 C. 损伤绒 D. 绒丝

304. 鸡丝在 GB/T 17685-2026 中计入 (A) 成分。

A. 陆禽毛 B. 绒丝 C. 羽丝 D. 杂质

305. 损伤的陆禽毛在 GB/T 17685-2026 中计入 (B) 成分。

A. 损伤毛 B. 陆禽毛 C. 纤羽 D. 杂质

306. 纤羽在 GB/T 17685-2026 中计入 (A) 成分。

A. 毛片 B. 头颈毛 C. 未成熟毛 D. 羽丝

307. GB/T 17685-2026 中, 对于绒子的定义为: 水禽体表底层自然生长的, 由一个绒核放射出 (C) 及以上的绒枝, 包含朵绒、未成熟绒、类似绒 (毛型绒) 和损伤绒。

A. 一根 B. 两根 C. 三根 D. 四根

308. GB/T 17685-2026 中, 对于长毛片的定义为: 长度 (A) 的毛片。

A. $\geq 7\text{cm}$ 且 $< 12\text{cm}$

B. $\geq 7\text{cm}$

C. $\geq 12\text{cm}$ 或羽根长度 $\geq 1.0\text{cm}$

D. 鸭毛片 $\geq 7\text{cm}$ 、鹅毛片 $\geq 8\text{cm}$

309. GB/T 17685-2026 中, 对于大毛片的定义为 (D) 的毛片。

A. 鸭毛片 $\geq 7\text{cm}$ 、鹅毛片 $\geq 8\text{cm}$

B. $\geq 7\text{cm}$

C. $\geq 12\text{cm}$ 且羽根长度 $\geq 1.2\text{cm}$

D. $\geq 12\text{cm}$ 或羽根长度 $\geq 1.0\text{cm}$

310. GB/T 17685-2026 中定义的小毛片是指长度 (A) 的毛片。

A. $< 7\text{cm}$ B. $\leq 7\text{cm}$ C. $\leq 5\text{cm}$ D. $< 5\text{cm}$

311. GB/T 17685-2026 中, 杂质的定义是: 羽绒羽毛中的 (D) 等各种异物。

A. 脚皮、沙土 B. 皮屑、小血管 C. 其他纤维 D. 以上都是

312. GB/T 17685-2026 中定义的损伤毛是指虫蛀、霉烂以及加工时机械损伤的毛片, 其折断毛和损伤面积超过总面积的 (B) 。

A. 三分之二 B. 三分之一 C. 一半 D. 80%

313. 以下 (C) 是以鹅鸭等水禽的屠宰环节或由水禽身体自然脱落收集的羽绒羽毛为原料, 经过加工处理后首次用于制品填充的精洗羽绒羽毛。

A. 精洗羽绒羽毛 B. 粗洗羽绒羽毛 C. 原生羽绒羽毛 D. 再利用羽绒羽毛

314. 以下 (C) 是以回收羽绒羽毛为原料, 经水洗、高温烘干、精分等再加工处理后, 用于再次填充利用的精洗羽绒羽毛。

A. 精洗羽绒羽毛 B. 回收羽绒羽毛 C. 再利用羽绒羽毛 D. 原生羽绒羽毛

315. GB/T 17685-2026 中, 再利用羽绒羽毛的其他纤维含量要求为 (C) 。

A. $\leq 2.0\%$ B. $\leq 1.0\%$ C. $\leq 0.5\%$ D. $\leq 0.2\%$

316. GB/T 17685-2026 中, 对于标称 75% 绒子含量的原生羽绒羽毛, 绒丝+羽丝的指标要求为 (C) 。

A. $\leq 5.0\%$ B. $\leq 10.0\%$ C. $\leq 15.0\%$ D. $\leq 20.0\%$

317. GB/T 17685-2026 中, 对于标称 80% 绒子含量的再利用羽绒羽毛, 绒丝+羽丝的指标要求为 (D) 。

A. $\leq 5.0\%$ B. $\leq 10.0\%$ C. $\leq 15.0\%$ D. $\leq 20.0\%$

318. GB/T 17685-2026 中, 精洗羽绒羽毛对于气味的要求是 (D) 。

A. ≥ 2 级 B. ≥ 3 级 C. 合格 D. 无明显的、令人讨厌的气味

319. GB/T 10288-2026 中, 用于成分分析的试样, 应在规定的标准大气条件下调节至少 (A) h。

A. 24 B. 48 C. 72 D. 96

320. GB/T 10288-2026 中, 成分分析、种类鉴定和蓬松度试验调湿平衡和测试过程应在 GB/T 6529 规定的以下 (A) 条件下进行。

A. 温度 $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, 相对湿度 $(65 \pm 4)\%$

B. 温度 $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, 相对湿度 $(65 \pm 5)\%$

C.温度 $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ ，相对湿度 $(50 \pm 4)\%$

D.温度 $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ ，相对湿度 $(50 \pm 5)\%$

321. GB/T 10288-2026 中，成分分析所需试样数量为：标称绒子含量 $\geq 50\%$ ，单份试样质量 $\geq$ (B) g。

A.1 B.2 C.3 D.6

322. GB/T 10288-2026 中，成分分析所需试样数量为：标称绒子含量 $< 50\%$ ，单份试样质量 $\geq$ (A) g。

A.3 B.5 C.10 D.30

323. GB/T 10288-2026 中，成分分析所需试样数量为：标称纯毛片的，单份试样质量 $\geq$ (C) g。

A.10 B.20 C.30 D.50

324. GB/T 10288-2026 中，蓬松度所需试样数量为：标称绒子含量 $< 50\%$ ，单份试样质量为 (C) g。

A. 30 ± 2 B. 35 ± 2 C. 40 ± 2 D. 45 ± 2

325. GB/T 10288-2026 中，残脂率所需试样数量为：标称绒子含量 $\geq 50\%$ ，单份试样质量为 (B) g。

A.2 B.2~3 C.3 D.3~4

326. GB/T 10288-2026 中，pH 所需单份试样质量为 (A) g。

A. 1 ± 0.01 B. 5 ± 0.01 C. 10 ± 0.01 D. 2 ± 0.01

327. 按 GB/T 10288-2026 进行取样时，气味所需单份试样质量为 (B) g。

A. 5 ± 0.1 B. 10 ± 0.1 C. 20 ± 0.1 D. 1 ± 0.1

328. GB/T 10288-2026 中规定，留样应批次清楚、分类编号、注明标签，在通风、干燥、防虫的条件下，至少存放 (C) 个月。

A.1 B.3 C.6 D.12

329. 按 GB/T 10288-2026 进行取样时，根据各项目所需试样数量，先用“四角对分法”取单份试样质量 (D) 以上的项目。

A.2g B.3g C.5g D.10g

330. GB/T 14272-2021 中对于填充物的要求是：羽绒的绒子含量明示值不低于 (C)。

A.30% B.40% C.50% D.60%

331. GB/T 14272-2021 规定，成品充绒量与明示值的偏差允许范围是 (B)。

A.不小于-3.0% B.不小于-5.0% C.不大于-5.0% D.不大于-3.0%

332. QB/T 1195-2023 规定, 成品填充物质量偏差率的考核指标为 (D)。

A. $\geq 3.0\%$ B. $\geq -3.0\%$ C. $\geq 5.0\%$ D. $\geq -5.0\%$

333. GB/T 14272-2021 中, 羽绒服装的填充物核心要求是 (B)。

A. 含绒量不低于 50%

B. 绒子含量不低于 50%

C. 羽毛含量不低于 50%

D. 绒丝含量不低于 50%

334. GB/T 10288-2026 实施日期为 (B)。

A. 2026-04-30 B. 2026-09-01 C. 2027-01-01 D. 2026-07-01

335. GB/T 10288-2026 蓬松度仪测量圆筒材质为 (B)。

A. 有机玻璃 B. 不锈钢镜面抛光 C. 钢化玻璃 D. PVC 塑料

336. GB/T 10288-2026 蓬松度压盘质量要求 (A) g。

A. 94.25 ± 0.25 B. 94.25 ± 0.5 C. 95 ± 0.5 D. 93 ± 0.25

337. GB/T 10288-2026 蓬松度测试圆筒内径标准规定 (B) mm。

A. 284 ± 1 B. 288 ± 1 C. 290 ± 1 D. 280 ± 1

338. GB/T 10288-2026 蓬松度压盘的孔径为 3mm, 孔数规定 (B) 个。

A. 100 B. 128 C. 150 D. 90

339. GB/T 10288-2026 蓬松度前处理箱内部边长 (A) cm。

A. 40.0 ± 0.5 B. 35.0 ± 0.5 C. 45 ± 0.5 D. 50 ± 0.5

340. GB/T 10288-2026 蓬松度前处理箱四周纱网规格 (B) 目不锈钢纱网。

A. 100 目 B. 14-16 目 C. 20 目 D. 80 目

341. GB/T 10288-2026 蓬松度蒸汽发生器加热功率要求不低于 (C) W。

A. 1400 B. 1600 C. 1800 D. 2000

342. GB/T 10288-2026 蓬松度吹风机出风口 3cm 处风速标准范围是 (B) m/s。

A. 12-18 B. 18-24 C. 24-30 D. 15-20

343. GB/T 10288-2026 蓬松度吹风机出风口 3cm 处温度标准 (B) °C。

A. 60-80 B. 80-110 C. 100-120 D. 70-90

344. GB/T 10288-2026 蓬松度试样吹蒸汽完成后静置 (B) min。

A. 3 B. 5 C. 7 D. 8

345. GB/T 10288-2026 蓬松度测试试样称量质量是 (B) g。

A.29.0±0.1 B.30.0±0.1 C.31.0±0.1 D.40±0.1

346. GB/T 10288-2026 蓬松度测试, 搅拌棒沿筒底上升摇晃操作, 不同筒壁区域重复 (C) 次, 每次搅拌 10-15s。

A.3 B.4 C.5 D.6

347. GB/T 10288-2026 蓬松度压盘下降至试样表面开始计时, (B) s 时记录压盘对应的蓬松度仪刻度值。

A.30 B.60 C.120 D.180

348. GB/T 10288-2026 单份蓬松度试样, 完成第一次蓬松度测试后, 还需要重复测试 (B) 次。

A.1 B.2 C.3 D.4

349. GB/T 10288-2026 蓬松度测试, 吹蒸汽、吹风干燥前处理过程 (B) 在标准大气环境中进行。

A.必须 B.不应 C.可以 D.优先

350. GB/T 10288-2026 中倒料桶底部内径标准是 (A) cm。

A.16.0±0.5 B.20±0.5 C.12±0.5 D.18±0.5

351. GB/T 10288-2026 蓬松度木质搅拌棒伸出长度约 60±1cm, 直径 (B) mm, 夹角 8±1° 捆绑在一起。

A.6±1 B.8±1 C.10±1 D.12±1

352. GB/T 17685-2026, 粉尘含量测试每份试样质量是 (B) g。

A.3.0±0.1 B.5.0±0.1 C.10±0.1 D.2.0±0.1

353. GB/T 17685-2026 粉尘含量测试试样调湿条件, 标准大气调湿至少 (B) h。

A.12 B.24 C.8 D.48

354. GB/T 17685-2026 粉尘测试仪出风口风速规定 (B) m/s。

A.7±1 B.9±1 C.11±1 D.13±1

355. GB/T 17685-2026 粉尘测试仪吹风时间标准设置是 (B) s。

A.150 B.200 C.250 D.300

356. GB/T 17685-2026 粉尘测试仪吹风结束后静止时间是 (B) s。

A.10 B.15 C.20 D.30

357. GB/T 17685-2026 粉尘含量计算公式 $A=(M_F/M) \times 100$, 其中 M_F 代表 (B)。

A.试样质量 B.收集粉尘质量 C.总样品质量 D.恒重质量

358. GB/T 17685-2026 原生羽绒羽毛, 标称绒子含量 90%, 粉尘含量限值 $\leq$ (B) %。
A.1.5 B.2.0 C.3.0 D.4.0
359. GB/T 10288-2026 蓬松度测试, 试样前处理要确认羽绒全部潮湿, 如果未潮湿应 (B)。
A.直接测试 B.继续吹蒸汽至全部潮湿 C.延长静置时间 D.直接烘干
360. GB/T 10288-2026 蓬松度吹风干燥结束后, 需要确认试样 (B), 未干燥继续吹风。
A.部分潮湿 B.全部干燥 C.微湿即可 D.手摸微凉
361. GB/T 17685-2026 粉尘测试仪器停止运行, 隔尘板下降后首先要清除 (B) 杂物, 不计入粉尘结果。
A.隔尘板上全部粉尘
B.上实验仓浮在隔尘板和仓壁上杂物
C.粘附纱网粉尘
D.舱壁全部粉尘
362. GB/T 17685-2026 粉尘测试, 拍打上实验仓顶部用 (B), 使粘附粉尘掉落隔尘板。
A.金属棒 B.海绵锤 C.镊子 D.搅拌棒
363. GB/T 17685-2026 粉尘测试扫落粉尘使用工具是 (B)。
A.毛刷 B.大羽毛 C.纱布 D.纸巾
364. GB/T 10288-2026 蓬松度取样后调湿平衡, 以下操作正确的是 (A)。
A.前处理之后再放入标准大气调湿 24h
B.先调湿 24h, 再进行蒸汽吹风前处理
C.吹蒸汽同时进行调湿
D.不需要调湿
365. GB/T 17685-2026, 蓬松度定义: 规定压力下, 一定量羽绒所占 (B) 或高度。
A.质量 B.体积 C.重量 D.密度
366. GB/T 10288-2026 蓬松度测试, 压盘下降出现明显卡滞现象, 该组测试结果 (B)。
A.正常记录 B.作废, 重新测试 C.取后面读数 D.取平均值
367. GB/T 17685-2026 粉尘含量测试, 试样称量精度是 (B) g。
A.0.01 B.0.0001 C.0.1 D.0.001
368. GB/T 17685-2026 中的粉尘测试规定下出尘口网面材质和规格为 (C)
A.200 目锦纶网面 B.200 目金属网面 C.100 目金属网面 D.400 目锦纶网面
369. GB/T 17685-2026 中的粉尘测试规定上遮尘口网面材质和规格为 (C)
A.200 目锦纶网面 B.100 目金属网面 C.400 目锦纶网面 D.400 目金属网面

370. GB/T 10288-2026 蓬松度蒸汽喷头距离前处理箱纱网距离 (B) cm。
A.5-10 B.10-15 C.15-20 D.20-25
371. GB/T 10288-2026 蓬松度吹风机距离纱网应控制在 (A) cm 以内。
A.5 B.10 C.15 D.20
372. GB/T 10288-2026 蓬松度吹蒸汽运动轨迹: 自上而下, 自左向右 (B) 字形运动。
A.一 B.Z C.口 D.S
373. GB/T 10288-2026 蓬松度吹风干燥结束, 吹风机沿处理箱每面边框 (B) 字形吹一遍边框位置。
A.Z B.口 C.S D.W
374. 试样标称鸭毛(绒)时, 按照 GB/T 10288-2026 标准要求应 (B)。
A.必须做种类鉴定 B.无需进行种类鉴定 C.仅鉴定绒种类 D.仅鉴定毛种类
375. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 试样标称纯鹅毛片的, 应 (B)。
A.分别进行毛、绒种类鉴定
B.仅进行毛种类鉴定
C.仅进行绒种类鉴定
D.无需鉴定
376. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 试样标称鹅毛(绒), 实测绒子含量 $\geq 80.0\%$, 应 (B)。
A.分别进行毛、绒种类鉴定
B.仅进行绒种类鉴定
C.仅进行毛种类鉴定
D.无需开展鉴定
377. 鹅、鸭种类鉴别优先依据 (A) 开展鉴别。
A.菱节间距 B.分枝密度 C.倒刺 D.分枝直径
378. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 无菱节或者菱节特征不显著的羽绒羽毛, 依靠 (B) 鉴别种类。
A.颜色深浅 B.绒小枝或羽小枝上的倒刺 C.重量大小 D.光泽度
379. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 同一朵绒子中菱节、倒刺同时具备部分鹅、鸭特征时, 种类判定为 (B)。
A.鹅绒 B.鸭绒 C.不可区分绒 D.鹅鸭各计一半
380. 按照 GB/T 17685-2026 标准要求, 纤羽归类为 (A)。
A.羽毛 B.陆禽毛 C.不可区分毛 D.绒子

381. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 鹅、鸭毛绒种类鉴定, 投影仪或显微镜放大倍数至少为 (B)。

A.50 倍 B.70 倍 C.100 倍 D.150 倍

382. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 不可区分毛 (绒) 确认时, 显微镜放大倍数至少达到 (C)。

A.70 倍 B.100 倍 C.150 倍 D.200 倍

383. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 种类鉴定所用分析天平, 分度值要求为 (A)。

A.0.1mg B.1mg C.0.01g D.0.1g

384. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 完成成分分析后制备种类鉴定羽绒试样, 采用四角对分法取样质量至少为 (A)。

A.0.1g B.1g C.2g D.5g

385. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 完成成分分析后制备种类鉴定羽毛试样, 采用四角对分法取样质量至少为 (B)。

A.0.1g B.1g C.0.5g D.2g

386. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 完成成分分析后制备种类鉴定羽毛试样, 毛片少于 (B) 时取全部试样检验。

A.0.1g B.1g C.2g D.5g

387. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 未进行成分分析, 制备种类鉴定试样, 羽毛试样取样至少为 (B)。

A.0.1g B.1.0g C.0.5g D.2g

388. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 鹅绒含量初始计算公式中, 分母不包含 (D)。

A.鹅绒质量 B.鸭绒质量 C.不可区分绒质量 D.不可区分毛质量

389. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 仅进行绒种类鉴定时, 不可区分绒的处理方式是 (C)。

A.全部计为鸭绒 B.全部计为鹅绒 C.按已鉴别鹅鸭比例归类 D.直接舍弃不计入

390. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 完成种类鉴定测试, 需要对 (B) 试样开展平行检验。

A.1 份 B.2 份 C.3 份 D.4 份

391. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 种类鉴定项目两份试样测试结果差异超过 (B), 应增加平行样。

A.3.0% B.5.0% C.8.0% D.10.0%

392. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 种类鉴定项目发生争议、仲裁检验时, 以 (C) 结果为准。

- A. 仅做绒种类鉴定结果
- B. 仅做毛种类鉴定结果
- C. 完成成分分析后毛、绒种类鉴定结果
- D. 未做成分分析直接鉴定结果

393. GB/T 10288-2026 羽毛羽绒 pH 检测所用分析天平, 分度值要求为不小于 (B)。

- A. 0.001g
- B. 0.01g
- C. 0.1g
- D. 1g

394. GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 计的分度值至少应达到 (A) pH 单位。

- A. 0.01
- B. 0.1
- C. 0.001
- D. 1.0

395. GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 测试用到的标准筛孔径要求为 (B) 及以上。

- A. 100 目
- B. 150 目
- C. 200 目
- D. 250 目

396. GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 测试用到的振荡器振荡频率要求为 (A) 次/min。

- A. 60 ± 2
- B. 50 ± 2
- C. 70 ± 2
- D. 60 ± 5

397. GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 测试用到的振荡器振幅要求为 (B) mm。

- A. 30 ± 2
- B. 40 ± 2
- C. 50 ± 2
- D. 40 ± 5

398. GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 试验所用三角烧瓶规格、要求为 (A)。

- A. 250mL, 带玻璃塞
- B. 250mL, 橡胶塞
- C. 100mL, 带玻璃塞
- D. 500mL, 带玻璃塞

399. GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 测试用水应符合 GB/T 6682 (C) 的要求。

- A. 一级水
- B. 二级水
- C. 三级水
- D. 四级水

400. GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 计校准所用缓冲液应符合 (B) 标准规定。

- A. GB/T 6682
- B. GB/T 7573
- C. GB/T 8170
- D. GB/T 10288

401. GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 测试称取单份试样质量为 (A)。

- A. $(1.00 \pm 0.01)g$
- B. $(1.0 \pm 0.1)g$
- C. $(2.00 \pm 0.01)g$
- D. $(0.50 \pm 0.01)g$

402. GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 测试中当试样毛片长度超过 (B) 需要碎样。

- A. 3cm
- B. 5cm
- C. 8cm
- D. 10cm

403. GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 测试中向三角烧瓶中加入蒸馏水或去离子水体积为 (B)。

- A. 50mL
- B. 70mL
- C. 100mL
- D. 250mL

404. GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 测试中萃取的振荡时间为 (C)。

A.1h B.2h C.3h D.4h

405. 羽绒羽毛 pH 测试中玻璃电极浸入滤液深度至少为 (B)。

A.5mm B.10mm C.15mm D.20mm

406. GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 测试时室温控制范围一般是 (A)。

A.10°C~30°C B.20°C~25°C C.15°C~35°C D.5°C~35°C

407. GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 测试, 当两份测试结果差值超过 (B), 需要重新取样测试。

A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4

408. 根据 GB/T 17685-2026, 羽绒的绒子含量明示值不应低于 (C)。

A.30% B.40% C.50% D.60%

409. 根据 GB/T 17685-2026, 羽绒的绒子含量实测值不应低于 (B)。

A.45% B.47% C.50% D.60%

410. 根据 GB/T 14272-2021, 羽绒服装的绒子含量实测值不应低于 (A)。

A.45% B.47% C.50% D.60%

411. QB/T 1193-2023 中, 羽绒被的绒子含量标注分档以 (C) 为跳档单位。

A.1% B.2% C.5% D.10%

412. GB/T 17685-2026 中, 绒子含量的标注范围是 (C)。

A.50%—95% B.45%—95% C.5%—95% D.47%—95%

413. 下列绒子含量标注方式符合 GB/T 17685-2026 标准要求的是 (C)。

A.绒子含量 47% B.绒子含量 76.5% C.绒子含量 75% D.绒子含量 98%

414. QB/T 1193-2023 中, 绒子含量的最高标注值为 (C)。

A.90% B.93% C.95% D.98%

415. QB/T 1193-2023 要求, 成品羽绒被的充绒量与明示值的偏差不小于 (B)。

A.5% B.-5.0% C.-8.0% D.-10.0%

416. GB/T 17685-2026 中, 烷基酚 (AP) 含量限量要求为 (B)。

A.<5 mg/kg B.<10 mg/kg C.<20 mg/kg D.<50 mg/kg

417. GB/T 14272-2021 中, AP 和 APnEO 总量限量要求为 (C)。

A.<10 mg/kg B.<50 mg/kg C.<100 mg/kg D.<200 mg/kg

418. GB/T 17685-2026 中规定的 AP 是指 (A)。

A.辛基酚和壬基酚 B.甲基酚和乙基酚 C.丙基酚和丁基酚 D.苯酚和甲酚

419. GB/T 17685-2026 中, 原生精洗羽毛的清洁度的合格要求为 $\geq$ (C) mm。

A.300 B.400 C.500 D.600

420. QB/T 1193-2023 中, 耗氧量的合格限值为 (A)。

A. ≤ 5.6 mg/100g B. ≤ 10 mg/100g C. ≤ 15 mg/100g D. ≤ 20 mg/100g

421. GB/T 14272-2021 中, 残脂率的限值范围为 (B)。

A. $\leq 1.0\%$ B. $\leq 1.2\%$ C. $\leq 1.5\%$ D. $\leq 2.0\%$

422. GB/T 17685-2026 中, 羽绒填充物含水率的参考要求值为 (B)。

A. $\leq 12\%$ B. $\leq 13\%$ C. $\leq 15\%$ D. $\leq 18\%$

423. 当羽绒被标注为白鸭绒或白鹅绒时, 按 QB/T 1193-2023, 异色毛绒应 $\leq$ (D)。

A.0.5% B.1.0% C.1.5% D.标准中无此要求

424. 当羽绒服标注为白鸭绒或白鹅绒时, 按羽绒服现行国家标准 GB/T 14272-2021, 异色毛绒应 $\leq$ (B)。

A.0.5% B.1.0% C.1.5% D.标准中无此要求

425. QB/T 1193-2023 中, 标称鹅绒的产品, 鹅毛绒含量应 $\geq$ (B)。

A. 80% B.85% C.90% D.95%

426. 明示绒子含量 75% 的羽绒服装的填充物中, 羽绒服国家标准 GB/T 14272-2021 中绒丝+羽丝含量的限值为 (C)。

A. $\leq 5\%$ B. $\leq 8\%$ C. $\leq 10\%$ D. $\leq 15\%$

427. GB/T 17685-2026 中, 原生羽绒填充物中陆禽毛含量的最高限值为 (D)。

A. $\leq 1.0\%$ B. $\leq 1.5\%$ C. $\leq 2.0\%$ D. $\leq 2.5\%$

428. 羽绒种类只需区分 (B)。

A.灰和白 B.鸭绒和鹅绒 C.灰鸭和白鸭 D.灰鹅和白鹅

429. QB/T 1193-2023 中, 羽绒填充物检测根据 (A) 不同, 分为不同组别的限值要求。

A.绒子含量 B.羽绒种类 C.生产日期 D.包装方式

430. GB/T 14272-2021 中, 羽绒服装的填充物绒子含量 90% 鸭绒, 其蓬松度要求是 (B)。

A. ≥ 15.0 cm

B. ≥ 16.0 cm

C. ≥ 16.5 cm

D. ≥ 17.0 cm

431. GB/T 14272-2021 中,成品充绒量与明示值的偏差允许范围是 (B)。
- A.不小于-3.0%
B.不小于-5.0%
C.不大于-5.0%
D.不大于-3.0%
432. 羽绒填充物中所含的烷基酚(AP)和烷基酚聚氧乙烯醚(AP_nEO)成分主要对 (C) 带来危害。
- A.原料 B.成品 C.环境 D.包装
433. GB/T 14272-2021 中,包装的要求为 (D)。
- A.防蛀 B.防潮 C.清洁 D.以上都是
434. 羽绒羽毛在贮存时应采取的防护措施是 (D)。
- A. 防虫 B.防蛀 C.防潮 D.以上都是
435. 运输羽绒羽毛的交通工具应具备的条件是 (D)。
- A.干燥 B.清洁 C.通风 D.以上都是
436. GB/T 17685-2026 中,实测绒子含量 (D) 的鹅绒仅需要做绒种类鉴定。
- A.≥50.0% B.≥60.0% C.≥70.0% D.≥80.0%
437. GB/T 17685-2026 中,标称为鹅毛绒的,最终鹅毛绒最低含量应 (C)。
- A.≥50.0% B.≥60.0% C.≥85.0% D.≥90.0%
438. GB/T 17685-2026 中,标称绒子含量 95% 的羽绒,“绒丝+羽丝”限值应≤ (A)。
- A.≤5% B.≤10% C.≤12% D.≤15%
439. 羽丝主要来源于 (B)。
- A.绒子 B.毛片 C.杂质 D.陆禽毛
440. 绒丝主要来源于 (C)。
- A.绒子 B.毛片 C.绒子和毛片根部 D.羽毛梗
441. 按 GB/T 17685-2026, 下列不属于杂质的是 (D)。
- A.线头 B.狗毛 C.细沙 D.长度 4mm 以上的绒丝羽丝
442. 鸟类羽毛等应判定为 (B)。
- A.水禽毛 B.陆禽毛 C.毛片 D.杂质
443. 羽绒残脂率过高,会导致羽绒 (C)。
- A.蓬松度上升 B.保暖性增强 C.易产生异味 D.易产生静电

444. 羽绒含水率过高, 易发生 (C)。

- A. 蓬松度增加 B. 残脂率降低 C. 微生物滋生、霉变 D. 耗氧量下降

445. 耗氧量越高, 一般表明羽绒 (D)。

- A. 残脂率越高
B. 保暖性越好
C. 羽绒存储的稳定性越好
D. 羽绒存储的稳定性越差

446. 清洁度越高, 一般表明羽绒 (C)。

- A. 保暖性越好
B. 残脂率越低
C. 羽绒中的可溶于水的小颗粒物越少
D. 羽绒存储的稳定性越好

447. 鹅绒与鸭绒在显微形态上最典型的区别部位是 (B)。

- A. 绒核丰满程度 B. 菱节节点间距与形态 C. 绒丝长度 D. 外观形态

448. GB/T 17685-2026 中, 有关大毛片的描述, 正确的是 (C)。

- A. 长度 $\geq 7\text{cm}$ 的毛片
B. 长度 $\geq 12\text{cm}$ 的毛片
C. 长度 $\geq 12\text{cm}$ 或羽根长度 $\geq 1.0\text{cm}$ 的鹅或鸭毛片
D. 长度 $\geq 12\text{cm}$ 或羽根长度 $\geq 1.2\text{cm}$ 的鹅或鸭毛片

449. GB/T 17685-2026 中, 辨别回收羽绒与再利用羽绒的方法是 (B)。

- A. 通过羽绒检测指标辨别, 符合再利用羽绒技术指标要求的是再利用羽绒, 不符合再利用羽绒技术指标要求的是回收羽绒;
B. 通过溯源来辨别, 再利用羽绒应经过再次水洗加工处理
C. 通过溯源来辨别, 回收羽绒应经过再次水洗加工处理
D. 通过线头含量来辨别, 线头含量高的是回收羽绒, 线头含量低的是再利用羽绒

450. 不容易从羽绒制品中钻出的组分是 (D)。

- A. 纤羽 B. 头颈毛 C. 羽丝 D. 损伤绒

451. 按羽绒制品现行标准, 以下说法不正确的是 (B)。

- A. 羽绒服中可以使用再利用羽绒
B. 羽绒服装可以使用回收羽绒
C. 羽绒被中可以使用再利用羽绒
D. 再利用羽绒在羽绒制品中使用时, 应全面满足制品执行标准的要求

452. 按 GB/T 17685-2026, 以下说法不正确的是 (A)。

- A. 回收绒可以掺入到再利用羽绒中
B. 回收羽绒不可以作为填充物直接用于羽绒制品

- C.原生羽绒中不应有旧物拆解产生的缝纫线头、织物纱线、化纤等其他纤维
D.再利用羽绒不考核烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚

453. 按 GB/T 17685-2026, 粗洗羽绒羽毛标称绒子含量允许偏差是 (D)。

- A. $\leq 5.0\%$
B. $\geq -5.0\%$
C. $\leq -5.0\%$
D. $\geq -5.0\%, \leq 5.0\%$

454. 以下不属于精洗羽绒的是 (C)。

- A.水洗绒子含量 90%成品原生纯白鸭绒
B.水洗绒子含量 80%成品灰鸭绒
C.绒子含量 60%回收鸭绒
D.绒子含量 80%再利用鸭绒

455. 2026 年 9 月 1 日以后, 羽绒服羽绒成分检验时, 以下说法正确的是 (B)。

- A.两根绒丝相连的组分判为损伤绒
B.两根绒丝相连的组分判为绒丝
C.羽绒中检出线头判为再利用羽绒
D.羽绒中检出的线头不用计入杂质

456. 2026 年 9 月 1 日以后, 关于绒核成团的羽绒, 以下说法正确的是 (B)。

- A.有胶水羽绒的嫌疑, 按 GB/T 10288-2026 标准无法检测绒子含量
B.为外观异常羽绒, 按 GB/T 10288-2026 标准, 需要在第一步分拣中拆开绒团
C.为外观正常羽绒, 按 GB/T 10288-2026 标准, 需要在第一步分拣中拆开绒团
D.为外观异常羽绒, 按 GB/T 10288-2026 标准, 需要在第二步分拣中拆开绒团

457. 按照 GB/T 10288—2026, 粗洗羽绒羽毛的总杂质包含 (C)。

- A 尾羽和脚皮 B 毛梗和脚皮 C 杂质和脚皮 D 毛梗和沙土

458. 按照 GB/T 17685—2026, 粗洗羽绒羽毛的清洁度质量要求是 (B)。

- A. $\geq 30\text{mm}$ B. $\geq 50\text{mm}$ C. $\geq 80\text{mm}$ D. $\geq 100\text{mm}$

459. 按照 GB/T 17685—2026, 粗洗羽绒羽毛总杂质的质量要求是 (A)。

- A. $\leq 10.0\%$ B. $\leq 12.0\%$ C. $\leq 13.0\%$ D. $\leq 15.0\%$

460. 按照 GB/T 10288—2026, 粗洗羽绒羽毛绒子含量结果报告中, 如 2 份试样测试结果差异超过 (C), 应增加平行样。

- A. 2% B. 3% C. 5% D. 8%

461. 按照 GB/T 17685—2026, 标称绒子含量 60%的粗洗羽绒, 绒子含量应符合 (C)。

- A. $\geq 55\%$ B. $\geq 57\%$ C. 55%~65% D. 57%~63%

462. GB/T 10288—2026 标准中, 清洁度测试所使用的标准筛, 孔径为 (C)。
A. 80 目 B. 100 目 C. 150 目 D. 200 目
463. GB/T 10288—2026 清洁度目测法进行测试时, 要求在光源为 (C) 的日光或人工光源下观察。
A. 500 lx~600 lx
B. 600 lx~800 lx
C. 600 lx~1000 lx
D. 800 lx~1000 lx
464. GB/T 10288—2026 标准中清洁度测试所使用的普通浊度计, 其有效刻度是 (B) mm。
A. 600 B. 1000 C. 500 D. 450
465. GB/T 10288—2026 标准中做清洁度测试所使用专用浊度检测仪, 其波长范围是 (C)。
A. 300nm~500 nm B. 400nm~600 nm C. 400nm~800 nm D. 500nm~800 nm
466. GB/T 10288—2026 标准中清洁度目测法测试时, 看清的两条十字线应参照 GSB16-2763 规定 5 级制中的 (B)。
A. 1 级 B. 2 级 C. 3 级 D. 4 级
467. GB/T 10288—2026 标准中, 对羽绒清洁度进行测试时, 没有用到的设备是 (D)。
A. 水平振荡器 B. 普通浊度计 C. 专用浊度检测仪 D. 索氏抽提器
468. GB/T 10288—2026 标准中, 清洁度测试振荡器的频率为 (A)。
A. 150±2 次/分 B. 100±2 次/分 C. 150±5 次/分 D. 100±5 次/分
469. GB/T 10288—2026 标准中, 清洁度测定 B 法中“吸光度-目测值”数据应至少为 (C) 组。
A. 20 组 B. 25 组 C. 30 组 D. 35 组
470. GB/T 10288—2026 标准中, 对清洁度测试 A 法和 B 法的描述不正确的是 (C)。
A. A 法和 B 法测试结果之间没有可比性
B. 当发生争议、仲裁检验时, 以 A 法的测试结果为准
C. 当发生争议、仲裁检验时, 以 B 法的测试结果为准
D. A 法和 B 法的测试结果都可以用毫米 (mm) 表示
471. GB/T 10288—2026 标准中, 清洁度测试的仲裁方法为 (A)。
A. 目测法 B. 专用浊度检测仪法 C. 分光光度计法 D. NTU 法
472. GB/T 10288—2026 标准中, 清洁度试样制备振荡时间为 (C)。
A. 10min B. 20min C. 30min D. 60min
473. GB/T 14272—2021 中标称绒子含量为 60% 的填充物, 其清洁度应 (C)

A. $\geq 300\text{mm}$ B. $\geq 400\text{mm}$ C. $\geq 500\text{mm}$ D. $\geq 600\text{mm}$

474. 耗氧量测试结果单位为 (A)。

A. $\text{mg}/100\text{g}$ B. $\text{g}/100\text{g}$ C. % D. NTU

475. GB/T 10288—2026 中耗氧量测试中, 高锰酸钾的浓度要求是 (D)。

A. $c(1/4 \text{KMnO}_4)=0.1 \text{mol/L}$

B. $c(1/4 \text{KMnO}_4)=0.02 \text{mol/L}$

C. $c(1/5 \text{KMnO}_4)=0.02 \text{mol/L}$

D. $c(1/5 \text{KMnO}_4)=0.1 \text{mol/L}$

476. GB/T 10288—2026 中耗氧量测试中, 空白对照样的保存时间要求为 (A)。

A. 一般 12h 更换 1 次

B. 一般 10h 更换 1 次

C. 一般 24h 更换 1 次

D. 一般 48h 更换 1 次

477. GB/T 10288—2026 中, 耗氧量测试终点是高锰酸钾溶液呈淡粉红色 (C) 内不褪色。

A. 30s B. 45s C. 60s D. 90s

478. GB/T 10288—2026 中, 耗氧量测试的试样溶液制备方法是 (A)。

A. 室温振荡 B. 常温静置 C. 加热回流 D. 超声萃取

479. GB/T 10288—2026 中, 耗氧量测试使用的标准溶液是 (D)。

A. 盐酸标准溶液

B. 次氯酸钠标准溶液

C. 氢氧化钠标准溶液

D. 高锰酸钾标准溶液

480. GB/T 10288—2026 中耗氧量测试, 使用移液枪精度为 0.01mL , 使用的高锰酸钾溶液浓度为 $c(1/5 \text{KMnO}_4)=0.1 \text{mol/L}$, 若空白对照样品消耗 0.02mL 高锰酸钾, 第一份样液消耗 0.05mL 高锰酸钾, 第二份样液消耗 0.06mL 高锰酸钾, 则该样品的耗氧量为 (C) $\text{mg}/100\text{g}$ 。

A. 1.6 B. 2.4 C. 2.8 D. 3.2

481. GB/T 10288—2026 中耗氧量测试, 硫酸溶液的制备描述不正确的是 (C)。

A. 硫酸溶液浓度为 3mol/L

B. 100mL 浓硫酸用 500mL 蒸馏水稀释

C. 浓硫酸要快速倒入蒸馏水中

D. 配置完成需冷却后待用

482. GB/T 10288—2026 耗氧量测试, 所用仪器设备不正确的描述是 (C)。

A. 150 目孔径标准筛

B. 秒表

C.分度值 0.02ml 的移液枪

D.磁力搅拌器

483. GB/T 10288—2026 中耗氧量测试, 高锰酸钾溶液保存不正确的是 (B)。

A.棕色瓶 B.浅色瓶 C.避光 D.密封

484. 耗氧量是指羽绒羽毛振荡后滤出液中还原性物质在 (C) 过程中消耗高锰酸钾中氧的量。

A.分解 B.化合 C.氧化 D.转化

485. GB/T 17685—2026 中, 标称 80% 绒子含量的原生羽绒耗氧量质量要求是 (D) mg/100g。

A.2.4 B.3.2 C.4.8 D.5.6

486. GB/T 10288—2026 耗氧量测试中, 关于比色要求的正确描述是 (B)。

A.应参考色卡进行比色

B.应在白色背景下与空白对照样比色

C.应在光照 600lx~1000lx 环境下比色

D.应在粉红色背景下与空白对照样比色

487. GB/T 10288—2026 中残脂率测试方法为 (B)。

A.真空萃取法 B.索氏抽提法 C.超声萃取法 D.滴定法

488. GB/T 10288—2026 残脂率测试中, 105℃ 条件下, 湿瓶烘干至恒重及干瓶烘干至恒重需要的时间分别大约是 (B)。

A.4h, 1h B.4h, 2h C.5h, 3h D.5h, 2h

489. GB/T 10288—2026 中残脂率测试所使用的无水乙醚, 应达到的级别是 (B)。

A.优级纯 B.分析纯 C.化学纯 D.实验试剂

490. GB/T 10288—2026 中, 羽绒羽毛残脂率测试的回流速度控制为 (C)。

A.回流时间 4 小时, 2—3 次/小时

B.回流时间 5 小时, 2—3 次/小时

C.回流时间 4 小时, 5—6 次/小时

D.回流时间 5 小时, 5—6 次/小时

491. GB/T 10288—2026 中, 残脂率测定使用的无水乙醚是 (A) 化学试剂。

A.易致毒 B.易致爆 C.强腐蚀 D.强氧化

492. GB/T 10288—2026 中, 残脂率测试使用的萃取溶剂是 (B)。

A. 石油醚 B. 无水乙醚 C. 乙醇 D. 丙酮

493. GB/T 10288—2026 中, 残脂率测试需将盛有残脂的球瓶烘干至恒重的温度为 (B)。

A.100±1℃ B.105±2℃ C.120±2℃ D.100±2℃

494. GB/T 10288—2026 残脂率测试中,规定滤纸筒的高度 (A) 虹吸管口。

A.不应高于 B.应高于 C.应平行于 D.不应低于

495. GB/T 10288—2026 残脂率测试中,在每个洗净烘干到恒重并称量过的抽提球形瓶中各加入 (B) 无水乙醚。

A.100 mL B.120 mL C.150 mL D.180 mL

496. GB/T 10288—2026 中,残脂率计算结果中,需按 GB/T 8170 修约至 (B)。

A.整数位 B.0.1% C.0.01% D.0.001%

497. 如残脂率太高,一般会导致羽绒羽毛 (C)。

A.蓬松度上升 B.保暖性增强 C.易产生异味、霉变 D.水分降低

498. GB/T 10288—2026 中,残脂率 2 份试样测试结果差异超过 (B),应增加平行样。

A.0.1% B.0.2% C.0.3% D.0.5%

499. GB/T 10288—2026 中,残脂率计算公式中

$$\omega = \frac{m_{\text{脂}1} - m_{\text{脂}0}}{m_{\text{恒}}} \times 100 \dots \dots \dots (18)$$

分母 $m_{\text{恒}}$ 的正确描述为 (B)。

A.试样的质量
B.烘干至恒重后的试样质量
C.含试样的抽提球形瓶与原抽提球形瓶质量之差
D.空白对照抽提球形瓶与原抽提球形瓶质量之差

500. 下列冷凝设备,更适用于 GB/T 10288—2026 残脂率测试的是 (C)。

A.直行冷凝器 B.球形冷凝器 C.蛇形管冷凝器 D.空气冷凝管

二、多选题（共 240 题）

1. 《中华人民共和国计量法》的立法目的包括（ABCD）。
 - A.加强计量监督管理
 - B.保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠
 - C.有利于生产、贸易和科学技术的发展
 - D.适应社会主义现代化建设的需要，维护国家、人民的利益
2. 可以建立本部门使用的计量标准器具的部门包括（AB）。
 - A.国务院有关主管部门
 - B.省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门
 - C.县级人民政府主管部门
 - D.乡镇人民政府
3. 实行强制检定的计量器具包括（ABCD）。
 - A.社会公用计量标准器具
 - B.部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具
 - C.用于贸易结算方面列入强制检定目录的工作计量器具
 - D.用于安全防护、医疗卫生、环境监测方面列入强制检定目录的工作计量器具
4. 对非强制检定的计量器具，使用单位应当（AB）。
 - A.自行定期检定
 - B.送其他计量检定机构检定
 - C.可以不必检定
 - D.由主管部门决定是否检定
5. 按照《中华人民共和国计量法》，禁止的行为包括（ABC）。
 - A.违反规定制造非法定计量单位的计量器具
 - B.违反规定销售非法定计量单位的计量器具
 - C.违反规定进口非法定计量单位的计量器具
 - D.使用非法定计量单位的计量器具
6. 按照《中华人民共和国计量法》，制造、修理计量器具的企业、事业单位必须履行的责任包括（ABC）。
 - A.对制造、修理的计量器具进行检定
 - B.保证产品计量性能合格
 - C.对合格产品出具产品合格证
 - D.提供技术及售后服务
7. 县级以上人民政府计量行政部门应当依法对（ABCD）计量器具，以及计量检定等相关计量活动进行监督检查。有关单位和个人不得拒绝、阻挠。
 - A.制造
 - B.修理
 - C.销售
 - D.进口和使用

8. 处理因计量器具准确度所引起的纠纷时, 应以 (AB) 检定的数据为准。
- A. 国家计量基准器具检定的数据
 - B. 社会公用计量标准器具检定的数据
 - C. 企业最高标准器具检定的数据
 - D. 双方协商的数据
9. 必须经考核合格后方可使用的计量标准器具包括 (ABC)。
- A. 社会公用计量标准器具
 - B. 部门使用的最高计量标准器具
 - C. 企业、事业单位使用的最高计量标准器具
 - D. 所有计量标准器具
10. 按照《中华人民共和国计量法》, 使用计量器具的禁止性规定包括 (ABC)。
- A. 不得破坏其准确度
 - B. 不得损害国家利益
 - C. 不得损害消费者的利益
 - D. 不得自行拆卸
11. 产品质量检验机构需要考核合格的内容包括 (ABC)。
- A. 计量检定能力
 - B. 测试能力
 - C. 可靠性
 - D. 人员资质
12. 以下 (ABD) 活动应当遵守《纤维制品质量监督管理办法》。
- A. 生产纤维制品
 - B. 销售纤维制品
 - C. 将纤维制品用于个人家庭生活
 - D. 将纤维制品用于经营性服务
13. 《纤维制品质量监督管理办法》所称的纤维制品, 包括 (AB)。
- A. 生活用纤维制品
 - B. 非生活用絮用纤维制品
 - C. 工业用碳纤维复合材料
 - D. 玻璃纤维保温棉
14. 以下 (BCD) 产品明确不适用《纤维制品质量监督管理办法》。
- A. 纯棉毛巾
 - B. 一次性使用卫生用品
 - C. 玻璃纤维制品
 - D. 碳纤维制品
15. 纤维制品质量应当符合的要求包括 (ACD)。
- A. 不存在危及人身、财产安全的不合理危险
 - B. 必须优于同类产品
 - C. 具备产品应当具备的使用性能
 - D. 符合在产品或其包装上注明采用的产品标准

16. 禁止生产、销售以及用于经营性服务的纤维制品行为包括（ABCD）。
- A. 掺杂、掺假、以假充真、以次充好
 - B. 以不合格产品冒充合格产品
 - C. 伪造、冒用质量标志
 - D. 伪造产地，伪造或冒用他人的厂名、厂址
17. 下列禁止用于加工制作纤维制品的物质包括（ABCD）。
- A. 医用纤维性废弃物
 - B. 使用过的殡葬用纤维制品
 - C. 来自传染病疫区无法证实其未被污染的纤维制品
 - D. 国家禁止进口的废旧纤维制品
18. 根据《纤维制品质量监督管理办法》，可以作为生活用絮用纤维制品填充物、铺垫物原料的有（ABC）。
- A. 未被污染的纤维下脚
 - B. 缫丝副产品
 - C. 洗净的动物纤维
 - D. 经消毒处理的再加工纤维
19. 根据《纤维制品质量监督管理办法》，可以作为软体家具等产品填充物、铺垫物原料的有（BC）。
- A. 任何废旧纤维制品
 - B. 未被污染的纤维制品下脚经消毒工艺处理后
 - C. 再加工纤维经消毒工艺处理后
 - D. 被污染的纤维经处理后
20. 根据《纤维制品质量监督管理办法》，禁止利用再加工纤维生产的纤维制品有（BC）。
- A. 外套
 - B. 内衣
 - C. 婴幼儿纤维制品
 - D. 窗帘
21. 关于婴幼儿用絮用纤维制品的填充物、铺垫物，以下说法正确的有（ABD）。
- A. 禁止利用循环再利用化学纤维生产（循环再利用聚酯纤维除外）
 - B. 可以利用循环再利用的聚酯纤维生产
 - C. 禁止利用任何循环再利用原料生产
 - D. 可以利用首次合成的化学纤维生产
22. 纤维制品生产者应当建立并执行（BC），保证原辅材料符合相关质量要求。
- A. 出厂检验制度
 - B. 原辅材料进货检查验收制度
 - C. 原辅材料进货记录制度
 - D. 产品销售追溯制度
23. 关于非生活用絮用纤维制品的标识，以下说法正确的有（BCD）。
- A. 无需特殊标注

- B.应当在显著位置加注“非生活用品”标签
C.该标签应是耐久性标签
D.该标签起警示作用
24. 纤维制品销售者的义务包括（AB）。
- A.验明产品质量检验合格证明和其他标识
B.采取措施保持其销售的纤维制品的质量
C.对所售产品进行出厂检验
D.建立原辅材料进货记录
25. 有权根据纤维制品整体质量状况发布质量安全风险警示的部门是（CD）。
- A.县级市场监督管理部门
B.市级市场监督管理部门
C.省级市场监督管理部门
D.国家市场监督管理总局
26. 违反《纤维制品质量监督管理办法》规定，生产者未履行进货检查验收和记录义务的，承担的法律 responsibility 包括（ABC）。
- A.责令改正
B.给予警告
C.拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款
D.吊销营业执照
27. 《纤维制品质量监督管理办法》所称“纤维制品”是指（ABC）。
- A.以天然纤维为主要原料加工而成的制品
B.以化学纤维为主要原料加工而成的制品
C.经织造、非织造、填充等工艺加工而成的制品
D.包括玻璃纤维制品
28. 关于“絮用纤维制品”，说法正确的有（ABC）。
- A.是以纤维或其加工品作为填充物、铺垫物的制品
B.包括生活用絮用纤维制品
C.包括非生活用絮用纤维制品
D.等同于生活用纤维制品
29. “非生活用絮用纤维制品”是指（AB）。
- A.生活用絮用纤维制品以外的絮用纤维制品
B.不以与人体密切接触为使用的絮用纤维制品
C.一定是工业用品
D.无需任何标识
30. 《纤维制品质量监督管理办法》完善了（ABC）的质量义务，要求建立进货检查验收和记录制度。

A.生产者 B.销售者 C.将纤维制品用于经营性服务的经营者 D.消费者

31. 下列属于《中华人民共和国产品质量法》所称“产品”的有(ABC)。

- A.经过加工制作用于销售的食品
- B.建设工程使用的建筑构配件
- C.经过加工制作用于销售的电子产品
- D.未经加工的天然矿石

32. 售出的产品有(ABC)情形之一的,销售者应当负责修理、更换、退货,造成损失的,应当承担赔偿责任。

- A.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明的
- B.不符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准的
- C.不符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况的
- D.消费者使用不当造成产品损坏的

33. 依据《中华人民共和国产品质量法》,从事产品质量检验机构、认证机构,其违法行为包括(ABCD)。

- A.伪造检验结果或者出具虚假证明
- B.出具的检验结果或者证明不实,造成损失
- C.对不符合认证标准而使用认证标志的产品未依法要求改正或者取消其使用认证标志资格
- D.与行政机关和其他国家机关存在隶属关系或者其他利益关系

34. 对依照《中华人民共和国产品质量法》规定没收的产品,处理方式包括(AD)。

- A.销毁 B.拍卖 C.捐赠 D.按照国家有关规定方式处理

35. 《中华人民共和国产品质量法》所称“缺陷”的定义包括(AB)。

- A.产品存在危及人身、他人财产安全的不合理的危险
- B.产品有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的,不符合该标准
- C.产品存在质量瑕疵
- D.产品不符合产品说明的质量状况

36. 标准化工作的任务包括(ABC)。

- A.制定标准
- B.组织实施标准
- C.对标准的制定、实施进行监督
- D.强制企业采用推荐性标准

37. 推荐性国家标准的制定范围包括(ABC)。

- A.基础通用技术要求
- B.与强制性国家标准配套的技术要求
- C.对各有关行业起引领作用的技术要求
- D.保障人身健康的技术要求

38. 标准文本公开的要求包括（AB）。
- A. 强制性标准文本免费向社会公开
 - B. 国家推动免费向社会公开推荐性标准文本
 - C. 团体标准文本必须免费公开
 - D. 企业标准文本必须免费公开
39. 标准复审的结果包括（ABC）。
- A. 继续有效
 - B. 修订
 - C. 废止
 - D. 暂停实施
40. 标准监督管理的主体包括（AB）。
- A. 县级以上人民政府标准化行政主管部门
 - B. 县级以上人民政府有关行政主管部门
 - C. 社会团体
 - D. 企业
41. 强制性国家标准的批准发布方式包括（AB）。
- A. 国务院批准发布
 - B. 国务院授权批准发布
 - C. 国务院标准化行政主管部门批准发布
 - D. 行业主管部门批准发布
42. 下列行为中，违反《中华人民共和国标准化法》的有（ABD）。
- A. 制定低于强制性国家标准的企业标准
 - B. 利用团体标准排除市场竞争
 - C. 公开企业标准的核心技术指标
 - D. 未按规定复审行业标准
43. 国际标准采用的方式包括（AB）。
- A. 等同采用
 - B. 修改采用
 - C. 等效采用
 - D. 参照采用
44. 下列（ABD）活动适用于《检验检测机构监督管理办法》。
- A. 对产品进行检验并出具报告
 - B. 对特定对象进行检测并出具数据
 - C. 机构内部的校准活动
 - D. 向社会提供具有证明作用的检验检测结果
45. 检验检测机构出具的报告出现下列（ABD）情形，且数据结果无法复核，属于“不实检验检测报告”。
- A. 样品保存不符合标准导致性状改变
 - B. 使用了未经校准的设备
 - C. 漏检了标准规定的非关键项目
 - D. 未按规定传输原始数据

46. 检验检测机构应确保其独立性，不受（ABCD）等因素干扰。
- A.来自委托方的经济压力
 - B.来自内部行政部门的干预
 - C.来自利益相关方的请托
 - D.来自同行竞争的压力
47. 依据《检验检测机构监督管理办法》，省级市场监管部门可以结合（ABCD），对检验检测机构进行分类监管。
- A.机构自身的风险程度
 - B.以往能力验证的结果
 - C.近期监督检查发现的问题
 - D.来自社会或客户的投诉举报情况
48. 依据《检验检测机构监督管理办法》，检验检测机构的人员不得出现以下（ABC）等可能影响公正性的活动。
- A.同时在两个以上检验检测机构从业
 - B.与其出具的检验检测报告涉及的项目存在利益关联
 - C.收受委托方的贵重礼品
 - D.开展与检验检测相关的技术研究
49. 依据《检验检测机构监督管理办法》，以下（ABC）行为属于主观故意，应被认定为出具“虚假”报告情形。
- A.编造不存在的数据
 - B.用合格样品替换不合格样品进行检验
 - C.故意不检测某个重要项目
 - D.因疏忽贴错样品标签
50. 下列不适用于《检验检测机构监督管理办法》情形有（AB）。
- A.内部测试报告
 - B.用于科研、教学的非证明性数据
 - C.接受客户委托的检测活动
 - D.对政府部门出具的报告
51. 下列（ABC）是检验检测机构必须具备的要素。
- A.依法成立
 - B.利用仪器设备、环境设施等技术条件
 - C.拥有专业技能
 - D.是政府机关的直属单位
52. 检验检测机构应（ABC）其仪器设备，以确保数据可靠。
- A.定期校准检定或校准
 - B.进行期间核查

- C.建立设备档案管理
- D.由操作人员自行使用和管理

53. 检验检测机构对于分包方出具的检测结果，应进行必要的审查，审查内容包括（ABC）。

- A.结果是否符合分包协议要求
- B.结果是否在合理范围内
- C.分包方报告是否规范、完整
- D.重新计算所有数据

54. 《检验检测机构监督管理办法》中“利用仪器设备、环境设施等技术条件”，是指（ABC）。

- A.拥有或能够稳定使用这些条件
- B.正确操作和维护这些条件
- C.确保这些条件满足检验检测要求
- D.必须完全自有，不能租用

55. 根据 GB 18383—2025，下列属于生活用絮用纤维制品的是（ACD）。

- A.羽绒服
- B.建筑用保温材料
- C.棉被
- D.毛绒玩具

56. 根据 GB 18383—2025，下列生活用絮用纤维制品不考核短纤维含量（13mm 及以下）的是（BCD）。

- A.纯棉被
- B.羽绒被
- C.含木棉的枕头
- D.絮片类制品

57. 根据 GB 18383—2025，关于絮用纤维含杂率要求，以下说法正确的有（ABC）。

- A.成分为 100%羽绒羽毛含杂率上限为 3.0%
- B.纯棉及混合纤维含杂率上限为 1.4%
- C.纯蚕丝含杂率上限为 0.5%
- D.成分为 100%羽绒羽毛含杂率上限为 2.0%

58. 根据 GB 18383—2025，关于羽绒羽毛制品的检测方法，以下说法正确的有（ABD）。

- A.含杂率检测引用 GB/T 10288
- B.异味检测按 GB/T 28024 执行
- C.短纤维含量检测引用 GB/T 43811
- D.取样按相关产品标准要求执行

59. 根据 GB 18383—2025，关于羽绒羽毛制品的标识要求，以下说法正确的有（ABD）。

- A.使用循环再利用原料的产品应明示原料名称
- B.非生活用品需标注“非生活用品”警示语
- C.羽绒羽毛制品无需任何标识
- D.标识中应注明填充物纤维成分

60. 根据 GB 18383—2025, 关于羽绒羽毛制品的卫生指标, 以下说法正确的有(AC)。

- A. 异味检测包括霉味、鱼腥味等
- B. 羽绒羽毛制品需进行微生物检测
- C. 皮肤和黏膜刺激反应要求被删除
- D. 羽绒羽毛制品只需检测含杂率, 无需检测卫生指标

61. 根据 GB 18383—2025, 关于羽绒羽毛制品的原料要求, 以下说法正确的有(ABC)。

- A. 医用纤维性废弃物不得作为原料
- B. 使用过的殡葬用纤维制品不得作为原料
- C. 再生聚酯纤维可用于婴幼儿羽绒制品
- D. 所有循环再利用化学纤维均可用于婴幼儿羽绒制品

62. 根据 GB 18383—2025, 关于羽绒羽毛制品的纤维含量要求, 以下说法正确的有(ABD)。

- A. 羽绒羽毛制品不考核短纤维含量
- B. 成分为 100% 羽绒羽毛含杂率上限为 3.0%
- C. 羽绒羽毛制品的纤维含量允差为 0
- D. 羽绒羽毛与其他纤维混合时, 需根据实际原料确定标识名称

63. 关于 GB 18383—2025《絮用纤维制品通用技术要求》的基本信息, 以下说法正确的有(ABC)。

- A. 该标准于 2025 年 12 月 2 日发布
- B. 该标准于 2026 年 7 月 1 日起实施
- C. 该标准代替 GB 18383—2007
- D. 该标准为推荐性国家标准

64. 根据 GB 18383—2025, 以下物质不应作为加工絮用纤维制品的原料的是(ABC)。

- A. 医用纤维性废弃物
- B. 使用过的殡葬用纤维制品
- C. 来自传染病疫区无法证明未被污染的纤维制品
- D. 全新天然棉花

65. GB 18383—2025 相较于 GB 18383—2007 的主要技术变化包括(ABCD)。

- A. 新增婴幼儿絮用纤维制品专项要求
- B. 新增循环再利用原料管理规定
- C. 细化原料分类与理化指标
- D. 完善卫生安全考核体系

66. 根据 GB 18383—2025, 生活用絮用纤维制品的填充物、铺垫物原料不得采用的原料是(ABCD)。

- A. 被污染的纤维

- B.废旧纤维制品或再加工纤维（符合 4.2.2 规定的除外）
C.手扯长度为 13mm 以下的棉短绒
D.经脱色漂白处理的纤维下脚
67. 根据 GB 18383—2025，关于循环再利用原料的标识要求，以下说法正确的有（ ABD ）。
- A.使用循环再利用原料的产品应以清晰方式明示
B.标识中应注明所用原料包括循环再利用原料
C.使用循环再利用原料的产品无需特别标识
D.根据实际原料确定标识名称。
68. 根据 GB 18383—2025，关于生活用絮用纤维制品中杂质和粉尘的要求，以下说法正确的有（ ABC ）。
- A.不应检出金属物或尖锐物等有危害的杂质
B.不应检出明显的粉尘
C.杂质项目考核整个制品
D.仅考核制品中的絮用纤维部分
69. 根据 GB 18383—2025，关于生活用絮用纤维制品短纤维含量的规定，以下说法正确的有（ ABCD ）。
- A.絮用纤维长度 13mm 及以下的短纤维含量应不大于 25%
B.垫毡不考核短纤维含量
C.絮片不考核短纤维含量
D.含木棉、羽绒羽毛的生活用絮用纤维制品不考核短纤维含量
70. 根据 GB/T 45266—2025，下列属于该标准的适用范围的是（ ABCD ）。
- A.羽绒被 B.羽绒床垫 C.羽绒睡袋 D.羽绒枕、垫
71. 根据 GB/T 45266—2025，下列制品不适用于该标准的是（ ABCD ）。
- A.羽毛制品
B.复合羽绒制品
C.复合羽毛制品
D.羽绒羽毛和其他填充材料共混填充的制品
72. 根据 GB/T 45266—2025，该标准选取作为分级核心指标包括（ ABC ）。
- A.蓬松度 B.绒子含量 C.浊度 D.含绒量
73. 根据 GB/T 45266—2025，关于质量等级表示方法，以下说法正确的有（ AC ）。
- A.单项指标等级以“A”表示
B.单项指标等级以“★”表示
C.综合质量等级以“★”表示
D.综合质量等级以“A”表示

74. 根据 GB/T 45266—2025, 关于综合质量等级的判定, 以下说法正确的有 (BC)。

- A. 以三项指标的最高等级判定
- B. 以三项指标的最低等级判定
- C. “★★★★★”代表最高等级
- D. “A”代表最高等级

75. 根据 GB/T 45266—2025, 关于产品指标分级, 以下说法正确的有 (AB)。

- A. 共分为五个等级: AAAAA.AAAA.AAA.AA.A
- B. AAAAA 级为最高等级
- C. A 级为最高等级
- D. 等级数量为三个

76. 根据 T/CFDIA 003—2019, 该标准的适用范围包括 (ABCD)。

- A. 羽绒
- B. 羽毛
- C. 羽绒制品填充物
- D. 羽毛制品填充物

77. 根据 T/CFDIA 003—2019, 胶水羽绒的评估项目包括 (ABC)。

- A. 外观形态
- B. 显微镜下形态
- C. 理化分析
- D. 气味检测

78. 根据 T/CFDIA 003—2019, 关于胶水羽绒的判定规则, 以下说法正确的有 (BC)。

- A. 三个评估项目均需具有胶水羽绒显性特征才可判定
- B. 两个项目具有胶水羽绒显性特征即可判定
- C. 两个项目达到相关指标要求即可判定
- D. 仅外观形态具有显性特征即可判定

79. 根据 T/CFDIA 003—2019, 关于该标准的国际影响力, 以下说法正确的有 (ABD)。

- A. 该标准已被国际羽绒羽毛局 (IDFB) 测试规则采纳
- B. 该标准获得 IDFB 全体成员的广泛认同
- C. 该标准仅在中国境内有效, 未被国际采纳
- D. 该标准被采纳的时间为 2019 年 6 月

80. 根据 T/CFDIA 003—2019, 关于“胶水羽绒”的背景和影响, 以下说法正确的有 (ABCD)。

- A. “胶水羽绒”表现形式之一是在绒朵上喷洒化学粘胶剂的行为
- B. “胶水羽绒”的目的是将单根绒丝及粉尘粘在绒子上以提高绒子含量
- C. “胶水羽绒”制品蓬松度低、保暖性差
- D. 该标准实施后胶水羽绒检出率已明显下降

81. 影响羽绒品质的因素包括 (ABCD)。

- A. 鹅鸭品种
- B. 产地和饲养环境
- C. 饲料和饲养周期
- D. 加工方法

82. 动物福利管理要求中禁止的行为包括 (ABC)。

- A. 虐待动物
- B. 活体取毛
- C. 强迫喂食
- D. 散养放牧

83. 再生羽绒羽毛生产流程中，旧料拆解工厂的工序包括（ ACD ）。
- A.进厂消杀 B.充绒 C.分毛除杂 D.分包拆解
84. 羽绒高温烘干的目的包括（ ABC ）。
- A.去除水分 B.杀菌消毒 C.蓬松恢复 D.增加重量
85. 按 GB/T 17685-2026，羽绒羽毛按生命周期可分为（ ABC ）。
- A.原生羽绒羽毛 B.回收羽绒羽毛 C.再利用羽绒羽毛 D.粗洗羽绒羽毛
86. 下列属于“劣质羽绒”造假手法的有（ ABCD ）。
- A.胶水绒 B.粉尘绒 C.漂白绒 D.以陆禽毛充水禽毛
87. 羽毛绒精洗加工中污水处理的对象包括（ ABCD ）。
- A.生产废水 B.生活污水 C.初期雨水 D.地面冲洗废水
88. 羽毛（绒）加工工业废水中的主要污染物包括（ ABCD ）。
- A.悬浮物 B.氨氮 C.总磷、总氮 D.阴离子表面活性剂
89. 羽绒行业可持续发展（ESG）聚焦的核心维度包括（ ABCD ）。
- A.羽绒原料溯源 B.清洁生产 C.供应链劳工权益 D.产品质量安全
90. 羽绒羽毛旧料拆解后的副产物中，应回收再利用的有（ ABD ）。
- A.金属拉链和金属扣 B.分离出的绒丝羽丝 C.衣皮 D.充绒机残留或溢出的羽绒
91. 再生羽绒羽毛及制品生产过程中为防止混淆应采取的措施包括（ ABC ）。
- A.单独水洗线
B.生产设备清洁并记录
C.生产区域合理隔离
D.与原生绒混放贮存
92. 羽毛绒及其制品仓库的正确管理措施包括（ ABCD ）。
- A.安装温度计湿度计
B.安装鼓风机和排风扇
C.门窗对流
D.地面墙面防潮、防霉、防鼠
93. 羽毛绒入库前应检查的项目包括（ ABCD ）。
- A.包装是否破损污染潮湿
B.核对包装标识
C.核实重量并记录
D.抽样检验品质

94. 羽绒储存时应避免与下列（ AD ）物质存放在一起。
- A. 有强烈气味的物质
 - B. 干净无异味同类绒
 - C. 其他品种规格羽绒
 - D. 易串味物品
95. 羽绒羽毛旧料的主要来源包括（ ABCD ）。
- A. 废品回收
 - B. 个体回收
 - C. 品牌以旧换新
 - D. 企业库存和质量问题
96. 再生羽绒羽毛生产中对旧料的要求包括（ ABC ）。
- A. 来源可追可查
 - B. 来源不明不予接收
 - C. 不应接收疫区及医院养老院旧料
 - D. 可接收国外进口旧料
97. 羽绒羽毛水洗加工中禁止使用的物质包括（ ABC ）。
- A. 含 APEO 的洗涤剂
 - B. 暂时性遮盖气味的非常规助剂
 - C. 改善检测指标的非常规助剂
 - D. 环保型助剂
98. 原料毛加工流程中的工序包括（ ABCD ）。
- A. 水洗除臭
 - B. 脱水
 - C. 高温烘干
 - D. 冷却、分拣
99. 羽绒羽毛加工企业的废水预处理通常包括（ ABCD ）。
- A. 捞毛
 - B. 格栅
 - C. 沉淀
 - D. 气浮
100. 羽绒加工行业绿色工厂评价的维度包括（ ABCD ）。
- A. 基础设施和管理体系
 - B. 能源资源投入
 - C. 产品
 - D. 环境排放和绩效
101. 羽绒仓库防止“虫蛀”的措施包括（ ABC ）。
- A. 库内防虫处理
 - B. 空仓消毒
 - C. 定期检查
 - D. 将羽绒进行高温暴晒
102. 羽绒羽毛贮存管理中，符合 GB/T 17685—2026 的做法有（ BD ）。
- A. 不同规格可混合堆垛
 - B. 保持清洁卫生、通风干燥
 - C. 与强烈气味物品混放
 - D. 不同生命周期产品分仓或分区
103. 原生精洗料检出旧物拆解产生的缝纫线头和织物纱线，合理的处置措施有（ AD ）。
- A. 隔离该批并调查来源
 - B. 绒子含量无需核对

- C. 将其改标为原生后继续填充
- D. 判定基本要求存在问题

104. 为降低原料变质和脱丝风险，生产安排应包括（ AB ）。

- A. 记录到料和处理时间
- B. 原料及时进入清洗
- C. 以价格优先延迟清洗
- D. 把多种原料混洗

105. 水洗工艺参数调整时，正确的做法是（ BC ）。

- A. 只固定一种漂洗次数，不用评估原料
- B. 形成参数和批次记录
- C. 针对原料差异调整水温、洗涤剂 and 次数
- D. 漂洗次数越多越好

106. 影响羽绒蓬松度高低的因素有（ ABCD ）。

- A. 原料本身品质
- B. 水洗工艺
- C. 烘干温度
- D. 成品打包压力

107. 按企业分批内控，同一屠宰点分时处理鹅、鸭，分别收集原毛时合理的做法是（ AC ）。

- A. 换禽种前清空收毛容器并核对标识
- B. 先按羽毛颜色合袋，再补记禽种
- C. 将收毛袋号与相应屠宰批次对应
- D. 将当日原毛统一编号，省略分时记录

108. 羽绒厂拟将处理水回用于清洗，投产前应共同核对（ ABC ）条件。

- A. 回用水实际水质与拟用工序的要求
- B. 回用管线是否会串入未经处理的废水
- C. 小试中羽绒清洁度和洗涤效果的变化
- D. 末端排水达标即可视为任何清洗工序均可用

109. 同一水洗机改洗含灰沙较多的原毛，正式投料前更有针对性的准备是（ AD ）。

- A. 先预分除灰，并核对处理后的实际装载量
- B. 沿用上批投料毛重即可保持相同洗净难度
- C. 取消前除灰，让原有漂洗安排承担全部新增杂质
- D. 比较前除灰效果后，再验证洗涤与漂洗安排

110. 两批原毛按相同袋数排产，其中一批袋底积水明显。投料准备时，合理的做法是（ BD ）。

- A. 按相同袋数给两批设定相同干燥负荷
- B. 分别核实脱水后的含水状态和毛绒净料量
- C. 仅统一估计皮重，就认定两批工艺负荷可比
- D. 根据各批实际状态安排设备装载量

111. 原生线清线合格, 但回用水接入同一洗槽; 后续生产批次出现助剂残留异常, 有针对性的调查是 (BCD)。

- A. 既已清线合格, 可将洗槽与回用水排除
- B. 核对回用水来源及切换时的管线状态
- C. 对照异常前后洗涤剂批号和加料记录
- D. 分别取样检查回用水及受影响批次

112. 回收拆解时发现拉链旁仍粘连布片, 后续已有除铁工序, 合适的处理措施是 (CD)。

- A. 只取下铁件, 连带布片随羽绒进分毛机
- B. 将布片计为可回用羽绒, 与主料合袋
- C. 将辅料和布片从待加工羽绒中分开
- D. 检查同批其他制品是否有类似现象

113. 冷却除尘后短飞丝明显增多, 合理的检查或判断是 (ACD)。

- A. 查看冷却机筛网状态
- B. 已完成水洗就可排除分离设备的影响
- C. 检查分毛机的筛网和运行情况
- D. 核对除尘前后的短飞丝变化

114. 原毛装车重量与到厂复磅不同, 双方秤具、皮重口径不一。应先完成的核查是 (ACD)。

- A. 核对两次称量所用秤具及计量状态
- B. 将全部差额先记作承运途中毛绒损耗
- C. 确认是否扣除了同类包装和托盘的皮重
- D. 比较包数、补料取样及交接记录

115. 装车前发现车厢地板残留上一车散落毛绒, 企业为防止本车成品混污, 应采取的措施是 (BC)。

- A. 直接铺上新袋, 把残留物压在货袋下面
- B. 清理车厢接触面并检查是否还有残留
- C. 确认待装毛绒包装完整且袋口封合
- D. 先装车再由收货方判断是否需要清理车厢

116. 羽绒仓库地面维修前, 附近已装袋的毛绒合适的安排方式有 (ABC)。

- A. 先转移到清洁、干燥的指定库位
- B. 记录移库袋号和新位置
- C. 复查搬移中包装有无磨损
- D. 连袋放在维修区边缘, 等施工后再检查受污

117. 羽绒水洗废水中毛梗增多, 格栅频繁堵塞, 合理的处置方式有 (AD)。

- A. 检查前端捞毛设备和格栅清理情况

- B.先增大后段生化池供氧，替代拦截物清理
- C.认定水量未变，继续沿用原有清理安排
- D.对照原料含杂和截留毛梗量调整前端管理

118. 冷却除尘机运行记录正常，但旁通阀误开，部分烘干料直接进拼堆机。合理的处置方式有（ ABC ）。

- A.核对旁通开启时段和实际物料流向
- B.检查受影响物料的粉尘及短飞丝情况
- C.将漏经除尘的物料纳入补处理与验证安排
- D.以除尘机全程开机记录认定所有物料均已除尘

119. 易从羽绒制品纺线针孔钻出的组分包括（ ABCD ）。

- A.绒丝
- B.羽丝
- C.头颈毛
- D.陆禽丝

120. 与羽绒的安全性能有关的指标包括（ ABCD ）。

- A.清洁度
- B.耗氧量
- C.pH 值
- D.烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚（AP 和 APEO）

121. 羽绒清洁度不合格的可能原因包括（ ACD ）。

- A.绒厂水洗羽绒采用的回用水水质不达标
- B.绒厂水洗羽绒时采用的未过滤的自来水
- C.绒厂在拼堆环节加入了大量的鸡飞丝
- D.绒厂在除尘环节缩短了除尘时间

122. 羽绒耗氧量不合格的可能原因包括（ BCD ）。

- A.羽绒储存环境干燥，羽绒水分含量低
- B.羽绒储存环境潮湿，羽绒水分含量高
- C.羽绒除尘不彻底，粉尘含量远超 GB/T 17685-2026 标准要求
- D.羽绒中混有腐烂变质的羽绒

123. 羽绒 pH 检测值为 3.0 的可能原因包括（ AD ）。

- A.羽绒水洗过程中采用了强酸性的助剂进行处理
- B.羽绒漂洗采用了深井水
- C.羽绒漂洗采用了河水
- D.羽绒水洗过程中未进行充分的酸碱中和处理

124. 羽绒制品中羽绒出现腥臭味的相关原因包括（ ABC ）。

- A.羽绒残脂率超标
- B.羽绒清洁度低
- C.羽绒耗氧量超标
- D.羽绒 pH 值呈现强酸性

125. 羽绒 AP&APEO 超标的可能的原因包括（ ABD ）。

- A. 羽绒水洗采用的回用水中 AP&APEO 超标
- B. 采用了 AP&APEO 超标的洗涤剂洗涤
- C. 拼堆了大量鸡飞丝
- D. 拼堆了大量再利用羽绒

126. 羽绒残脂率 2.0%，对羽绒可能会产生的影响包括（ BC ）。

- A. 增加羽绒重量
- B. 降低羽绒蓬松度
- C. 增加羽绒气味
- D. 增加羽绒静电

127. 羽绒含水率超标对羽绒可能的影响包括（ ABC ）。

- A. 羽绒制品充绒时充绒量充不准
- B. 增加羽绒气味
- C. 长时间贮存后导致绒子含量下降
- D. 羽绒静电增加

128. 在羽绒检验中发现以下（ ABCD ）现象，有必要进行胶水羽绒的检测。

- A. 羽绒中有较多结团的大绒朵出现
- B. 羽绒呈现明显的絮片感
- C. 羽绒在做种类鉴定时，绒核内有明显的异物粘附
- D. 羽绒在匀样、缩样过程中粘手现象严重

129. GB/T 17685-2026 中纳入管控的烷基酚及烷基酚聚氧乙烯醚物质包含（ ABCD ）。

- A. 壬基酚（NP）
- B. 辛基酚（OP）
- C. 壬基酚聚氧乙烯醚（NP_nEO）
- D. 辛基酚聚氧乙烯醚（OP_nEO）

130. 关于 GB/T 17685-2026 烷基酚及烷基酚聚氧乙烯醚考核要求，说法正确的有（ ABD ）。

- A. 适用于羽绒羽毛及其制品填充物
- B. 不适用于羽绒羽毛与其他纤维混合的产品
- C. 所有羽绒羽毛均需考核 AP 和 AP_nEO
- D. 再利用羽绒羽毛无需考核 AP 和 AP_nEO

131. GB/T 17685-2026 规定烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚管控指标为（ AC ）。

- A. 烷基酚（AP）总量应<10 mg/kg
- B. 烷基酚聚氧乙烯醚（AP_nEO）的总量应<100 mg/kg
- C. 烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（AP_nEO）的总量应<100 mg/kg
- D. 烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（AP_nEO）的总量应≤ 100 mg/kg

132. 依据 GB/T 17685-2026, 以下属于烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚合规要求的是 (ABD)。

- A.检测方法执行 GB/T 23322-2018
- B. AP_nEO 聚合度限定 2~16
- C.仅成品检测, 无需原材料管控
- D.使用液相色谱-质谱法 (LC-MS) 测定

133. 下列关于 GB/T 17685-2026 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚判定规则, 错误的有 (ACD)。

- A.羽绒羽毛仅需管控 NP、 NP_nEO 总量
- B.羽绒羽毛 NP、OP 总量超 10mg/kg 即为不合格
- C.羽绒羽毛 NP 超 10mg/kg, 可按照 $AP+AP_nEO<100$ 要求判定该产品合格
- D.面料检出 AP_nEO 即可判定产品不合格

134. GB/T 17685-2026 中烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚项目检测方法规定的测定低限是 (AD)。

- A.OP、NP 分别为 0.25mg/kg, 0.5mg/kg
- B.OP、NP 分别为 0.1mg/kg, 0.2mg/kg
- C. OP_nEO 、 NP_nEO 分别为 1.0mg/kg, 1.0mg/kg
- D. OP_nEO 、 NP_nEO 分别为 0.5mg/kg, 0.5mg/kg

135. GB/T 17685-2026 替代旧版标准后, 关于烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚项目的合规变化正确的有 (ABCD)。

- A.填补了羽绒羽毛 AP/AP_nEO 安全管控空白
- B.统一采用 LC-MS 精准检测方法
- C.新增明确的物质限量阈值
- D.再利用羽绒羽毛豁免检测

136. 按 GB/T 10288-2026 进行气味项目测试时, 需要用到的器具和设备有 (ABD)。

- A.烘箱
- B.天平
- C.振荡器
- D.广口瓶

137. GB/T 10288-2026 中, 气味检验条件及人员要求为 (ABCD)。

- A.检验员无嗅觉缺陷
- B.检验员在检验前一天内不应吸烟、饮酒、食用刺激性食物
- C.气味检验前, 检验员不应使用化妆品
- D.气味检验前, 检验员应使用无气味的水洗手和漱口

138. 依据 GB/T 17685-2026, 精洗羽绒羽毛原料品质评定涉及的考核指标包含 (ABCD)。

- A.绒子含量
- B.陆禽毛含量
- C.气味
- D.耗氧量

139. GB/T 10288-2026 气味测试所用广口瓶的要求, 描述正确的是 (ABD)。

- A.容器本身无异味
- B.50℃ 条件下无异味
- C.装入异味测试样品后需在烘箱中敞口放置
- D.使用前必须洗净烘干

140. 按照羽绒羽毛产品的加工程度,可细分为 (BD)。

- A.原生羽绒羽毛
- B.粗洗羽绒羽毛
- C.再利用羽绒羽毛
- D.精洗羽绒羽毛

141. 以下属于陆禽毛的定义包括 (ABC)。

- A.鸡、鸽、鸵鸟等陆禽的毛片
- B.鸡、鸽、鸵鸟等陆禽的损伤毛
- C.鸡、鸽、鸵鸟等陆禽毛片上脱落的单根丝状物
- D.纤羽

142. 以下属于异色毛范畴的是 (ABCD)。

- A.异色绒子
- B.异色绒丝和异色羽丝
- C.异色陆禽毛
- D.异色羽毛

143. 以下属于绒子的是 (ABCD)。

- A.朵绒
- B.未成熟绒
- C.类似绒
- D.损伤绒

144. GB/T 17685-2026 中,对于绒丝的定义为:从绒子或毛片根部脱落下来的 (AB) 丝状物,其特征与连接在绒核上的绒枝一致。

- A.单根
- B.两根
- C.两根以上
- D.三根

145. 按照 GB/T 17685-2026,以下属于毛片的有 (ABC)。

- A.未成熟毛
- B.纤羽
- C.头颈毛
- D.陆禽毛

146. 以下符合 GB/T 17685-2026 中大毛片特征的是 (ABC)。

- A.长度为 10cm、羽根长度为 1.2cm 的毛片
- B.长度为 12cm、羽根长度为 0.5cm 的毛片
- C.长度为 10cm、羽根长度为 1.0cm 的毛片
- D.长度为 11cm、羽根长度为 0.9cm 的毛片

147. 以下符合 GB/T 17685-2026 中小毛片特征的是 (AB)。

- A.长度为 5cm 的未成熟毛
- B.长度为 6cm 的纤羽
- C.长度 8cm 的头颈毛

D.长度为 1cm 的羽丝

148. GB/T 10288-2026 中规定,羽绒羽毛制品取样数量按每一交货批确定。其中,每一交货批指的是(ABC)。

A.同品种 B.同等级 C.同一加工工艺 D.同一生产车间

149. GB/T 14272-2021 中,关于充绒量检验及结果判定说法正确的有(ABD)。

A.充绒量为成品内羽毛绒填充物的质量

B.充绒量偏差必须符合标准要求

C.面料重量计入充绒量结果

D.试验前样品需在标准大气条件下调湿 24h 直至平衡,并在同样的大气条件下进行试验。

150. 以下属于羽绒羽毛的是(AC)。

A.鹅毛 B.鸡毛 C.鸭绒 D.鸽子毛

151. GB/T 14272-2021 中规定,使用说明按 GB/T 5296.4 和 GB 31701 规定。羽绒填充物应标注(ABC)。

A.羽绒的种类 B.绒子含量 C.充绒量 D.羽绒的颜色

152. 以下可以直接用于羽毛羽绒制品的填充的是(ACD)。

A.精洗羽绒羽毛

B.粗洗羽绒羽毛

C.原生羽绒羽毛

D.再利用羽绒羽毛

153. GB/T 10288-2026 蓬松度仪包含以下(AB)部件。

A.不锈钢测量圆筒

B.聚甲基丙烯酸甲酯压盘

C.漏斗式倒料桶

D.木质搅拌棒

154. GB/T 10288-2026 蓬松度前处理箱技术参数,描述正确的有(BCD)。

A.木质正方体,内部边长 $40.0 \pm 0.5\text{cm}$

B.箱底为固定底板,上活动盖板

C.四周绷 14-16 目不锈钢纱网

D.纱网孔径 1.00mm-1.19mm

155. GB/T 10288-2026 蓬松度蒸汽发生器技术要求包括(AB)。

A.喷射蒸汽压力 0.30MPa-0.35MPa

B.加热功率不低于 1800W

C.出风口温度 80-110°C

D.吹风风速 18-24m/s

156. GB/T 10288-2026 蓬松度吹风机标准规定参数包括（BCD）。

- A.额定功率 1600W
- B.圆形出风口直径 35mm-50mm
- C.出风口 3cm 处风速 18-24m/s
- D.出风口 3cm 温度 80°C-110°C

157. GB/T 10288-2026 蓬松度试验环境说法正确的是（AB）。

- A.蓬松度调湿平衡：20±2°C，RH65±4%
- B.吹蒸汽、吹风干燥前处理，不应在标准大气条件下
- C.读数记录可以在普通室温
- D.全部操作必须恒温恒湿房间

158. GB/T 10288-2026 蓬松度结果计算规则，正确的是（ABC）。

- A.两份试样，合计 6 次测试
- B.取 6 次算术平均值
- C.单位 cm，按 GB/T8170 修约至 0.1cm
- D.取最大值报结果

159. GB/T 17685-2026 中，粉尘测试仪参数，描述正确是（AC）。

- A.出风口径内径 20.0±0.5mm 风速 9±1m/s
- B.下出尘口 尺寸 (250±2) mm×(250±2) mm，锦纶网面 200 目。
- C.上实验仓遮尘口，尺寸 (560±5) mm×(600±5) mm，锦纶网面 400 目。
- D.隔尘板，不锈钢材质，厚度约 3mm，长约 595mm，宽约 590mm。

160. GB/T 17685-2026 中，粉尘含量测试试样准备，说法正确是（ABD）。

- A.按 GB/T 10288 取样，取 3 份试样
- B.每份试样 5.0±0.1g，两份检验一份备用
- C.标准大气下调湿至少 48h
- D.天平分度值 0.1mg

161. GB/T 17685-2026 中，粉尘含量测试操作步骤描述，正确的是（ABD）。

- A.清理干净上、下实验仓，试样放入下实验仓，关闭舱门
- B.设置吹风 200s，静止 15s 启动仪器
- C.停机隔尘板下降，直接拍打上实验仓顶部，收集粉尘。
- D.海绵锤拍打仓顶，大羽毛扫落粉尘，收集粉尘称重

162. GB/T 10288-2026 对比 2016 版蓬松度主要技术变更包括（AB）。

- A.测试圆筒材质由有机玻璃改为不锈钢镜面抛光
- B.压盘质量允差收紧为 94.25±0.25g
- C.前处理箱纱网 100 目改为 14-16 目
- D.读数计时由 2min 改为 60s

163. GB/T 10288-2026 蓬松度测试中，会造成结果异常的情况包括（ABC）。

- A.蒸汽处理不完全,羽绒没有全部潮湿
- B.吹风干燥不彻底,试样残留水分
- C.压盘发生卡滞
- D.未对蓬松度仪进行抗静电处理

164. 按 GB/T 17685-2026, 粉尘含量测试中, 以下的错误操作是 (ACD)。

- A.不清理实验仓直接放样品
- B.仪器停机后先清除浮起杂物
- C.拍打仓壁之后就收集粉尘
- D.试样不进行标准大气调湿直接上机测试

165. GB/T 10288-2026 蓬松度倒料桶参数正确的是 (BCD)。

- A.漏斗式, 由不锈钢材质制成
- B.圆桶内径 $40.0\pm0.5\text{cm}$ 高度 $45.0\pm1.0\text{cm}$
- C.底部内径 $16.0\pm0.5\text{cm}$
- D.底部配置可开合底盖

166. GB/T 10288-2026 蓬松度搅拌棒描述正确的是 (ABD)。

- A.木质两根捆绑
- B.伸出长度 $60\pm1\text{cm}$
- C.直径 10mm
- D.夹角 $8\pm1^\circ$

167. GB/T 10288-2026 蓬松度吹蒸汽操作要点, 正确的是 (BCD)。

- A.喷头距离纱网 5cm 以内
- B.Z 字形自上而下自左向右移动
- C.四面每面 20s 合计 80s
- D.确认全部试样潮湿, 未潮湿继续吹蒸汽

168. GB/T 10288-2026 蓬松度吹风干燥操作要点是 (ACD)。

- A.吹风机距离纱网 5cm 以内
- B.Z 字形轨迹, 每面 30s , 四面共 120s
- C.结束后沿边框口字形再吹一遍边框
- D.检查确认试样全部干燥, 未干燥继续吹风

169. GB/T 10288-2026 蓬松度测试读数描述正确的是 (ABC)。

- A.盖上压盘观察不得明显卡滞
- B.压盘下降接触试样表面开始计时
- C.计时 60s 记录刻度
- D.卡滞时记录读数, 后续备注即可

170. 按 GB/T 17685-2026, 粉尘含量测试样品描述, 正确的是 (ABCD)。

- A.样品按 GB/T 10288-2026 取样缩样
- B.标准大气 $20\pm2^\circ\text{C}$, $\text{RH}65\pm4\%$ 调湿 $\geq 24\text{h}$
- C.每份试样 $5.0\pm0.1\text{g}$
- D.三份试样 2 份检测 1 份备用

171. 按 GB/T 17685-2026, 粉尘含量测试, 仪器停机之后操作, 包含 (BC)。

- A. 隔尘板下降, 静止 15s
- B. 清除上实验仓浮于隔尘板、仓壁上杂物, 不计入粉尘
- C. 关闭舱门海绵锤拍打仓顶
- D. 静置 1min, 大羽毛扫落粉尘收集称重

172. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 鹅、鸭毛绒种类鉴定用到的仪器设备包含 (ABCD)

- A. 投影仪/显微镜 (≥ 70 倍)
- B. 分度值 0.1mg 分析天平
- C. 烧杯
- D. 镊子

173. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 试样标称鹅毛 (绒), 需要分别做毛、绒种类鉴定的是 (AB)。

- A. 未标称绒子含量
- B. 实测绒子含量小于 80.0%
- C. 实测绒子含量 $\geq 80.0\%$
- D. 标称纯鹅毛片

174. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 下列可以用于鹅鸭种类鉴别的形态特征有 (ABC)。

- A. 菱节
- B. 绒小枝上倒刺
- C. 羽小枝上倒刺
- D. 绒丝颜色

175. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 不可区分绒/毛的判定标准包括 (ABCD)

- A. 无菱节
- B. 菱节特征不显著
- C. 无倒刺
- D. 倒刺特征不显著

176. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 完成成分分析后制备种类鉴定试样说法正确的有 (ABC)。

- A. 羽绒取样 $\geq 0.1\text{g}$, 精确至 0.0001g
- B. 羽毛取样 $\geq 1\text{g}$, 精确至 0.0001g
- C. 毛片不足 1g 取全部样品检验
- D. 直接从成品中取样无需混匀

177. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 种类鉴定 5.3.4 中试验步骤操作, 描述正确的是 (ABCD)。

- A. 镊子取出绒子、羽毛
- B. 去除缠绕绒丝
- C. 放置投影仪/显微镜依据 GSB 16-2763 鉴定
- D. 分别收集鸭毛 (绒)、鹅毛 (绒)、不可区分毛 (绒) 称量

178. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 关于仅进行绒种类鉴定, 说法正确的是 (ABC)。

- A. 适用试样标称鹅绒、实测绒子含量 $\geq 80.0\%$
- B. 不可区分绒按已鉴别鹅鸭比例归类

- C.计算归类后鹅绒、归类后鸭绒含量
- D.同时必须开展羽毛种类鉴定

179. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 鹅毛绒种类鉴定结果报告说法正确的是 (ABCD)。

- A.完成成分分析毛、绒鉴定, 报告最终鹅毛绒含量
- B.仅做绒鉴定报告归类后鹅绒含量
- C.仲裁检验以完成成分分析的鉴定结果为准
- D.未做成分分析, 报告归类后鹅绒、归类后鹅毛含量

180. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 种类鉴定检测项目平行样结果处理, 正确的有 (ABCD)。

- A.正常取 2 份试样算术平均作为最终结果
- B.两份结果差 $>5.0\%$ 增加平行样
- C.差异超 5.0% , 取 3 份算术平均为最终结果
- D.结果按 GB/T 8170 修约至 0.1%

181. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 下面说法符合标准规则的是 (ABC)。

- A.标称鸭毛绒不需要做种类鉴定
- B.纤羽归不可区分毛
- C.同一朵绒兼有鹅鸭特征判定为鸭
- D.仲裁可以采用仅做绒鉴定结果

182. GB/T 10288-2026 中 pH 检测需要的仪器设备包含 (ABC)。

- A.分度值 0.01g 分析天平
- B.带温度补偿玻璃电极 pH 计
- C. 100mL 烧杯
- D.容量瓶

183. GB/T 10288-2026 中, 关于 pH 计描述正确的有 (ABC)。

- A.带玻璃电极
- B.具备温度补偿功能
- C.分度值至少 0.01pH 单位
- D.测试完成后才用缓冲液校准

184. 关于 GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 测试试样前处理操作, 描述正确的是 (ABC)。

- A.称取 2 份试样
- B.长于 5cm 毛片碎至 5cm 以下
- C.加入 70mL 蒸馏水
- D.不需要搅拌直接振荡

185. 关于 GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 测试振荡的试验条件, 说法正确的是 (ABD)。

- A.频率 (60 ± 2) 次/min
- B.振幅 (40 ± 2) mm

C.振荡环境温度 (10~25) °C

D.振荡时间 3h

186. 关于 GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 测定操作, 正确的有 (ABC)。

A.测试前用标准缓冲液校准 pH 计

B.电极浸没滤液至少 10mm

C.等待示值稳定再读数

D.必须在 25°C 恒温条件下测试

187. GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 测试结果的处理要求, 正确的是 (ABC)。

A.取两份试样算术平均值

B.差值 > 0.2, 重新取样测试

C.结果按 GB/T 8170 修约至 0.1

D.差值 > 0.2, 取两份试样算术平均值

188. GB/T 17685-2026 中, “羽绒羽毛”的定义包含 (ABCD)。

A.绒子 B.绒丝 C.羽丝 D.损伤羽毛

189. GB/T 14272-2021 中, 羽绒服装的“使用说明”应包含 (ABC)。

A.羽绒种类 B.绒子含量 C.充绒量 D.羽绒颜色

190. 标称为白鸭绒的样品, 分别按照 GB/T 14272-2021 、 GB/T 17685-2026 进行检测, 均需要考核的指标为 (ACD)。

A.绒子含量 B.异色毛绒 C.残脂率 D.杂质

191. GB/T 17685-2026 中, 以下可以判定为“损伤羽毛”的有 (ABC)。

A.羽轴断裂

B.羽片残缺大于羽面总面积 1/3

C.羽片残缺大于羽面总面积 1/2

D.羽片残缺大概为羽面总面积 1/5

192. GB/T 17685-2026 中, 再利用羽绒填充物的品质要求包括 (ABC)。

A.绒子含量 B.残脂率 C.清洁度 D.烷基酚(AP)和烷基酚聚氧乙烯醚(AP_nEO)

193. GB/T 17685-2026 中, 羽绒羽毛的残脂率限量要求适用于 (ABD)。

A.再利用鸭绒

B.原生精洗鹅绒

C.原生初洗鸭绒

D.再利用鹅毛

194. GB/T 14272-2021 中, 羽绒填充料品质要求的参数有 (ABCD)。

A.绒子含量

B.蓬松度

C.耗氧量

D.杂质

195. GB/T 14272-2021 中, 充绒量偏差的正确说法是 (AD)。

A.成品充绒量与明示值偏差 $\geq -5.0\%$

B.单格充绒量偏差不大于 $\pm 20\%$

C.检测时应取 3 件成衣样品, 取其平均值

D.按公式计算充绒量时, 试验结果按照 GB/T 8170 修约至整数

196. 残脂率指标可以反映羽绒的 (BC)。

A.蓬松度值 B.洗涤效果 C.卫生指标 D.绒子含量

197. 以下关于“白、灰”羽绒的错误描述是 (ABC)。

A.白羽绒比灰羽绒蓬松度高

B.白羽绒比灰羽绒干净、卫生

C.白羽绒比灰羽绒保暖性好

D.羽绒颜色与羽绒品质无关

198. GB/T 17685-2026 中, 绒子含量的分档包括 (ABC)。

A.95% B.85% C.75% D.45%

199. GB/T 17685-2026 中, 标称为 90%绒子的鸭绒蓬松度的正确描述有 (AD)。

A.按 GB/T 10288-2026 蒸汽还原法测定其蓬松度

B.≥14cm

C.≥15cm

D.≥16cm

200. QB/T 1193-2023 中, 填充物质量偏差率实验方法的正确描述有 (AD)。

A.样品需先在 20±2℃、RH65±4%环境下平衡 24 小时以上

B.称取成品初始质量和取出羽绒填充料后的壳质量

C.(成品初始质量-取出羽绒填充料后的壳质量)=充绒量

D.填充物质量计算结果精确到整数

201. GB/T 17685-2026 中, 90%绒子含量灰鸭绒不需要做的品质测试包括 (BC)。

A.成分分析 B.绒种类鉴定 C.异色毛绒含量 D.蓬松度

202. GB/T 17685-2026 中, 羽绒运输过程的防护措施包括 (ABC)。

A.防潮 B.清洁 C.防串味 D.防压

203. 在 GB/T 17685-2026 标准中, 以下属于杂质的是 (ABC)。

A.土砂 B.碎骨 C.纤维 D.陆禽毛

204. 以下与羽绒保暖性能最相关的项目是 (AC)。

A.绒子含量 B.(绒丝+羽丝)总含量 C.蓬松度 D.杂质

205. GB/T 17685-2026 中, 需要做“毛+绒”种类鉴定有 (CD)。

A.90%绒子含量的鹅绒

B.80%绒子含量的鹅绒

C.70%绒子含量的鹅绒

D.60%绒子含量的鹅绒

206. GB/T 17685-2026 中, 以下关于羽绒羽毛的正确描述是 (ABD)。

- A.包括水禽的羽绒和羽毛
- B.水禽毛绒包括鹅毛绒和鸭毛绒
- C.水禽毛绒不包括水禽绒丝和羽丝
- D.绒子含量 $\geq 50\%$ 为羽绒, $< 50\%$ 的为羽毛

207. GB/T 17685-2026 中, 以下属于“羽毛”的是 (ABD)。

- A.小毛片
- B.长毛片
- C.绒丝
- D.损伤毛

208. 羽绒羽毛的水分含量过高可能导致 (ABC)。

- A.易发霉
- B.微生物繁殖
- C.重量虚增
- D.蓬松度降低

209. 羽绒耗氧量高通常表明 (AC)。

- A.有机物残留多
- B.羽绒原料质量好
- C.羽绒水洗不充分
- D.绒朵大

210. GB/T 17685-2026 标准适用范围包括 (ABD)。

- A.羽绒羽毛生产
- B.羽绒羽毛销售
- C.羽绒羽毛与其他纤维混合的产品的质量控制
- D.羽绒填充料质量控制

211. GB/T 17685-2026 中, 以下仅需要做“绒种类”鉴定的是 (AB)。

- A.实测绒子含量 90%的鹅绒
- B.实测绒子含量 80%的鹅绒
- C.实测绒子含量 70%的鹅绒
- D.实测绒子含量 60%的鹅绒

212. GB/T 17685-2026 中, 羽绒填充物应标注的内容包括 (ABD)。

- A.羽绒的种类
- B.绒子含量
- C.羽绒颜色
- D.执行标准编号

213. GB/T 17685-2026 中, 关于羽绒种类鉴定, 以下正确的说法是 (ABC)。

- A.标称鹅绒的需检测鹅毛绒含量
- B.鹅毛绒含量应 $\geq 85\%$
- C.不可区分绒按检出的鹅鸭绒比例分摊
- D.不可区分绒算鹅绒

214. 残脂率过高可能导致 (AB)。

- A.异味增加
- B.滋生微生物
- C.保暖性下降
- D.清洁度降低

215. 减少羽绒填充物中异味的方法包括以下 (ABC)。

- A.控制耗氧量
- B.控制残脂率
- C.控制清洁度
- D.增加蓬松度

216. GB/T 17685-2026 中, 羽绒中陆禽毛的说法正确的是 (ABCD)。
- A. 来源于鸡、鸽等陆生家禽
B. 包含陆禽丝
C. 形态特征与水禽羽毛有明显区别
D. 微观特征与水禽羽毛有明显区别
217. 羽绒填充物的气味来源包括 (ABCD)。
- A. 残脂率高 B. 微生物繁殖 C. 化学助剂残留 D. 吸附其他物品的气味
218. 下列属于 GB/T 17685—2026 中的粗洗羽绒羽毛杂质的是 (ABCD)。
- A. 沙土 B. 小血管 C. 4mm 以下绒丝 D. 脚皮
219. GB/T 10288—2026 中, 粗洗羽绒羽毛成分分析用到仪器设备有 (ABCD)。
- A. 分拣箱 B. 分度值 0.1mg 的分析天平 C. 镊子 D. 直尺
220. GB/T 10288—2026 粗洗羽绒羽毛成分分析中, 对计算公式中 F 的描述正确的有 (ABD)。
- A. F 是经分离毛梗和脚皮的转化系数
B. 不含脚皮和毛梗的粗洗羽绒羽毛中 F 的值为 100
C. F 的数值对粗洗羽绒羽毛成分分析的计算没有影响
D. F 是 100 减去毛梗含量和脚皮含量的数值
221. 对粗洗羽绒羽毛外观特征描述正确的是 (ABD)。
- A. 羽绒羽毛特征清晰可见
B. 可存在少量毛梗
C. 可为粉碎毛状态
D. 可存在沙土、脚皮等杂质
222. 对粗洗羽绒羽毛测试的正确描述是 (ABCD)。
- A. 含有毛梗和脚皮的样品缩样至 400g
B. 不含毛梗和脚皮的样品缩样至 300g
C. 外观检测通过目视、触摸等方式进行
D. 标称绒子含量 < 20% 的, 成分分析项目要求单份试样量 $\geq 10\text{g}$
223. GB/T 10288—2026 中, 需要制备空白对照样的测试项目有 (BD)。
- A. 气味 B. 耗氧量 C. 清洁度 D. 残脂率
224. 属于清洁卫生类指标的测试项目有 (ABC)。
- A. 清洁度 B. 耗氧量 C. 残脂率 D. 蓬松度
225. GB/T 10288—2026 中, 对清洁度测试描述正确的有 (ABD)。
- A. 可以使用浊度检测仪法

- B. 可以使用目测法
- C. 结果以 NTU 表示
- D. 结果以 mm 表示

226. GB/T 10288—2026 中清洁度测试时, 手动摇晃应 (AC)。

- A. 不超过 5min
- B. 不超过 10min
- C. 至样品完全被润湿
- D. 至样品完全被浸湿

227. GB/T 10288—2026 中, 影响清洁度 A 法测试结果的因素包括 (ABCD)。

- A. 试验用水的水质
- B. 振荡频率和时间
- C. 过滤用标准筛规格
- D. 测试室的光照强度

228. 清洁度指标可以反映羽绒羽毛的 (BC)。

- A. 蓬松度值
- B. 洗涤效果
- C. 卫生指标
- D. 绒子含量

229. GB/T 10288—2026 中耗氧量测试中, 空白对照样的保存要求包括 (AB)。

- A. 注意密封
- B. 12h 更换 1 次
- C. 置于棕色瓶中
- D. 冰箱保存

230. GB/T 10288—2026 中, 耗氧量测试所需高锰酸钾溶液保存时应注意 (ABD)。

- A. 避光
- B. 密封
- C. 通风
- D. 棕色瓶装

231. GB/T 10288—2026 中, 耗氧量测试的要求包括 (BD)。

- A. 需要恒温恒湿环境
- B. 样液制备的振荡时间 30 分钟
- C. 可使用浊度仪
- D. 使用符合 GB/T 6682 规定的三级水

232. GB/T 10288—2026 中, 耗氧量测试说法正确的是 (ACD)。

- A. 硫酸溶液是为了创造酸性环境
- B. 硫酸溶液参与了氧化还原反应
- C. 高锰酸钾溶液起到氧化还原性物质的作用
- D. 微量滴定装置的精确度为 0.01mL

233. 耗氧量高通常说明 (AC)。

- A. 有机物残留多
- B. 羽绒原料质量好
- C. 羽绒水洗不充分
- D. 绒朵大

234. GB/T 10288—2026 中, 关于耗氧量的测试说法错误的是 (BD)。

- A. 标准筛规格为 150 目
- B. 标准筛规格为 200 目

- C.制备的硫酸溶液为 3mol/L
- D.制备的硫酸溶液为 2mol/L

235. GB/T 10288—2026 中, 影响耗氧量测试结果的因素有 (ABCD)。

- A.试验用水的水质
- B.样液制备振荡的频率和时间
- C.样液过滤用标准筛规格
- D.对滴定终点 (高锰酸钾粉红色褪色) 的掌握

236. GB/T 10288—2026 中, 以下关于残脂率测试正确的描述是 (BC)。

- A.使用石油醚作为溶剂
- B.回流频率为 5—6 次/小时
- C.使用乙醚作为溶剂
- D.结果修约至 2 位小数

237. GB/T 10288—2026 中, 残脂率测试的注意事项包括 (ABCD)。

- A.控制水浴温度
- B.样品烘干至恒重
- C.抽提次数满足标准要求
- D.加入球形瓶的乙醚量

238. GB/T 10288—2026 中, 残脂率测试使用的设备包括 (ABCD)。

- A.索氏抽提器
- B.干燥器
- C.恒温烘箱
- D.电子天平

239. GB/T 10288—2026 残脂率测试, 对恒温水浴锅温度调控正确的是 (ACD)。

- A.初始温度设置为 50℃
- B.若回流太快则适当升高水浴温度
- C.若回流太慢则适当升高水浴温度
- D.若回流太快则适当降低水浴温度

240. GB/T 10288—2026 残脂率测试使用乙醚时, 采用的安全防护措施包括 (ABCD)。

- A.戴口罩
- B.打开通风设备
- C.戴试验用手套
- D.戴护目镜

三、判断题（共 230 题，正确的在括弧中打“√”，错误的在括弧中打“×”）

1. 检验检测授权签字人可以同时在两个不具备竞争关系的机构执业。（×）
2. 只要检验检测报告的数据和结果是正确的，即使样品采集过程不符合标准，该报告也不属于“不实报告”。（×）
3. 县级以上市场监督管理部门需将监督检查结果向上级报告，但无需通报其他部门。（×）
4. 对检验检测机构的违规行为，市场监管部门一经发现，应予以罚款。（×）
5. 对于不涉及国家强制性规定的方法，检验检测机构可以与委托人自行约定。（√）
6. 检验检测机构只要取得了相关资质，就可以保证其出具的报告真实可靠。（×）
7. 授权签字人只要被机构任命，就可以签发所有领域的报告。（×）
8. 检验检测机构分包项目时，口头告知委托人即可。（×）
9. 检验检测报告存在文字错误需要更正时，必须在更正处盖章并由更正人签字说明。（×）
10. 授权签字人离职后，其之前签发的报告自动失效。（×）
11. 境外检验检测机构在境内设立的代表处从事检验检测活动，不适用《检验检测机构监督管理办法》。（×）
12. 检验检测机构的技术负责人可以由授权签字人兼任。（√）
13. 《检验检测机构监督管理办法》所称“检验检测报告”包括口头告知的检测结果。（×）
14. 检验检测机构可以使用已经报废但功能完好的设备进行检验。（×）
15. 根据职责划分，省级市场监督管理部门负责“监督管理”，地（市）、县级市场监督管理部门负责“监督检查”，因此“监督”和“检查”是两个完全不同的概念。（×）
16. 国家实行法定计量单位制度。（√）
17. 国际单位制计量单位为国家法定计量单位，国家选定的其他计量单位不是法定计量单位。（×）
18. 因特殊需要采用非法定计量单位的管理办法，由国务院计量行政部门另行制定。（√）
19. 县级以上地方人民政府计量行政部门建立的社会公用计量标准器具，需经上级人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。（√）
20. 使用计量器具时，可以根据自身需要微调其准确度。（×）
21. 授权执行强制检定任务的机构，其人员也须经考核合格。（√）
22. 因计量器具准确度引起纠纷时，应以国家计量基准器具或社会公用计量标准器具检定的数据为准。（√）
23. 所有产品质量检验机构为社会提供公证数据前，都必须经省级以上人民政府计量行政部门考核合格。（√）
24. 国家法定计量单位的名称、符号由国务院计量行政部门公布。（×）
25. 建设工程不适用《中华人民共和国产品质量法》。（√）
26. 建设工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备不适用《中华人民共和国产品质量

法》。(×)

27. 国家鼓励企业产品质量达到并且超过行业标准、国家标准和国际标准。(√)

28. 产品质量应当检验合格,不得以不合格产品冒充合格产品。(√)

29. 可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品,必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准。(√)

30. 国家对产品质量实行以全面检查为主要方式的监督检查制度。(×)

31. 监督抽查的样品应当在市场上或者企业成品仓库内的待销产品中随机抽取。(√)

32. 国家监督抽查的产品,地方可以根据工作需要重复抽查。(×)

33. 生产者、销售者对产品抽查检验结果有异议的,可以申请复检。(√)

34. 县级以上市场监督管理部门查处涉嫌违法行为时,可以依法定程序查封或者扣押涉嫌存在严重质量问题的产品。(√)

35. 任何产品质量检验机构均可承担产品质量检验工作,无需考核。(×)

36. 产品质量不得存在危及人身、财产安全的不合理的危险。(√)

37. 所有产品都必须用中文标明产品名称、生产厂名和厂址。(×)

38. 限期使用的产品,可以不标明生产日期和安全使用期或者失效日期。(×)

39. 使用不当容易造成产品损坏或危及安全的产品,应当有警示标志或者中文警示说明。(√)

40. 销售者应当建立并执行进货检查验收制度。(√)

41. 因产品存在缺陷造成人身损害的,生产者应当承担赔偿责任,没有免责情形。(×)

42. 由于销售者的过错使产品存在缺陷,造成损害的,销售者应当承担赔偿责任。(√)

43. 《中华人民共和国产品质量法》所称缺陷,是指产品存在危及人身、他人财产安全的不合理的危险。(√)

44. 销售者销售禁止销售的产品,如果能有充分证据证明自己不知情并说明进货来源,可以免除处罚。(×)

45. 标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准等。(√)

46. 强制性国家标准由国务院标准化行政主管部门批准发布。(×)

47. 行业标准由国务院标准化行政主管部门制定。(×)

48. 制定强制性标准时无需进行必要性、可行性论证评估。(×)

49. 标准的编号规则由国务院标准化行政主管部门制定并公布。(√)

50. 不符合强制性标准的产品,可以生产但不得销售。(×)

51. 制定的标准不符合技术要求规定的,应当及时改正;拒不改正的,由国务院标准化行政主管部门公告废止相关标准。(√)

52. 省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门无权提出强制性国家标准的立项建议。(×)

53. GB 18383—2025 标准是推荐性国家标准。(×)

54. GB 18383—2025 标准仅适用于生活用絮用纤维制品。(×)

55. GB 18383—2025 标准自 2026 年 7 月 1 日起实施。(√)

56. GB 18383—2025 标准删除了皮肤和黏膜的刺激反应要求及其对应的检验方法。(√)

57. GB 18383—2025 标准增加了游离余氯指标要求及检验方法。(√)

58. GB 18383—2025 标准要求使用循环再利用原料的絮用纤维制品应在标识中明示。(√)
59. GB 18383—2025 标准中,羽绒服属于生活用絮用纤维制品。(√)
60. GB 18383—2025 标准要求生活用絮用纤维制品中,含羽绒羽毛的制品需要考核短纤维含量。(×)
61. GB 18383—2025 标准中,成分为100%羽绒羽毛的含杂率上限为3.0%。(√)
62. GB 18383—2025 标准中,羽绒羽毛制品的异味检测按GB/T 28024 执行。(√)
63. GB 18383—2025 标准中,棉与羽绒羽毛混合的含棉制品不考核短纤维含量。(×)
64. GB 18383—2025 标准中,羽绒羽毛制品的微生物考核项目包括细菌菌落总数、真菌菌落总数和大肠菌群。(×)
65. GB 18383—2025 标准中,羽绒羽毛与其他纤维混合的制品,含杂率统一按≤3.0% 执行。(×)
66. GB/T 45266—2025 是强制性国家标准。(×)
67. GB/T 45266—2025 适用于羽绒被、羽绒床垫、羽绒睡袋及羽绒枕、垫等羽绒制品的质量分级。(√)
68. GB/T 45266—2025 适用于羽毛制品、复合羽绒制品及羽绒羽毛与其他填充材料混填充的制品。(×)
69. GB/T 45266—2025 选取了蓬松度、绒子含量、浊度三项指标作为分级指标。(√)
70. GB/T 45266—2025 中,单项指标等级以“★”表示。(×)
71. GB/T 45266—2025 中,产品综合质量等级以三项指标的最高等级判定。(×)
72. GB/T 45266—2025 中,“★★★★★”代表最高综合质量等级。(√)
73. T/CFDIA 003—2019 标准适用于羽绒羽毛及其制品填充物的检验。(√)
74. T/CFDIA 003—2019 标准中,“胶水羽绒”的评估仅通过外观形态检验即可判定。(×)
75. T/CFDIA 003—2019 标准的英文名称为“Glue Down Evaluation”。(√)
76. T/CFDIA 003—2019 标准对检测机构的资质没有特殊要求,任何第三方检测机构均可承接检测业务。(×)
77. T/CFDIA 003—2019 标准已被国际羽绒羽毛局(IDFB)测试规则采纳。(√)
78. 同一屠宰点两季收集的原毛品质不同,比较时除设备外,还应核查水禽成熟度和原毛新鲜程度。(√)
79. 粗洗羽绒羽毛经初步清洗和干燥后,可以直接作为制品填充物。(×)
80. 羽绒在100℃以下温度不会燃烧。(√)
81. 机器分选的绒子含量最高可以达到100%。(×)
82. 羽绒的保暖原理是因为其蓬松结构内包含大量不流动的空气。(√)
83. 中国是世界上最大的羽绒及制品生产国、出口国和消费国。(√)
84. 我国羽绒的产量和质量与禽肉消费密切相关。(√)
85. 鹅鸭屠宰后,水烫拔毛时水温越高、浸烫时间越长越好。(×)
86. 羽毛收购现场一般采用眼看、手摸、鼻嗅的方法检验。(√)
87. 羽毛绒精洗加工中,高温清洗环节承担除臭、脱脂、漂洗去污功能。(√)
88. 水洗后的羽绒烘干温度越高、时间越长,消毒效果越好,无上限要求。(×)
89. GB/T 17685-2026 允许回收羽绒羽毛直接用于制品填充。(×)
90. “胶水绒”是正常工艺生产的合格羽绒。(×)

91. 羽绒仓库的适宜温度为 30℃ 以下, 相对湿度为 60%—70%。(√)
92. 羽绒堆垛离地面越近越便于管理。(×)
93. 羽绒包装建议使用密封袋或真空压缩包长期储存。(×)
94. 羽绒羽毛旧料到达拆解工厂可直接卸货, 无需消杀。(×)
95. 羽毛(绒)加工企业废水处理的第二步预处理通常是捞毛。(√)
96. 羽毛(绒)加工企业只需处理生产废水, 生活污水可直排。(×)
97. 依据 T/CFDIA 012-2025《羽绒行业企业环境社会治理(ESG)披露指南》, 羽绒行业企业 ESG 披露聚焦原料溯源、清洁生产、劳工权益、产品质量安全等维度。(√)
98. 羽绒加工废水中的阴离子表面活性剂是监控污染物之一。(√)
99. 原生羽绒羽毛可混入旧制品拆解出的少量织物纱线, 只要成分达标即可。(×)
100. 羽绒羽毛经过预分、精洗、高温烘干和精分等加工, 可用于制品填充。(√)
101. 粉尘可由加工损伤、粉碎形成, 也可能是人为添加的丝状物或粉末混合物。(√)
102. 羽绒水洗废水只需简单沉淀即可排放。(×)
103. 收购的羽绒原毛杂质多, 不能直接填充制品, 必须经过水洗加工。(√)
104. 羽绒漂洗不彻底, 洗涤剂残留, 后期容易返潮、发臭结块。(√)
105. 烘干温度越高越好, 可以充分杀菌, 不会损伤绒朵。(×)
106. 分毛机把同批毛绒分到不同厢室后, 可把各厢产物视作成分相同的物料, 只按重量入账。(×)
107. 洗涤剂标示的稀释倍数, 不能在未确认计量基准时, 直接当作每千克原毛的投加量。(√)
108. 分毛后高含量厢的产率提高、低含量厢仍有完整绒朵, 可据此确认整机绒子回收率已经提高。(×)
109. 返洗回到同一洗毛机的羽绒, 可删除首次处理记录, 只保留最后一次合格记录。(×)
110. 一批原毛仅投用一半, 领料员把整批标为已耗用, 余料保留原袋号, 即可保持批次账实一致。(×)
111. 库内整袋羽绒用推车搬运时, 应让袋体离开地面, 避免袋底在地上拖行。(√)
112. 羽绒打包袋内有上一批残留的线头, 即使外观干净, 也不宜直接用于本批精洗料。(√)
113. 同一批羽绒连续打包时, 最后一包重量不足, 可沿用前面满包的净重标签以保持规格一致。(×)
114. GB/T 17685-2026 中烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚项目主要适用于所有羽绒羽毛及其制品填充物, 包括再利用羽绒羽毛。(×)
115. GB/T 17685-2026 规定 APnEO 的 n 取值范围为 2~16。(√)
116. 羽绒填充物中 NP+OP 总量≤10mg/kg 为标准合格判定依据之一。(×)
117. 羽绒填充物超声萃取后, 用旋转蒸发仪在 40℃ 以下将提取液浓缩至近干, 准确加入 2mL 甲醇溶解残渣, 过 0.22 μm 滤膜后, 供液相色谱—质谱测定。(√)
118. 2026 年 9 月 1 日后生产的原生羽绒羽毛产品, 均需符合 GB/T 17685-2026 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚限量要求。(√)
119. 根据 GB/T 17685-2026 要求, NP+OP 总量指标、NP+OP+NP_nEO+OP_nEO 总量指标, 可根据客户要求选择满足其中一个指标即可。(×)
120. 根据 GB/T 17685-2026 要求, NP 检出 6mg/kg, OP 检出 6mg/kg, 均在限值 10mg/kg 范围内, 可判定产品烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚项目合格。(×)

121. 根据 GB/T 17685-2026 要求,粗洗羽绒羽毛无需考核烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚。(×)
122. GB/T 10288-2026 中,匀样时,将全部样品置于混样槽中,采用“先拌后铺”的方法,先用手将样品搅拌均匀,然后呈圆形铺在混样槽内,铺绒时左起右落、右起左落,交叉逐层铺平,直至样品全部铺完。(√)
123. 按照 GB/T 10288—2026 对纯毛片样品进行成分分析时,应取单份质量 $\geq 20\text{g}$ 的样品进行测试。(×)
124. GB/T 10288-2026 中规定,对于分层或分区填充的不同规格的羽绒羽毛制品,应分别取样检测并出具结果。(√)
125. 按 GB/T 10288-2026 进行取样时,气味所需试样份数为 3 份。(×)
126. GB/T 10288-2026 中,成分分析测试所使用的分析天平,分度值为 1mg 。(×)
127. GB/T 14272-2021 中,异色毛绒仅考核明示为白鸭/鹅绒的产品。(√)
128. 再利用羽绒羽毛按 GB/T 10288-2026 进行成分分析时,符合杂质判断要点的“纤维”在本文件中归类为“其他纤维”。(√)
129. GB/T 14272-2021 中的绒子含量允许偏差与 QB/T 1193-2023 中的一致。(×)
130. QB/T 1193-2023 中,羽绒填充物必须标注羽绒种类和颜色。(×)
131. 精洗羽绒羽毛成分分析时散落于检验台上的粉末状物质归入杂质组分。(√)
132. 在 GB/T 17685-2026 中,再利用羽绒羽毛的“绒丝+羽丝”要求与原生羽绒羽毛的“绒丝+羽丝”要求相同。(×)
133. GB/T 17685-2026 中,有色陆禽毛不能归入异色毛绒。(×)
134. 按 GB/T 17685-2026 的规定,羽毛羽绒产品必须进行异色毛绒的检验。(×)
135. GB/T 17685-2026 中规定,精洗羽绒羽毛中不允许含有大毛片。(√)
136. GB/T 17685-2026 中规定,精洗羽绒羽毛中不允许含有长毛片。(×)
137. 按 GB/T 10288-2026 进行气味测试时,将装有试样的广口瓶放入烘箱内,需打开瓶盖放置 60min。(×)
138. 按 GB/T 10288-2026 进行气味测试所使用的烘箱,需能控温至 $(50\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 。(√)
139. GB/T 10288-2026 中的气味项目测试,气味嗅辨至少应由 2 名检验员参加。(×)
140. 气味检验以半数以上相同的评判结果作为检验结果。(√)
141. GB/T 10288-2026 蓬松度测试圆筒为不锈钢镜面抛光,内径 $290\pm 1\text{mm}$,高度至少 500mm 。(×)
142. GB/T 10288-2026 蓬松度压盘材质是聚甲基丙烯酸甲酯,压盘质量 $94.25\pm 0.25\text{g}$ 。(√)
143. GB/T 10288-2026 蓬松度前处理箱纱网使用 100 目不锈钢纱网。(×)
144. GB/T 10288-2026 蓬松度测试,蒸汽发生器喷头距离纱网 10-15cm, Z 字形轨迹吹蒸汽。(√)
145. GB/T 10288-2026 蓬松度试样四面吹蒸汽合计 60s,静置 5min。(×)
146. GB/T 10288-2026 蓬松度吹风干燥,四面每面 45s,合计 180s,最后口字形吹边框。(√)
147. GB/T 10288-2026 蓬松度吹蒸汽和吹风干燥操作,应在标准大气 $(20\pm 2^{\circ}\text{C}$, $\text{RH}65\pm 4\%$) 环境中进行。(×)
148. GB/T 10288-2026 蓬松度试样前处理完成,放入标准大气下调湿至少 48h 再进行称量测试。(×)
149. GB/T 10288-2026 蓬松度称取试样 $40.0\pm 0.1\text{g}$ 进行测试。(×)

150. GB/T 10288-2026 蓬松度搅拌棒伸入筒底,不同筒壁区域重复搅拌 5 次,每次搅拌 10-15s。(√)
151. GB/T 10288-2026 蓬松度中规定单份试样搅拌后读取 1 次,不需要重复测试。(×)
152. GB/T 10288-2026 蓬松度中规定压盘出现明显卡滞,该次测试作废,重新进行测试。(√)
153. GB/T 17685-2026 粉尘含量试样不需要标准大气调湿,可以直接上机测试。(×)
154. GB/T 17685-2026 粉尘测试仪下出尘口为 200 目锦纶网面。(×)
155. GB/T 17685-2026 中精洗羽绒羽毛标称绒子含量为 95%时,粉尘含量应 ≤ 1.0 。(×)
156. GB/T 17685-2026 粉尘测试,仪器停机隔尘板下降后,浮在隔尘板、仓壁上的杂物要清除,不计入粉尘质量。(√)
157. GB/T 17685-2026 粉尘测试拍打仓顶后无需静置直接收集粉尘。(×)
158. GB/T 17685-2026 中精洗羽绒羽毛标称绒子含量为 90%时,粉尘含量应 ≤ 2.0 。(√)
159. GB/T 17685-2026 蓬松度定义为在规定压力下,一定质量羽绒羽毛试样所占高度。(×)
160. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求,试样标称鸭毛(绒),仍然必须开展鹅鸭种类鉴定。(×)
161. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求,试样标称纯鹅毛片,只需要开展毛种类鉴定。(√)
162. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求,鹅鸭鉴别优先看菱节,菱节不明显再看倒刺。(√)
163. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求,同一朵绒同时有鹅、鸭部分特征,判定为鹅绒。(×)
164. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求,纤羽归类为鹅毛。(×)
165. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求,不可区分毛确认,显微镜放大倍数至少 150 倍。(√)
166. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求,完成成分分析后制备种类鉴定羽毛试样,毛片不足 1g 取全部样品检验。(√)
167. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求,标称鹅绒实测绒子含量 82%,需要同时鉴定毛和绒。(×)
168. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求,种类鉴定项目两份平行试样结果差异 5.2%,需要增加一份平行试样。(√)
169. 按照 GB/T 10288-2026 标准要求,种类鉴定项目仲裁检验以完成成分分析后毛、绒种类鉴定结果为准。(√)
170. GB/T 10288-2026 规定羽绒羽毛 pH 测试的三角烧瓶规格为 250mL,带玻璃塞。(√)
171. GB/T 10288-2026 规定羽绒羽毛 pH 试验用水为 GB/T 6682 二级水。(×)
172. GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 检测当试样毛片长度大于 5cm 时,应碎样至 5cm 以下。(√)
173. GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 检测每份试样称取 (1.00 ± 0.01) g,共称取 2 份。(√)

174. GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 检测需向三角烧瓶中加入 100mL 蒸馏水进行萃取。
(×)
175. GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 检测振荡器振荡时间为 3 小时。(√)
176. GB/T 10288-2026 规定羽绒羽毛 pH 检测过滤时可以把试样纤维带入滤液烧杯。
(×)
177. GB/T 10288-2026 规定羽绒羽毛 pH 测试前, 必须用标准缓冲液对 pH 计进行校准。
(√)
178. GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 测试当两份结果差值大于 0.2, 再取第三份试样进行测试。(×)
179. GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 检测最终测试结果修约至 0.01。(×)
180. GB/T 17685-2026 标准适用于羽绒羽毛和其他纤维共混的产品。(×)
181. 羽片残缺 $\geq 1/2$ 可判定为损伤羽毛。(√)
182. GB/T 14272-2021 禁止使用再生羽绒填充物。(×)
183. QB/T 1193-2023 可以使用再生羽绒填充物。(√)
184. GB/T 14272-2021 中残脂率检验的溶剂种类会影响检测结果。(√)
185. GB/T 10288-2026 是 GB/T 14272-2021 羽绒品质检验的主要方法标准。(×)
186. GB/T 17685-2026 新增回收羽绒羽毛技术要求。(×)
187. 执行 GB/T 14272-2021 的羽绒服产品, 可不标注羽绒颜色。(√)
188. 蓬松度采用蒸汽还原法测试, 目的是模拟羽绒实际穿着中的受热潮湿状态。(×)
189. QB/T 1193-2023 中, 充绒量的偏差只考核负偏差, 不考核正偏差。(√)
190. 残脂率是反映羽绒中天然油脂含量的指标, 过低可能影响羽绒性能。(√)
191. 当执行国家标准 GB/T 14272-2021 的羽绒服标注为白鸭绒或白鹅绒时, 异色毛绒含量应 $\leq 1.0\%$ 。(√)
192. GB/T 17685-2026 中, 再利用羽绒的清洁度合格标准为浊度 $\geq 600\text{mm}$ 。(×)
193. QB/T 1193-2023 中, 羽绒填充物的残脂率限值范围为 $0.5\% \sim 1.2\%$ 。(×)
194. 羽绒服残脂率超标可能会导致羽绒填充物异味加重。(√)
195. GB/T 17685-2026 中, 再利用羽毛是精洗羽毛。(√)
196. 按 GB/T 17685-2026 标准, 羽绒中检出缝纫线头、织物纱线、化纤等其他纤维, 即可判定为再利用羽绒。(×)
197. 再利用羽毛, 需要通过第三方认证。(×)
198. 羽绒服中采用了再利用羽绒, 无需在产品标识中注明“再利用羽绒”字样。(×)
199. 羽绒含水率越低越好。(×)
200. 羽绒被可以抽真空存放, 这是羽绒被相对其他被子的优势。(×)
201. 羽绒存放一段时间后, 清洁度显著提高, 这表明羽绒的品质在改善。(×)
202. 羽绒存放一段时间后, 清洁度显著下降, 这表明羽绒的品质异常。(√)
203. QB/T 1193-2023 中, 填充物中 pH 指标和 GB/T 17685-2026 一样, 是参考指标。
(×)
204. 按 GB/T 14272-2021 进行种类鉴定检测时, 标称绒子含量 $< 80\%$ 的鹅绒应分别进行毛、绒种类鉴定。(√)
205. 环境湿度对羽绒蓬松性能影响不显著。(×)
206. 鸭绒中的小黄毛不计入异色毛绒中。(√)
207. 黑色的鸡毛不计入异色毛绒中。(×)
208. 粗洗羽绒羽毛也可直接用于制品填充。(×)

209. 毛梗是指水禽类动物身上的翼羽和尾羽部分。(√)
210. 粗洗羽绒羽毛中不一定含有毛梗。(√)
211. 粗洗羽绒羽毛可以混入精洗羽绒羽毛中填充使用。(×)
212. 粗洗羽绒羽毛无需考核烷基酚 (AP) 和烷基酚聚氧乙烯醚 (APnEO) 的含量。(×)
213. GB/T 14272—2021 中, 清洁度规定按 GB/T 10288-2016 中 B 法进行测试。(×)
214. GB/T 10288—2026 中, 清洁度样液制备过滤时可轻微挤压过滤物。(×)
215. GB/T 10288—2026 中清洁度测试 A 法的结果和测试人员视力无关。(×)
216. GB/T 10288—2026 中清洁度测试时, 将滤液倒入浊度计中, 应立即观察双十字线是否清晰。(×)
217. GB/T 10288—2026 清洁度测试用浊度仪法时, 实验室应先制定自己的“吸光度-目测值”回归曲线并输入浊度仪。(√)
218. GB/T 10288—2026 清洁度测试样液制备时, 若振荡后试样有浮起, 需用手再次摇动。(×)
219. GB/T 10288—2026 清洁度测试结果超过 1000mm 时, 以“>1000mm”表示。(√)
220. GB/T 10288—2026 中耗氧量测试可以直接使用清洁度测试所制得的样液。(√)
221. GB/T 10288—2026 中耗氧量测试的滴定装置精度为 0.02mL。(×)
222. GB/T 10288—2026 中耗氧量测试终点是高锰酸钾溶液粉红色 30s 内不褪色。(×)
223. GB/T 10288—2026 耗氧量测试中, 硫酸溶液完成制备后可立即使用。(×)
224. GB/T 10288—2026 耗氧量的试样质量为 $20\text{g} \pm 0.1\text{g}$ 。(×)
225. 耗氧量测试结果的单位为毫克每 10 克 (mg/10g)。(×)
226. GB/T 10288—2026 中残脂率测试用到的抽提器, 只要预先洗净即可。(×)
227. GB/T 10288—2026 中, 标称绒子含量小于 50% 的样品, 残脂率测试试样质量为 $10\text{g} \pm 0.1\text{g}$ 。(×)
228. GB/T 17685—2026 中, 标称 50% 的原生羽绒羽毛残脂率要求是 $\leq 1.2\%$ 。(√)
229. GB/T 10288—2026 中残脂率测试, 按要求需增加平行样时, 应以 3 份结果中相近的 2 个结果算术平均值作为最终结果。(×)
230. GB/T 10288—2026 中残脂率测试, 回流结束后, 用镊子取出滤纸包时应挤干乙醚。(√)

四、简答题（共 30 题）

1. 请简述《纤维制品质量监督管理办法》规定禁止用于加工制作纤维制品的几类原料。

参考答案：

- (1) 医用纤维性废弃物；
- (2) 使用过的殡葬用纤维制品；
- (3) 来自传染病疫区无法证实其未被污染的纤维制品；
- (4) 国家禁止进口的废旧纤维制品以及其他被有毒有害物质污染的纤维和纤维制品；
- (5) 国家规定的其他禁止用于加工制作纤维制品的物质。

2. 请简述《中华人民共和国产品质量法》中规定生产者的禁止性行为。

参考答案：

- (1) 生产者不得生产国家明令淘汰的产品；
- (2) 生产者不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址；
- (3) 生产者不得伪造或者冒用认证标志等质量标志；
- (4) 生产者生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。

3. 请简述《中华人民共和国标准化法》中规定我国标准的划分及执行原则。

参考答案：

标准划分：

- (1) 标准包括国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准。
- (2) 国家标准分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准。

执行原则：

- (1) 强制性标准必须执行。
- (2) 国家鼓励采用推荐性标准，推荐性国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准的技术要求不得低于强制性国家标准的相关技术要求。

4. 请简述《检验检测机构监督管理办法》中规定检验检测机构出具的检验检测报告存在以下哪些情形的，并且数据、结果存在错误或者无法复核的，属于不实检验检测报告。

参考答案：

- (1) 样品的采集、标识、分发、流转、制备、保存、处置不符合标准等规定，存在样品污染、混淆、损毁、性状异常改变等情形的；
- (2) 使用未经检定或者校准的仪器、设备、设施的；
- (3) 违反国家有关强制性规定的检验检测规程或者方法的；
- (4) 未按照标准等规定传输、保存原始数据和报告的。

5. 请简述《检验检测机构监督管理办法》中规定检验检测机构出具的检验检测报告存在下列哪几种情形，属于虚假检验检测报告。

参考答案：

- (1) 未经检验检测的；
- (2) 伪造、变造原始数据、记录，或者未按照标准等规定采用原始数据、记录的；

- (3) 减少、遗漏或者变更标准等规定的应当检验检测的项目，或者改变关键检验检测条件的；
- (4) 调换检验检测样品或者改变其原有状态进行检验检测的；
- (5) 伪造检验检测机构公章或者检验检测专用章，或者伪造授权签字人签名或者签发时间的。

6. 请简述《检验检测从业人员监督管理工作指引》规定从业人员不得有哪些行为。

参考答案：

- (1) 索取、收受合同约定以外的酬金或者其他财物，利用职权谋取不正当利益；
- (2) 授意、误导、引诱他人出具虚假、不实检验检测报告；
- (3) 使用他人名义出具检验检测报告，或者在本人未参与工作的记录、报告上签名；
- (4) 伪造、篡改检验检测数据、记录、档案或者其他材料，隐瞒、涂改、销毁有关证据；
- (5) 伪造、变造、冒用、买卖、租借检验检测机构资质认定证书、印章或者检验检测报告；
- (6) 违反规定同时在两个及以上检验检测机构从业；
- (7) 法律、行政法规禁止的其他行为。

7. 请简述 GB 18383—2025 标准中对羽绒羽毛制品的具体要求。

参考答案：

- (1) 适用范围明确：羽绒服等羽绒羽毛制品属于生活用絮用纤维制品，适用该标准；
- (2) 杂质和粉尘：生活用絮用纤维制品不应检出金属物或尖锐物等有危害的杂质，如针、铁丝、木棍等；不应检出明显的粉尘；
- (3) 短纤维含量：羽绒羽毛的生活用絮用纤维制品，不考核短纤维含量；
- (4) 含杂率：不同类型羽绒羽毛制品含杂率要求不同——棉与羽绒羽毛混合 $\leq 1.4\%$ ，绵羊毛/山羊绒与羽绒羽毛混合 $\leq 1.2\%$ ，成分为 100%羽绒羽毛 $\leq 3.0\%$ ，其他 $\leq 2.0\%$ ；
- (5) 卫生指标：标准规定不应检出蚤、蜱、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节足动物及虫卵和蟑螂卵夹；不应检出昆虫、鸟类、啮齿动物等的排泄物或其他不卫生物质。无异味（异味指霉味、高沸程石油味、鱼腥味、芳香烃气味、动物纤维膻味、骚味）。符合国家标准和行业标准的且填充物成分为 100%的羽绒羽毛产品不考核微生物；
- (6) 标识要求：使用循环再利用原料的絮用纤维制品应以各种清晰可见的方式在每件制品上明示所用原料包括循环再利用原料，如循环再利用羽绒。非生活用絮用纤维制品应在每件制品上标注厂名、厂址；同时在显著位置标注“非生活用品”警示语字样的耐久性标签。

8. 简述 GB/T 45266—2025《消费品质量分级导则 羽绒制品》的适用范围、核心分级指标及等级判定方法。

参考答案：

- (1) 适用范围：该标准适用于羽绒被、羽绒床垫、羽绒睡袋及羽绒枕、垫等羽绒制品的质量分级。不适用于羽毛制品、复合羽绒制品、复合羽毛制品、羽绒羽毛和其他填充材料共混填充的制品。
- (2) 核心分级指标：选取了蓬松度、绒子含量、浊度三项最能体现产品质量且消费者重点关注的指标作为分级指标。
- (3) 等级判定方法：以三项指标的实测结果作为评判单项指标等级的依据，单项指标等

级以“A”表示;综合质量等级以三项指标的最低等级判定,以“★”表示,“★★★★★”代表最高等级。

9. 请简述 GB/T 17685—2026 规定的绒子、绒丝、毛片三者的区别。

参考答案:

- (1) 绒子: 带水禽体表底层自然生长的、由一个绒核放射出三根及以上绒枝的毛绒; 羽绒最主要保暖组分。
- (2) 绒丝: 从绒子或毛片根部脱落下来的单根或两根丝状物; 保暖差, 容易钻绒。
- (3) 毛片: 两端对折而不断, 包括羽根、羽轴和羽枝的羽毛; 在羽绒中有支撑作用, 保暖能力弱。

10. 请简述造成羽绒成品产生异味的主要加工方面原因。

参考答案:

- (1) 原料本身腐败变质;
- (2) 水洗不充分, 油脂污物未去除;
- (3) 漂洗不到位, 洗涤剂残留;
- (4) 烘干工序不足, 羽绒含水, 储存发生霉变;
- (5) 冷却、储存环境潮湿。

11. 请简述动物福利对羽绒原料收集来源和质量提出的要求。

参考答案:

- (1) 禁止虐待水禽、活体取毛、强迫喂食等行为;
- (2) 倡导尊重动物自然生活法则的散养方式;
- (3) 屠宰后原毛应及时收集合理储存, 避免水洗加工前腐烂;
- (4) 已腐烂变质或来源不合规的羽绒不得使用。

12. 请简述羽绒运输中的安全卫生注意事项。

参考答案:

- (1) 装箱前检查运输工具清洁、干燥、密封;
- (2) 防日晒雨淋、防潮、防污染;
- (3) 防止剧烈碰撞挤压、不重压;
- (4) 不与有气味、污染货物混装;
- (5) 防丢失, 做好标识和单据管理。

13. 请简述水洗羽绒烘干消毒的温度和时间要求, 及其目的和依据。

参考答案:

- (1) 水洗后的羽绒须经 30 分钟 120℃ 高温蒸汽烘干消毒处理;
- (2) 目的是确保有害病菌灭活;
- (3) OIE 法典指出该工艺可有效灭活禽流感等病毒。

14. 请简述羽绒仓储做好防潮、防霉、防虫管理的有效措施。

参考答案:

- (1) 防潮：保持通风、使用除湿机、控制温湿度、离地垫放、不直接靠墙；
- (2) 防霉：入库前空仓消毒、定期检查、发现受潮及时处理；
- (3) 防虫：库内防虫处理、定期检查、发现虫蛀毛包立即水洗处理；
- (4) 防止污染，不与有气味物品同存。

15. 请简述 GB/T 10288-2026 成分分析测试中，对于天平的精度要求，以及称量的基本操作要点。

参考答案：（以下能答出 3 条及以上即可）

- (1) 天平满足标准规定称量精度，分度值 0.1mg；
- (2) 定期检定合格；
- (3) 使用前调水平；
- (4) 使用前应归零；
- (5) 称量时需使用称量容器；
- (6) 称量时避免气流、震动干扰；
- (7) 读数时必须确保防风门已完全关闭；
- (8) 天平应放置在牢固、平稳的防震台上。

16. 请简述在 GB/T 10288-2026 中，哪些项目必须在规定的标准大气条件下测试，其温湿度条件及调湿平衡时间分别是什么。

参考答案：

- (1) 成分分析、种类鉴定、蓬松度项目（不含前处理）必须在规定的标准大气条件下测试；
- (2) 温湿度条件为：温度 $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ ，相对湿度 $(65 \pm 4)\%$ ；
- (3) 调湿平衡时间为至少 24h。

17. 请简述 GB/T 17685-2026 中绒丝的定义，其与 GB/T 17685-2016 版本中绒丝的主要差异。

参考答案：

GB/T 17685-2026 中绒丝的定义为：从绒子或毛片根部脱落下来的单根或两根丝状物。

GB/T 17685-2016 中绒丝的定义为：从绒子或毛片根部脱落下来的单根绒丝。两者的主要差异在于丝状物的根数不同。

18. 请简述 GB/T 10288-2026 蓬松度测试试样制备操作流程。

参考答案：

- (1) 按表 3 规定称取合适质量试样置于前处理箱中，并用搅拌棒轻柔打散，使其不含有结块和/或纠缠；
- (2) 在蒸汽发生器的喷头距前处理箱纱网（10~15）cm 处，将蒸汽吹入前处理箱，每面吹 20 s，四面共吹 80 s。吹蒸汽时按一定轨迹，自上而下，自左向右呈“Z”字形运动。用手接触试样以确认所有的羽绒羽毛均呈潮湿态。如未全部潮湿，继续吹蒸汽至试样全部潮湿。静置 5 min；
- (3) 用吹风机在距前处理箱纱网 5 cm 以内，吹干试样，吹风机按一定轨迹，自上而下，自左向右呈“Z”字形运动，最后吹风口沿处理箱每面边框呈“口”字形吹一遍。每面吹 45 s，四面共吹 180 s；

- (4) 检查试样是否全部干燥, 如否, 继续吹风至试样全部干燥;
- (5) 按上述 1-4 步骤对两份试样进行处理;
- (6) 将装有试样的前处理箱置于 GB/T 6529 规定的标准大气[即温度 $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, 相对湿度 $(65 \pm 4)\%$]中调节至少 24 h。

19. 请简述 GB/T17685-2026 附录 A 粉尘含量测试主要试验步骤。

参考答案:

- (1) 测试前, 将粉尘测试仪的上实验仓和下实验仓清理干净, 然后将试样置于下实验仓内, 盖上网盖, 关闭仓门, 设置吹风时间 200 s, 静止时间 15 s, 按启动按钮;
- (2) 当仪器停止后, 隔尘板下降, 静止 2 min 后打开仪器仓门, 清除上实验仓中漂浮在隔尘板和仓壁上的杂物(不参与结果计算), 关上仪器仓门, 用海绵锤轻轻拍打上实验仓顶部, 使粘附在上实验仓遮尘口的粉尘自然掉落在隔尘板上, 然后用大羽毛轻轻地吧上实验仓遮尘口上所有部位和灯管及其周围未掉落的粉尘扫落, 静止 2 min, 用大羽毛把隔尘板上的粉尘和粘附在上实验仓壁上的粉尘一并收集在烧杯中, 进行称重, 精确到 0.0001 g;
- (3) 按同样的方法对第二份试样进行检验。

20. 请简述 GB/T10288-2026 对比 GB/T 10288-2016 蓬松度项目的主要技术变更内容。

参考答案:

- (1) 蓬松度仪测量圆筒材质, 由有机玻璃改为不锈钢镜面抛光; 压盘质量允差由 $(94.25 \pm 0.5)\text{g}$ 变更为 $(94.25 \pm 0.25)\text{g}$; 明确了压盘厚度约 0.8mm、孔数 128、孔径 3mm;
- (2) 搅拌棒由单根改为两根棒从分叉处伸出的长度约为 $(60 \pm 1)\text{cm}$, 直径 $(8 \pm 1)\text{mm}$, 制成夹角 $(8 \pm 1)^\circ$, 捆绑在一起;
- (3) 蒸汽发生器吹气压强改为喷射蒸汽压力, 加热功率更改为不低于 1800W;
- (4) 细化吹风机参数, 明确风速、温度、出风口尺寸;
- (5) 修改前处理操作: 吹蒸汽每面 20 s 合计 80 s, 检查是否潮湿, 静置 5 min; 吹风干燥每面 45 s 合计 180 s; 明确 Z 字形、口字形运动轨迹;
- (6) 细化搅拌操作步骤; 明确盖上压盘, 观察压盘是否自然降落(不应出现明显卡滞);
- (7) 明确重复第二次测量时, 取出压盘后进行搅拌, 无需将试样再倒回倒料桶;
- (8) 明确吹蒸汽、吹风干燥前处理不应在标准大气条件中进行。

21. 请简述按照 GB/T 10288-2026 标准要求, 鹅、鸭毛绒种类鉴定通则。

参考答案:

- (1) 试样标称鸭毛(绒)的, 无需进行种类鉴定;
- (2) 试样标称纯鹅毛片的, 仅进行毛种类鉴定;
- (3) 试样标称鹅毛(绒), 未标称绒子含量或实测绒子含量小于 80.0%, 分别进行毛、绒种类鉴定; 实测绒子含量不小于 80.0% 的鹅绒, 仅进行绒种类鉴定;
- (4) 有菱节, 依据菱节鉴别; 无菱节 / 菱节不显著, 依据绒小枝、羽小枝倒刺鉴别; 无倒刺 / 倒刺不显著判定不可区分; 同一朵绒兼有鹅鸭特征判定为鸭;
- (5) 纤羽归类为不可区分毛。

22. 请简述 GB/T 10288-2026 标准中, 完成成分分析后, 鹅鸭毛绒种类鉴定的试样制备和试验步骤。

参考答案:

(1) 试样制备

- ①羽绒: 成分分析分拣出绒子混匀铺平, 四角对分法取 $\geq 0.1\text{g}$ 试样, 精确到 0.0001g ;
- ②羽毛: 成分分析分拣出羽毛混匀铺平, 四角对分法取 $\geq 1\text{g}$ 试样, 精确到 0.0001g ; 毛片少于 1g , 取全部试样检验。

(2) 试验步骤

- ①镊子取出绒子、羽毛, 清理干净缠绕的绒丝;
- ②放置投影仪或显微镜 (≥ 70 倍), 按照 GSB 16-2763 开展鹅鸭种类鉴定; 不可区分毛(绒) 应在放大倍数至少为 150 倍的显微镜下进行确认。
- ③将鹅毛 (绒)、鸭毛 (绒)、不可区分毛 (绒) 分置烧杯;
- ④分别称量记录各组分质量 (精确 0.0001g), 计算对应含量。

23. 请简述 GB/T 10288-2026 标准中, 鹅鸭毛绒种类鉴定平行试验与最终结果报告相关要求。

参考答案:

(1) 平行试验

- ①对第 2 份试样同样方法检验, 两份算术平均值作为最终结果;
- ②两份试样测试结果差异 $>5.0\%$, 增加平行样, 取 3 份算术平均值作为最终结果;
- ③计算结果按 GB/T 8170 修约至 0.1% 。

(2) 结果报告

- ①完成成分分析后开展毛、绒鉴定: 报告最终鹅毛绒含量;
- ②仅进行绒(毛) 种类鉴定: 报告归类后鹅绒(毛) 含量;
- ③未做成分分析仅做种类鉴定: 报告归类后鹅绒、归类后鹅毛含量;
- ④发生争议、仲裁检验, 以完成成分分析后毛、绒种类鉴定结果为准。

24. 请简述 GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 测试结果的表示与处理。

参考答案:

- (1) 结果取两份试样测量结果算术平均值;
- (2) 两份试样 pH 测量差值超过 0.2, 应另取试样重新测试, 直到得到两个有效测量值;
- (3) 结果按照 GB/T 8170 修约至 0.1。

25. 请简述 GB/T 10288-2026 羽绒羽毛 pH 测试的操作过程。

参考答案:

- (1) 称取 2 份质量为 $(1.00 \pm 0.01)\text{g}$ 的试样, 长度超过 5cm 的毛片应碎样到 5cm 以下, 分别放入 2 个 250mL 的三角烧瓶中, 加入 70mL 蒸馏水或去离子水, 用扁头玻璃棒搅拌使其完全湿透, 盖上玻璃塞后用力摇匀。然后在室温下用振荡器振荡 3h 。
- (2) 用过滤装置将试样溶液过滤至 100mL 烧杯中, 过滤时应注意不要将试样带入滤液中。
- (3) 在室温条件下, 迅速将玻璃电极浸没到滤液下方至少 10mm 的深度, 静置直到 pH 计示值稳定, 记录示值。使用 pH 计测定前, 应先用标准缓冲液校准 pH 计。

26. 请简述 GB/T 17685-2026 实施后, 对 GB/T 14272-2021 标准里的羽绒填充物产生的主要影响。

参考答案:

- (1) 2 根绒丝相连的组分不能算绒子，只能算绒丝；同批次羽绒，绒子含量检测值会比标准实施前略有降低；
- (2) 线头、纱线、化纤等其他纤维统一计入杂质，羽绒服杂质超标的风险会增加；
- (3) 陆禽丝归入陆禽毛范畴，对于大量拼堆陆禽丝的羽绒，羽绒服陆禽毛含量超标风险会增加。

27. 请简述 GB/T 17685-2026 实施后，对 QB/T 1193-2023 标准里的羽绒填充物产生的主要影响。

参考答案：

- (1) 2 根绒丝相连的组分不能算绒子，只能算绒丝；同批次羽绒，绒子含量检测值会比标准实施前略有降低。
- (2) 线头、纱线、化纤等其他纤维统一计入杂质，羽绒被杂质超标的风险会增加。
- (3) 蓬松度检测采用金属桶，实质提高了羽绒蓬松度的要求，羽绒被采购的羽绒品质要提高。
- (4) 增加了羽绒被里羽绒粉尘含量的考核，羽绒品质进一步提升，羽绒被安全性同步提升。
- (5) 绒子含量 75% 及以下的羽绒被绒丝羽丝含量放宽，羽绒成本相应会降低，有利于拓展中低档羽绒被市场。

28. 请简述 GB/T 10288—2026 残脂率测试中，有“烘干至恒重”要求的操作。

参考答案：

- (1) 试验第一步，两张滤纸要烘干至恒重；
- (2) 放入试样的圆柱状滤纸筒要烘干至恒重；
- (3) 倒入无水乙醚之前，空的抽提球形瓶要烘干至恒重；
- (4) 留有抽提脂类的 3 个抽提球形瓶烘干至恒重。

29. 请简述 GB/T 17685—2026 中原生羽绒羽毛、粗洗羽绒羽毛以及再利用羽绒羽毛分别对清洁度的要求。

参考答案：

- (1) 5%~40% 的原生羽毛以及纯毛片，清洁度要求 $\geq 500\text{mm}$ ；
- (2) 50%~95% 的原生羽绒，清洁度要求 $\geq 600\text{mm}$ ；
- (3) 粗洗羽绒羽毛，清洁度要求 $\geq 50\text{mm}$ ；
- (4) 再利用羽绒羽毛，清洁度要求 $\geq 800\text{mm}$ 。

30. 请简述 GB/T 10288—2026 中，耗氧量试样测试的主要步骤（不含空白对照样）。

参考答案：

- (1) 量取 100mL 试样溶液，倒入 250mL 三角烧瓶；
- (2) 三角烧瓶中加入 3mL 硫酸溶液后，放在磁力搅拌器上；
- (3) 移液枪逐滴加入高锰酸钾溶液，滴入的褪色后，再加入下一滴；
- (4) 白色背景条件下与空白对照样比色；
- (5) 直至溶液呈淡粉红色持续 1min 不褪色；
- (6) 记录所消耗的高锰酸钾溶液的体积。

说明

各参赛选手在学习使用过程中，如对试题内容、参考答案存在疑问，可向竞赛组委会进行咨询。

联系方式：010-65237296、65121123。

本题库的最终解释权归 2026 年全国轻工行业职业技能竞赛——全国羽绒行业职业技能竞赛组委会所有。