

材料暨工程實驗室-台北

試驗報告



報告編號：HV-20-05640

頁數：1 OF 4

報告日期：2020 年 10 月 23 日

河岡股份有限公司

產品名稱：90s 立體吸音板

產品顏色：淺灰

製造廠商：河岡股份有限公司

送驗廠商：河岡股份有限公司

收件日期：2020 年 09 月 18 日

試驗日期：2020 年 09 月 18 日~2020 年 10 月 23 日

備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

3.下述報告內容標示#處由顧客提供

本實驗室依據顧客所提供之試驗需求與樣品進行試驗，結果說明如下：

試驗需求：

1. 甲醛釋出量
2. 防焰性

試驗方法：請參見附頁

試驗結果：請參見附頁

註：本試驗報告甲醛釋出量、防焰性試驗委託 SGS 材料暨工程實驗室-台中執行。

----- 1 -----

報告簽署人

本報告若有提供規範值，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

試驗報告



報告編號：HV-20-05640

頁數：2 OF 4

報告日期：2020 年 10 月 23 日

1. 甲醛釋出量

試驗結果：

試驗項目	試驗結果	方法偵測極限(MDL)	試驗方法
甲醛釋出量-最大值(mg/L)	N.D.	0.05	CNS1349(2014)
甲醛釋出量-平均值(mg/L)	N.D.	0.05	

註：1.試驗結果低於方法偵測極限值(MDL)之測定值以"N.D."表示

2.N.D.=Not Detected/未檢出

----- 2 -----

本報告若有提供規範值,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

試驗報告



報告編號：HV-20-05640

頁數：3 OF 4

報告日期：2020 年 10 月 23 日

2. 防焰性

試驗設備：

名稱	廠牌	型號
梅克爾燃燒試驗機	SUGA	FL-45MC

試驗方法：

CNS 7614(1994)

薄材料防焰性試驗法

試驗條件：

試驗程序：

A 法

樣品平均厚度：

9.0 mm

試驗結果：

試驗項目	試驗結果	#CNS7614(1994) 防焰一級規範值	#CNS7614(1994) 防焰二級規範值	#CNS7614(1994) 防焰三級規範值
#火源加熱時間(sec)	10	-	-	-
餘焰時間(sec)	0.0	≤1	≤5	≤5
餘燼時間(sec)	0.0	≤60	≤60	≤60
炭化長度(cm)	7.3	≤5	≤10	≤15

----- 3 -----

本報告若有提供規範值,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

材料暨工程實驗室-台北

試驗報告



報告編號：HV-20-05640

頁 數：4 OF 4

報告日期：2020 年 10 月 23 日

樣品照片：



試驗樣品(甲醛釋出量)



試驗樣品(防焰性)

----- o O o -----

本報告若有提供規範值，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準