


XRR 解析レポート

プロジェクト
パス: 未保存
DBでの共有レベル: 共有

解析条件

波長(nm): 0.15403	フィッティング手法: Nelder-Mead	装置関数: 擬Voigt関数
点数: 1451	データ間隔: 1点ごとにフィッティング	ローレンツ関数の比率: 0.00
2θ(°): 開始 = 0.200, 終了 = 6.000	残差タイプ: Δ(LogI)	ローレンツ幅: 1.00e-002
ステップ = 0.004	最大反復数: 500	ガウス幅: 1.00e-002
オフセット = 0.000e+000	許容誤差: 1.00e-015	

結果
プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)<th>	密度(g/cm³)<d>	粗さ(nm)<rg>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L3	Fe2O3	0.006 Const ±0.04 最小ー 精密化	1.00000 Const ±2 最小ー 精密化	0.100 Con... ±0.03 最小ー 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe2O3	2.496 Const ±0.5 精密化	4.95000 Const ±0.05 ー最大 精密化	0.000 Con... ±0.015 最小ー 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L1	Fe	93.029 Const ±0.06 精密化	7.73090 Const ±0.06 精密化	0.000 Con... ±0.04 最小ー 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞	2.32924 Const	0.500 Con...	