# XRR 解析レポート

#### プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

# 解析条件

波長(nm): 0.1540593 点数: 1501


データ間隔:1点ごとにフィッティング 2θ(°):開始 = 0.000, 終了 = 6.000 残差タイプ: |Δ(LogI)| ステップ = 0.004 最大反復数: 500 オフセット=0.000e+000 許容誤差: 1.00e-010

フィッティング手法: 準ニュートン

装置関数: 擬Voigt関数 ローレンツ関数の比率: 0.00 ローレンツ幅: 1.00e-002 ガウス幅: 9.27e-003

## 結果

### プロファイルプロット



使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)		密度(g/cm³) <d></d>		粗さ(nm) <rgh></rgh>	
$\checkmark$	L5	Fe2O3	0.893	Const	3.15171	Const	1.123	Con
$\checkmark$	L4	Fe2O3	1.230	Const	4.37114	Const	0.300	Con
<b>✓</b>	L3	Fe .	0.978	Const	5.16544	Const	0.000	Con
			±3	精密化	51.16511			
$\checkmark$	L2	Fe Fe	89.998	Const	7.76729	Const	0.100	Con
$\checkmark$	L1	Fe Fe	2.399	Const	4.44265	Const	0.718	Con
$\checkmark$	基板	🖸 Si	∞		2.32924	Const	0.500	Con