# XRR 解析レポート

#### プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

### 解析条件

波長(nm): 0.15403 点数: 1451 2θ(°):開始 = 0.200,終了 = 6.000 残差タイプ: |Δ(LogI)| ステップ = 0.004

フィッティング手法: 準ニュートン データ間隔:1点ごとにフィッティング 最大反復数: 500


ローレンツ関数の比率: 0.00 ローレンツ幅: 1.00e-002 ガウス幅: 1.00e-002 許容誤差: 1.00e-010

装置関数: 擬Voigt関数

オフセット=0.000e+000

## 結果

### プロファイルプロット



使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)			密度(g/cr	n³) <d></d>	粗さ(nm) <rgh></rgh>	
<b>✓</b>	L5	Fe2O3	0.5	41 Const		4.95000	Const	0.357	Con
			±0.011	精密化	±0.06	_	最大 精密化	±0.008	精密化
<b>✓</b>	L4	Fe2O3	1.5	81 Const		2.47500	Const	0.100	Con
			±0.01	精密化	±0.019	最小←	精密化	±0.02最小←	精密化
<b>✓</b>	L3	Fe Fe	2.5	56 Const		7.57477	Const	0.000	Con
•			±0.8	精密化	±0.013	_	→最大 精密化	±0.013最 <b>小</b> ←	精密化
<b>✓</b>	L2	* ° Fe	89.	186 Const		7.86493	Const	0.100	Con
			±0.016	精密化	±0.02	_	最大 精密化	±0.04最小←	精密化
	L1	Fe Fe	2.6	32 Const		4.60964	Const	0.100	Con
			±0.08	精密化	±0.07		精密化	±0.04最小←	精密化
	基板	🖸 Si		00		2.32924	Const	0.500	Con