

Panel CN-18

Cubierta / largo continuo



Panel CN-18

Panel utilizado para cubierta, permitiendo soportar cargas entre los distanciamientos de costaneras. Es una solución para baja pendiente de cubierta, que tiene la opción de poder fabricarse en terreno en largos continuos según la necesidad del proyecto.

Panel CN-18 Terminación en prepintado y zinc-alum.

Panel CN-18 Traslúcida FRP disponible con la misma geometría para solucionar la luminocidad requerida del proyecto.

RECUBRIMIENTO: ZINC-ALUM APLICADO EN AMBAS CARAS SEGUN NORMA FABRICACION ASTM A792 M08 CALIDAD AZ-150 (150gr/m2).



CASA MATRIZ: AV. LA MONTAÑA 635, LOTE 9, 10 Y 20, LAMPA, SANTIAGO

FONO FAX: 963 9000 - 738 7047


SUCURSAL: AV. EGAÑA 662, PEÑALOLEN, SANTIAGO

FONO FAX: 2266340 - 2276861 - 2775438 - 2274675

Panel CN-18

Cubierta/largo continuo





Ancho Útil 457 mm.

TABLA DE CARGAS

FLEXION MAXIMA PERMISIBLE L/120

CARGAS ADMISIBLES Kg/m2	TIPO DE APOYO PANEL CN-18				
		Apoyo Simple	Uno o Dos Tramos		
ESPESORES		0,5mm	0,6mm		
DISTANCIA ENTRE COSTANERAS	1,00	385	540		
	1,25	248	345		
	1,50	148	204		
	1,75	126	150		

CARGAS ADMISIBLES Kg/m2	TIPO DE APOYO PANEL CN-18					
		Apoyo Continuo	Tres o más Tramos			
ESPESORES		0,5mm	0,6mm			
DISTANCIA ENTRE COSTANERAS	1,00	592	757			
	1,25	377	481			
	1,50	214	297			
	1,75	170	235			

PROPIEDADES DE LA SECCION

ESPESOR	Peso/Area Instalada kg/m2	lx+ m4/m	Sx+ m3/m	lx- m4/m	Sx- +cm3/m
0,5	5,01	20,47	3,23	18,27	4,08
0,6	5,92	24,91	4,51	22,82	5,12

- MOMENTO DE INERCIA POSITIVO, UTILIZADO EN CALCULO DE LA DEFORlx+ · MACION POR FLEXION DEL ALA SUPERIOR.
- MODULO RESISTENTE POSITIVO UTILIZADO EN EL CALCULO DE LA CAPA-CIDAD DE CARGA DEL ALA SUPERIOR.
- MOMENTO DE INERIA NEGATIVO UTILIZADO EN EL CALCULO DE LA lx- : DEFORMACION POR FLEXION DEL ALA INFERIOR.
- MODULO RESISTENTE NEGATIVO UTILIZADO EN EL CALCULO DE LA CAPA-CIDAD DE CARGA DEL ALA INFERIOR.
- * MODULO DE ELASTICIDAD 2.1x10Kg/CM2.

DETALLE FIJACION GANCHO MOVIL

CARACTERISTICAS TECNICAS

AVANCE UTIL : 457mm


: 0.35 mm / 0.4 mm / 0.5mm / 0.6mm ESPESORES LARGOS : 0.5mt a 18.00 mt (largo continuo)

TERMINACION: ZINC-ALUM o PREPINTADO

CARACTERISTIAS DEL PANEL

- PERMITE MINIMIZAR LOS RIESGOS DE POSIBLES FILTRACIONES AL TENER UNA BAJA PENDIENTE.
- SE FABRICA EN LARGOS CONTINUOS A SOLICITUD DEL CLIENTE.
- RESISTENCIA MECANICA.
- SUPERFICIE DE FACIL Y RAPIDA LIMPIEZA.

SISTEMA DE FIJACION



DESLIZANTE O MOVIL.