

Ergebnisse Zugversuch Labro Werkstoffkunde / Vergleichswerte

Stand 23.06.2022

Werkstoff	Prüfer	Datum	d ₀ in mm	d _u in mm	L ₀ in mm	L _u in mm	R _{eH} in MPa	R _{p0,2} in MPa	R _m in MPa	R _u in MPa	A in %	Z in %	E in MPa
S235JR+N		Mittelwert	7,97	4,21	40	55,4	272		403	972	38,4	71,9	206000
S235JR+N	Mg	29.05.2020	7,90	3,70	40	56,1	188		347	1090	40,3	78,1	101000
S235JR+N	Wk	10.06.2021	8,02	4,52	40	54,7	307		431	888	36,8	68,2	208000
S235JR+N	Ts	11.06.2021	7,98	4,41	40	55,3	320		432	937	38,2	69,5	204000
S235JR+C		Mittelwert	8,03	4,73	40	48,5	483		550	1019	21,3	65,2	209000
S235JR+C	Mg	29.05.2020	8,10	4,60	40	48,6	493		543	1020	21,5	67,7	210000
S235JR+C	Wk	10.06.2021	8,00	4,72	40	48,4		482	563	1100	21	65,2	209000
S235JR+C	Ts	11.06.2021	7,99	4,88	40	48,5		475	545	936	21,3	62,7	209000
C45E+N		Mittelwert	8,03	5,82	40	49,1	387		639	980	22,6	47,5	200000
C45E+N	Mg	29.05.2020	8,00	5,90	40	50,5	418		676	1010	26,3	45,6	207000
C45E+N	Wk	10.06.2021	8,08	5,80	40	45,4	361		581	955	13,5	48,5	183000
C45E+N	Ts	11.06.2021	8,01	5,76	40	51,3	381		661	975	28,1	48,3	210000
C45E+C		Mittelwert	8,04	6,46	40	44,0	725		823	1050	10,0	35,5	204000
C45E+C	Mg	29.05.2020	8,10	6,50	40	44,4		712	815	1040	11	35,6	186000
C45E+C	Wk	10.06.2021	8,04	6,38	40	43,7	717		827	1070	9,30	37,0	213000
C45E+C	Ts	11.06.2021	7,99	6,50	40	43,9		746	826	1040	9,75	33,8	212000

anm: kursiv gedruckte Werte sind in dem Mittelwert nicht enthalten