

Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Tala para Poste de Madeira

Público

Sumário

1.	OBJETIVO	1
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO	1
3.	DEFINIÇÕES	1
4.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	1
5.	RESPONSABILIDADES	2
6.	REGRAS BÁSICAS	2
7.	CONTROLE DE REGISTROS	5
8.	ANEXOS	6
9	REGISTRO DE ALTERAÇÕES	7

1. OBJETIVO

Especificar as características de talas de madeira utilizadas para manutenção de postes de madeira em redes aéreas de distribuição do grupo CPFL Energia.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1 Empresa

Distribuidoras do Grupo CPFL Energia.

2.2 Área

Engenharia, Operações de Campo, Obras e Manutenção, Suprimentos e Gestão de Ativos.

3. DEFINIÇÕES

3.1 Tala de madeira

Fragmento de eucalipto destinado à instalação junto a postes de madeira, em atividades de manutenção, que se encontram em estado de necessária substituição, de forma a realizar a sustentação dos mesmos através de amarração à tala, para que seja realizada substituição por novos postes posteriormente.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

ABNT NBR 6232 Penetração e Retenção de Preservativo em Postes de

Madeira - Método de Ensaio;

ATBN NBR 16202 Postes de eucalipto preservado para redes de distribuição

elétrica — Requisitos

Padrão de Instalação CPFL 10640 Rede Primária Condutores Nus 15 kV e 25 kV – Estruturas

Básicas - Montagem.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
12660	Instrução	1.2	OSE CARLOS FINOTO BUEN	IO29/07/2021	1 de 7

Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Tala para Poste de Madeira

Público

RESPONSABILIDADES

A área de Engenharia de Normas e Padrões das distribuidoras do Grupo CPFL é a responsável pela publicação deste documento.

REGRAS BÁSICAS 6.

6.1 Material

Madeira de eucalipto, preservada contra a ação de agentes biológicos.

Não devem ser utilizadas árvores de eucalipto com idade inferior a 12 anos.

As espécies de eucalipto que devem ser utilizadas para a confecção da tala são apresentadas na Tabela 1.

Espécie	Abreviatura
Alba	ALB
Botryoides	BOT
Citriodora	CIT
Grandis	GRA
Paniculata	PAN
Rostrata	RDS
Saligna	SAL
Tereticornis	TER

Tabela 1 – Espécies de eucalipto

6.2 Tratamento preservativo

O tratamento preservativo deve ser realizado por impregnação sob pressão em autoclave por um dos seguintes processos:

- De célula cheia:
- De célula vazia.

Os preservativos utilizados no tratamento da tala devem ser aqueles abaixo especificados:

- Hidrossolúvel à base de Cobre, Cromo e Boro (CCB);
- Hidrossolúvel à base de Cobre, Arsênico em solução amoniacal (ACA);
- Hidrossolúvel à base de Cobre, Cromo e Arsênio (CCA).

A camada protetora deve ser formada em todas as superfícies expostas da tala, de forma homogênea e sem solução de continuidade.

6.3 Acabamento

A tala deve se apresentar isenta dos seguintes defeitos:

- Sinais de apodrecimento;
- Avarias no alburno provenientes do corte ou transporte;
- Fraturas transversais;

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
12660	Instrução	1.2	OSE CARLOS FINOTO BUEN	NO29/07/2021	2 de 7



Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Tala para Poste de Madeira

Público

Depressões acentuadas;

 Orifícios, pregos, cavilhas ou quaisquer peças metálicas não especificamente autorizadas.

A extremidade superior deve ser biselada, conforme detalhe em desenho, e receber a proteção anti-fendilhamento com 3 (três) voltas de arame zincado nº 12 BWG, fixado com grampos de cerca. Na base da tala deve ser aplicada uma chapa denteada tipo "gang-nail".

Ambas as extremidades da tala devem receber uma camada de material betuminoso.

6.4 Identificação

A tala deverá ser identificada, de forma legível e indelével, através de chapa metálica de alumínio fixada num entalhe conforme ilustrado no , com as seguintes informações:Nome ou marca do fabricante;

- Nome ou marca comercial do fabricante;
- Número de ordem da preservação;
- Tipo de preservativo utilizado (sigla);
- Data (mês e ano);
- Comprimento nominal em metros;
- Espécie de eucalipto (sigla).

6.5 Caraterísticas Técnicas

6.5.1 Características Geométricas e Dimensionais

Deverão estar conforme indicados na figura no Anexo deste documento.

6.5.2 Características Mecânicas

Limite de resistência à flexão (tensão máxima de flexão): 850 daN/cm².

6.6 Ensaios

6.6.1 Homologação

Para a homologação da tala de madeira, o fornecedor deverá apresentar relatório técnico contendo os seguintes itens:

- Inspeção na preparação;
- Inspeção geral;
- Ensaio para verificação do teor de umidade;
- Identificação anatômica para determinação da espécie;
- Execução dos ensaios de rotina (penetração, retenção).
- Apresentar descrição de alternativa(s) para descarte deste material após o fim de sua vida útil.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
12660	Instrução	1.2	OSE CARLOS FINOTO BUEN	IO29/07/2021	3 de 7



Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Tala para Poste de Madeira

Público

Apresentar uma cópia da Licença Ambiental de Operação (LO).

A inspeção na preparação, a inspeção geral, a verificação do teor de umidade e a identificação anatômica são efetuadas antes da preservação. Os ensaios de penetração e retenção são efetuados somente 20 dias após a preservação.

6.6.2 Recebimento

Para o recebimento da tala de madeira, o fornecedor deverá apresentar relatório técnico contendo os seguintes itens:

- Inspeção na preparação;
- Inspeção geral;
- Ensaio para verificação do teor de umidade;
- Identificação anatômica para determinação da espécie;
- Execução dos ensaios de rotina (penetração, retenção).

A inspeção na preparação, a inspeção geral, a verificação do teor de umidade e a identificação anatômica são efetuadas antes da preservação. Os ensaios de resistência, penetração e retenção, são efetuados somente 20 dias após a preservação.

6.6.3 Resultados esperados

A tala de madeira, ensaiada conforme normas ou documentos complementares indicados no item 4 desta especificação, deverá atingir os seguintes resultados:

6.6.3.1 Inspeção na preparação

Na inspeção na preparação devem ser verificados os seguintes itens:

- a) Espécie: deve ser uma das espécies que constam na Tabela 1;
- b) Idade: mínima 12 anos;
- c) Corte: deve ser serrado o mais próximo possível do solo, aproveitando-se somente árvores vivas, sãs e bem desenvolvidas;
- d) Desbaste: tocos de galhos e nós parcialmente desenvolvidos, sobressaindo mais de 2,5 cm da superfície da tala, devem ser aparados rentes. Os nós completamente desenvolvidos, salientes até 2,5 cm, não necessitam ser aparados. O desbaste deve ser feito de forma a impossibilitar o acumulo de água no local;
- e) Sazonamento: antes da aplicação do preservativo, os postes devem ser submetidos ao processo de secagem de preferência natural. A secagem natural deve ser ao ar livre, em locais sombreados e por tempo aproximado de 3 a 6 meses, de modo a atingir o teor de umidade esperado. O condicionamento artificial pode ser utilizado quando as condições climáticas dificultarem a secagem natural podendo ocasionar a deterioração. Na utilização deste processo, a temperatura não deve ultrapassar a 105 °C;
- f) Separação: a separação entre postes deve ser suficiente para assegurar a preservação em toda a superfície e profundidade esperada;

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
12660	Instrução	1.2	OSE CARLOS FINOTO BUEN	IO29/07/2021	4 de 7



Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Tala para Poste de Madeira

Público

g) Descascamento: a casca deve ser totalmente removida, podendo ser aceita a permanência de pequenas faixas de casca interna de largura inferior a 10 mm;

h) Furos, biseis e entalhes: devem ser feitos antes do tratamento preservativo.

6.6.3.2 Inspeção geral

Na inspeção geral devem ser verificados os seguintes itens:

- a) Dimensões: conforme Tabela 2 do ANEXO 1 Detalhes da tala.
- b) Forma: deve estar isento dos defeitos listados no item 6.3;
- c) Acabamento: conforme item 6.3;
- d) Identificação: conforme item 6.4.

6.6.3.3 Verificação do teor de umidade

O teor de umidade médio do lote não deve ser superior a 30%. Para qualquer poste individualmente, admite-se um acréscimo de 2%.

6.6.3.4 Penetração

A penetração do preservativo deve atingir todo o alburno em qualquer ponto da tala.

6.6.3.5 Retenção

O valor de retenção médio de um lote de postes submetido ao tratamento preservativo não pode ser inferior 11,1 kg/m³ e o valor mínimo para cada poste individualmente é de 9,6 kg/m³.

7. CONTROLE DE REGISTROS

Não se aplica.



Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Tala para Poste de Madeira

Público

8. ANEXOS

ANEXO 1 - Detalhes da tala




Figura 1 - Tala de eucalipto

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
12660	Instrução	1.2	OSE CARLOS FINOTO BUEN	IO29/07/2021	6 de 7



Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Tala para Poste de Madeira

Público

Item	Código de material	Comprimento nominal (m)	Diân mínim	netro o (mm)
		L ± 0,05	Topo	Base
1	40-000-031-263	4	173	206
2	50-000-030-298	5	200	251
3	40-000-031-272	6	197	251

Tabela 2 - Características dimensionais de talas de eucalipto

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1 Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL Paulista	REDN	Marcelo de Moraes
CPFL Piratininga	REDN	Celso Rogério Tomachuk dos Santos
CPFL Santa Cruz	REDN	Márcio de Castro Mariano Silva

9.2 Alterações

Versão Anterior	Data Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
1.0	28/05/2008	- Unificação do documento (Logomarca); - Complementação do Item 3 - Meio Ambiente; - Inclusão do item 11 - Registro de Revisão.
1.1	09/11/2012	Atualização da formatação conforme norma vigente;Atualização dos documentos referência.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
12660	Instrução	1.2	OSE CARLOS FINOTO BUEN	IO29/07/2021	7 de 7