

$Nb_{50}Hf_5V_{45}$ 600°C — x_{Nb}
$t = 999.9$ s
L_y (μm)
L_x (μm)
x_{Nb}
$Nb_{50}Hf_5V_{45}$ 600°C — x_{Hf}
$t = 999.9$ s
L_y (μm)
L_x (μm)
x_{Hf}
$Nb_{50}Hf_5V_{45}$ 600°C — x_V
$t = 999.9$ s
L_y (μm)
L_x (μm)
x_V