


Nb50V50 500°C — xNb
t = 638.9 s (t/τ = 41.9)
Ly (μm)
Lx (μm)
xNb
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Nb50V50 500°C — xV
t = 638.9 s (t/τ = 41.9)
Ly (μm)
Lx (μm)
xV
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0