

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

KEMABOND 109

Базовий клей для керамічної плитки

C1T



ОПИС ПРОДУКТА

Сфера застосування

Властивості продукту

Клей на основі цементу, товщина нанесення 3 мм.

Для роботи зовні та всередині приміщень на всіх мінеральних поверхнях стін та підлог.

- висока адгезія
- стійкість до сповзання з вертикальних поверхонь
- збільшене відкритий час роботи
- збагачений полімерами
- зручний у використанні

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Основні дані

Вигляд	Сірий порошок
Упаковка	25 кг в мішку (паперовий з поліетиленовою вкладиною)/ 1200 кг (48×25 кг)
Зберігання і строк придатності	12 місяців з дати виготовлення в сухому приміщенні і непошкодженій заводській упаковці

Технічні дані

Хімічний склад	Суміш цементу та модифікуючих полімерів	
Об'ємна щільність	1,65 кг/л (при 20°C)	ДСТУ Б В.2.7-126:2006
Насипна щільність	1,37 кг/л (при 20°C)	ДСТУ Б В.2.7-126:2006
Розмір зерна	D _{max} : 0,4 мм	ДСТУ Б В.2.7-126:2006
Товщина шару	приблизно 3 мм	
Початкова міцність зчеплення	0,5 МПа	
Міцність зчеплення після витримки в воді	0,5 МПа	ДСТУ Б В.2.7-126:2006
Міцність зчеплення після температурного впливу	0,5 МПа	ДСТУ Б В.2.7-126:2006
Міцність зчеплення після попереминого заморожування/відтавання	0,5 МПа	ДСТУ Б В.2.7-126:2006
Сповзання	не більше 0,5 мм	ДСТУ Б В.2.7-126:2006
Адгезія після 20 хвилин відкритого часу роботи	0,5 МПа	ДСТУ Б В.2.7-126:2006
Адгезія після 30 хвилин відкритого часу		ДСТУ Б В.2.7-126:2006
pH (при 20°C)	11-13,5	
Міцність на стиск	20 МПа	ДСТУ Б В.2.7-126:2006
Міцність при рівномірному відриві	не менше 0,5 МПа	ДСТУ Б В.2.7-126:2006

ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Витрати	2-4 кг/м ² в залежності від властивостей поверхні, розміру плиток та способу нанесення.
Поверхня	Основа повинна бути рівною, міцною, очищеною від бруду, пилу, жирних плям, масляних, водоемульсійних і малярних покриттів, не промерзлою (понад +5°C). Всі поверхні на основі цементу повинні бути віком не менше 28 днів.
Підготовка поверхні	Перед приклеюванням плиткою поверхні на основі цементу, ангідриду, легкого бетону, газобетону і гіпсові покриття необхідно обробити полімерною дисперсією (KEMACRYL, KEMAGRUND S або KEMAGRUND A, дивитись рекомендації до використання в технічних листах даних матеріалів KEMA). Необхідно, щоб поверхня була достатньо рівною аби товщина нанесення клею складала приблизно 3 мм. При незначних нерівностях підлог (0,5-3 см) необхідно використовувати самовирівнюючу суміш LINEA, в якості ґрунтовочного шару використовувати KEMACRYL. Бетонні підлогові поверхні повинні бути віком не менше 6 місяців. Якщо для обробки поверхні використовувались швидкотверднучі суміші - встановлений час може бути коротшим.
Пропорції змішування	7-8 л води на 25 кг сухої суміші.
Час змішування	Змішувати суху суміш з чистою водою до отримання однорідної пластичної маси потрібної консистенції. Потім почекати 10 хвилин і перемішати повторно безпосередньо перед використанням. При необхідності додати воду або суху суміш. Забороняється додавати будь який з компонентів у суміш, яка знаходиться в процесі твердіння.
Інструмент для змішування	Чиста ємність для суміші, електричний міксер для змішування
Улаштування	На підготовану поверхню нанести тонкий шар клею металевим шпателем. Наступний шар нанести за допомогою зубчатого металевого шпателя. Плитки необхідно приклеювати методом втискання їх в клейовий розчин, використовувати до утворення плівки на поверхні клею. Зайву суміш видалити зі швів до моменту її затверднення. Для приклеювання плитки на підлогові поверхні слід використовувати комбінований метод нанесення. При цьому способі тонкошаровий клей наноситься на підготовану поверхню і основи в плиток.
Інструмент	Шпатель з розміром зубців 4-6 мм, щоб при двошаровому нанесенні товщина клею була приблизно 3 мм
Чистка інструменту	Очистити інструмент негайно після використання. Затверділий матеріал видаляється лише механічним методом.
Час використання	Приблизно 4 години
Відкритий час	Приблизно 20 хвилин
Коагуляція	Придатність продукту для подальшої обробки (при +20°C): <ul style="list-style-type: none"> • На стінових поверхнях мін. через 12 годин. • На підлогових поверхнях мін. через 24 години. • Мінімальні навантаження мін. через 24 години. • Повні навантаження мін. через 14 днів.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ

Температура поверхні	+5°C мін./ +30°C макс.
Температура повітря	+5°C мін./ +30°C макс.
Температура матеріалу	+5°C мін./ +30°C макс.
Попередження	<ul style="list-style-type: none"> • Дані, вказані у технічному листі були отримані при температурі +23°C і відносній вологості повітря 50%. При підвищенні температури вказаний час скорочується, при зниженні - подовжується. • Додавати лише рекомендовану кількість води. Використовувати суміш тільки з неушкодженої упаковки. Не перевищувати вказану товщину шару. • Листи з гіпсокартону мають бути товщиною не менше 10 мм, та вологістю не більше 5%. • Для запобігання тиску води під плитками рекомендується нанесення шару гідроізоляції. • Захищати свіжонанесений матеріал від заморожування, дощу та інших несприятливих погодних умов. Не наносити при температурі (поверхні, повітря, матеріалу) нижче +5°C. • Через різноманітність поверхонь та умов використання необхідно постійно перевіряти нанесений клей на утворення плівки за допомогою пальця. • Захищати від дії прямих сонячних променів та протягів. <p>Залишки матеріалу слід видалити згідно з чинним законодавством.</p> <p>Всі дані в цьому технічному листі були отримані в результаті лабораторних досліджень. Фактичні дані можуть відрізнятись через різні робочі умови.</p>

ВИПРОБУВАННЯ

Норми/стандарти	Відповідно державного стандарту ДСТУ Б В.2.7-126:2006
-----------------	---

СЕРТИФІКАТ БЕЗБЕКИ

Подразник. Містить цемент. Подразнює очі, шкіру і дихальні шляхи. У разі контакту з очима негайно промити водою з милом, відразу проконсультуватися з лікарем. В разі контакту зі шкірою промити великою кількістю води. Тримати в недоступному для дітей місці. Уважно ознайомитись з даними на упаковці.



ТОВ «КЕМА Україна»,
08132 Україна, Київська обл.,
м. Вишневе, вул. Київська, 8
тел.: (044) 502 03 26
факс: (044) 498 01 31
I: www.kema.ua | E: info@kema.ua

Етикетка: **TL_Bond_109**
Перевірка: **November 2009**