

KEMA

ООО «КЕМА УКРАИНА»

Киевская обл., г. Вишневое, ул. Киевская 8,

тел.: (044) 502-03-26 факс: (044) 498-01-37

E-mail: info@kema.uahttp: www.kema.ua**Техническое описание****KEMAGRUND S**

Грунт для впитывающих поверхностей

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

KEMAGRUND S это концентрированная полимерная дисперсия синтетических смол и добавок.

Используется для грунтования впитывающих оснований, особенно на основе гипса (штукатурки, шпаклевки, гипсокартонные плиты), перед укладкой плитки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Молочно-белая жидкость
Упаковка	1 кг в пластиковом ведре/8 кг (8×1кг) в картонной коробке/576 кг (72×8кг) на паллете 5 кг в пластиковом ведре/640 кг (128×5кг) на паллете 10 кг в пластиковом ведре/600 кг (60×10кг) на паллете
Срок и условия хранения	12 месяцев со дня изготовления в сухом помещении при температуре не ниже +5°C, в оригинальной не поврежденной упаковке
Химический состав	Полимерная дисперсия
Плотность	1,01 г/см ³
pH	9,5-10,5 при 20°C
Расход	0,1-0,2 кг/м ² в зависимости от основания

ОСНОВАНИЕ:

1. Гипсовые основания, а также штукатурки на основе цементного вяжущего должны быть с уровнем влажности не более 0,5%.
2. Не применять на основаниях с повышенной влажностью, металл, пластик, глазурованную плитку, дерево ит.д.

Основание должно быть чистым, без жирных пятен, пыли и осыпающихся частиц, однородной, твердой и стабильным, без сmerzшихся частиц, температура основания должна быть не менее +5°C.

ПРИМЕНЕНИЕ:

KEMAGRUND S является готовой к применению концентрированной жидкостью. В зависимости от впитывающей способности основания пропорции смешивания с водой от 1:1 до 1:3. На гипсовые основания наносить материал разведенный с водой в соотношении 1:1, на цементно-песчаные, пористые бетонные поверхности- 1:2, плотные слабовпитывающие поверхности 1:3.

Перед применением тщательно перемешать.

Температура применения должна составлять не менее +5°C.

НАНЕСЕНИЕ:

Наносить с помощью кисточки или валика. Очистка инструмента осуществляется сразу после выполнения работ чистой водой.

Время сушки зависит от климатических условий при применении.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

KEMAGRUND S является химически не опасным продуктом. При попадании в глаза промыть большим количеством чистой воды. Если раздражение не проходит- обратиться к врачу.