

KEMA

ООО «КЕМА УКРАИНА»

Киевская обл., г. Вишневое, ул. Киевская 8,

тел.: (044) 502-03-26 факс: (044) 498-01-37

E-mail: info@kema.uahttp: www.kema.ua**Техническое описание****KEMASAN 580F**

Финишная реставрационная штукатурка

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

KEMASAN 580 F- это штукатурка мелкой фракции, изготовленная промышленным способом на основе гидравлических связующих, кварцевого песка и специальных добавок.

ПРИМЕНЕНИЕ:

KEMASAN 580 F применяется для финишного выравнивания KEMASAN 580 (высушивающей штукатурки)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Хранение	Хранить в сухом месте
Срок годности	12 месяцев при правильном хранении
Упаковка	В пластифицированных мешках по 30 кг

ОСНОВАНИЕ:

Основой для KEMASAN 580 F является KEMASAN 580 (высушивающая штукатурка), прочная, без нестабильных частей и загрязнений. Перед нанесением KEMASAN 580 F основа должна быть обильно облита водой.

СМЕШИВАНИЕ – ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА:

KEMASAN 580 F - это готовая смесь, к которой при подготовке добавляет исключительно воду. 30 кг KEMASAN 580 F смешивается с 7,2 – 8,4 Л воды в течение 10 мин.

ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА:

KEMASAN 580 F наносим 1 – 2 дня после нанесения KEMASAN 580 -а (высушивающей штукатурки). Штукатурка наносится классическим способом, как и другие заключительные штукатурки. Толщина KEMASAN 580 F составляет примерно 2 мм. При работах на фасаде зданий поверхности должны быть защищены от прямого воздействия солнца, дождя, сильного ветра и тумана.

KEMASAN 580 F как и другие фасадные поверхности необходимо защищать. Лучше всего защитной сеткой.

KEMASAN 580 F можно обработать спустя 3 недели. При этом необходимо применять только паропроницаемые минеральные покрытия, которые обеспечивают прохождение пара. Для этого подходят также силиконовые, силикатные и минеральные краски.

РАСХОД:

Расход материала на 1 м² при толщине слоя 2 мм составляет 3 кг.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

По окончанию работ инструмент необходимо помыть водой./