



KEMA Puconci d.o.o.,
Пуцонци 109,
9201 Пуцонци, Словения,
T: +386 (0)2 545 95 00
F: +386 (0)2 545 95 10
I: www.kema-on.net | E: info@kema.si

Oznaka: TL_Fob
Revizija: November 2009

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

КЕМАФОВ

гидрофобизирующая пропитка для минеральных поверхностей



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА		бесцветная гидрофобизирующая силиконовая пропитка для минеральных поверхностей.			
Область применения	Свойства материала	КЕМАФОВ применяется для гидрофобизации пористых минеральных поверхностей, таких как: - все виды бетона; - минеральные штукатурки; - искусственный и натуральный камень; - стены из кирпича; - микроармированные и газобетоны; - силикатный кирпич; - фасады, окрашенные минеральными красками.			
		<ul style="list-style-type: none">• на основе растворителей• предотвращает плесень• предотвращает появление высолов• бесцветная, паропроницаемая• хорошая основа для всех типов			
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА					
Основная информация	<table><tr><td>Внешний вид</td><td>бесцветная жидкость</td></tr></table>			Внешний вид	бесцветная жидкость
Внешний вид	бесцветная жидкость				
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ					
Расход	Расход материала зависит от пористости основания, а поэтому необходимо провести пробные нанесения. Приводится примерный расход: - бетон 0,25 – 0,5 л/м2; - штукатурки 0,5 – 1,0 л/м2; - стена из кирпича 0,4 – 2,0 л/м2; - газобетон 0,5 – 2,0 л/м2; - натуральный и искусственный 0,05 – 3 л/м2.				
Основание	Основа должна быть чистой, без жирных пятен, пыли и нестабильных частей.				
Подготовка основания	При нанесении на фасадные поверхности основание необходимо хорошо очистить и промыть сильной струей воды. Необходимо отремонтировать все повреждения, заделать все поврежденные швы. Новые нанесенные штукатурки и шпатлевки должны быть сухими и старше 28 дней. Для красивого однородного вида пропитываемые поверхности должны быть одинаково влажны.				
Нанесение	КЕМАФОВ наносим обрызгиванием без давления. В случае высокой пористости основания рекомендуется нанесение несколькими слоями по принципу «мокрое на мокрое». После применения оставшееся количество КЕМАФОВ заливаем обратно в упаковку и прочно закрываем.				
ОГРАНИЧЕНИЯ					
Предупреждения	<ul style="list-style-type: none">• Данные приведенные в техническом описании получены при температуре +23С и относительной влажности 50%• Использовать только рекомендованное количество воды. Не использовать смесь из поврежденных мешков. Не увеличивать толщину нанесения.				