

KEMA

ООО «КЕМА УКРАИНА»

Киевская обл., г. Вишневое, ул. Киевская 8,

тел.: (044) 502-03-26 факс: (044) 498-01-37

E-mail: info@kema.uahttp: www.kema.ua

Техническое описание

КЕМАРОХ FINAL

2-х компонентное эпоксидное покрытие

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

2-х компонентное тонкослойное эпоксидное покрытие. Не содержит растворителей, паропроницаемое, легко разбавляется водой. Возможно применение на влажных основаниях. После затвердевания образует легкомоющуюся блестящую поверхность. Цвета: бесцветный, стандартные RAL цветовые тона.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Рекомендуется для защиты бетона, асфальта, магнезитовых и ангидридных основ.

Также используется в качестве защиты полов и стен, в складских помещениях, промышленных цехах, мастерских, гаражах, тепловых станциях, на лестницах, в подвалах, в фармацевтическом производстве и в больницах.

ОСОБЕННОСТИ:

- Бесцветный и в цветах;
- Для нанесения на различные основания;
- Применяется также на влажные основания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

Внешний вид	Шелково-глянцевая пастообразная масса
Упаковка	12 кг в пластиковом ведре (8,6+2,4 кг в)
Срок и условия хранения	12 месяцев со дня изготовления в оригинальной неповрежденной упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Химический состав	Эпоксидна смола с аминоотвердителем
Плотность	1,4 г/см ³ (при 23°C)
	1400 МПа (по DIN 53214)

Название	Стойкость
Бензин	++
Дизельное топливо	++
Лак	+
1% молочная кислота	+
1% жилая кислота	+
1% уксусная кислота	+

30% хлорид натрия	++
5% фосфорная кислота	++
5% азотная кислота	+
5% соляная кислота	+
20% серная кислота	+
Толуол	+
Ксилол	+

Условные обозначения:

+ стойкость

++ повышенная стойкость

Химическая стойкость измеряется при температуре +20°C.

Расход: 0,3 кг/м² при однократном нанесении.

ОСНОВАНИЕ:

Бетонное основание должно быть подготовлено согласно DIN 18202 тс. 3/3.

Цементные основания должны быть сухими и твердыми, без пыли и мелкодисперсных частиц, масел, жиров и других частиц уменьшающих адгезию. При необходимости очистить основание водой, пескоструем либо фрезерованием, шлифовкой или обработкой огнем.

Пропорции смешивания: 2,5:1 (компоненты А:В)

Время перемешивания:

Тщательно перемешать компонент А, в него добавить компонент В и еще раз тщательно перемешать.

НАНЕСЕНИЕ:

1. Паропроницаемое защитное покрытие на цементные стяжки и бетонные полы:

КЕМАРОХ FINAL + 15 % воды как базовый импрегнационный слой	Расход	0,2 кг/м ²
КЕМАРОХ FINAL в качестве грунтовки	Расход	0,2 кг/м ²
КЕМАРОХ FINAL в качестве финишного слоя	Расход	0,2 кг/м ²

2. Декоративное паропроницаемое гладкое покрытие на цементные стяжки и бетонные полы:

КЕМАРОХ FINAL + 15 % воды как базовый импрегнационный слой	Расход	0,2 кг/м ²
КЕМАРОХ FINAL в качестве грунтовки	Расход	0,2 кг/м ²
КЕМАРОХ FINAL в качестве финишного слоя	Расход	0,2 кг/м ²
На мокрое основание цветные фишки	Расход	8-10 г/м ²

3. Паропроницаемое эпоксидное покрытие в качестве выравнивающего слоя

КЕМАРОХ FINAL + 15 % воды как базовый импрегнационный слой	Расход	0,2 кг/м ²
Нанесение на гладкую поверхность с КЕМАРОХ FINAL с добавлением сухого кварцевого песка грануляцией 0,1-0,3 мм, пропорция смешивания 1:0,5 или 1:1	Расход	0,6 кг/м ²
КЕМАРОХ FINAL в качестве финишного слоя	Расход	0,2 кг/м ²

4. Паропроницаемое самовыравнивающееся эпоксидное покрытие для пола

КЕМАРОХ FINAL + 15 % воды как базовый импрегнационный слой	Расход	0,2 кг/м ²
КЕМАРОХ FINAL в качестве финишного слоя	Расход	0,2 кг/м ²

5. Декоративное паропроницаемое самовыравнивающееся эпоксидное покрытие для пола

КЕМАРОХ FINAL + 15 % воды как базовый импрегнационный слой	Расход	0,2 кг/м ²
КЕМАРОХ FINAL в качестве финишного слоя	Расход	0,2 кг/м ²
На мокрое основание цветные фишки	Расход	8-10 кг/м ²

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить при температуре не ниже +5°C

Время затвердевания при температуре +10°C 60 минут

Время затвердевания при температуре +10°C 40 минут

Время затвердевания при температуре +10°C 30 минут

Нанесение последующих слоев через 12 – 24 часа

Полная нагрузка через 7 дней

Температура основания: +15/ +30°C

Температура материала: +5/ +30°C

Максимальная влажность воздуха 85%

ВНИМАНИЕ:

Указанное время было установлено в лабораторных условиях при 23°C и 50% влажности, в реальных условиях данные могут быть изменены.

Свеженанесенный материал защищать от негативного воздействия внешних факторов.

Не использовать при температуре ниже +5°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

В том случае, если время работы вышло- необходимо удалить его с поверхности.

При работе с материалом использовать защитные перчатки, избегать попадания в глаза и на кожу. В случае попадания промыть большим количеством воды. Если появилось раздражение- обратиться к врачу.