www.kema.si, e-mail: info@kema.si



Технические описания

KEMAGLET FX

Выравнивающая шпатлевка для стен и потолков на основе гипса

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

KEMAGLET FX – сухая смесь, состоящая из гипса, наполнителей, сухих полимеров и специальных добавок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- отличная адгезия к основанию
- основа из натурального гипса
- не трескается, не шелушится, не набухает
- высокая обрабатываемость
- паропроницаемость
- химически нейтральна и экологически чистота

применение:

- для выравнивания стен и потолков перед покраской или нанесением обоев
- для заделки трещин и различных повреждений при монтаже гипсокартонных плит
- для внутреннего применения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

TEXIM IECKHE AXIIIBIE.	
Рабочая температура	$+5 - +30^{\circ}$ C
Вода для приготовления	Примерно 10 Л воды на 20 кг сухой
	смеси
Открытое время применения готовой массы	1 час
Толщина нанесения	1 - 3 мм
Расход	1 кг/м2 на каждый мм толщины
Очистка инструментов	Водой, пока материал не засох
Хранение	В сухом помещении
Срок применения	При правильном хранении 12 месяцев
Упаковка	Пластифицированные 20 кг мешки
Прочность на изгиб (на 28 день)	4,27 MPa
Адгезия к бетонной основе	1,2 MPa

ОСНОВАНИЕ:

Основание должно быть ровное, твердое, без масла, жирных пятен, слабых частиц, пыли и немного шероховатой. Щели в стенах до 1 см глубины необходимо заполнить одинаковым материалом. Активные трещины в стене необходимо предварительно отремонтировать и только потом шпаклевать, чтобы трещины не появились на поверхности KEMAGLET FX. При сильно впитывающих поверхностях (известковая штукатурка и др.), либо при основаниях неравномерно впитывающих, необходимо пропитать основание полимерной дисперсией KEMACRYL, разбавленной водой в соотношении 1:1.

дата выпуска: Октябрь 2005 страница 2из 2 KEMA Puconci d.d., Puconci 109, 9201 Puconci, SLOVENIA Tel.: +386 2 545 95 32, Fax: +386 2 545 95 10

www.kema.si, e-mail: info@kema.si



ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В приблизительно 10 Л воды, постоянно помешивая, добавляем 20 кг (мешок) KEMAGLET FX и перемешиваем, пока не получится однородная масса пластичной консистенции, без комков.

Перемешивание производится в мешалке, либо дрелью с малярным наконечником на минимальной скорости. После перемешивания массу необходимо оставить на 5 минут, перед нанесением еще раз перемешать. Приготовленную массу можно использовать в течение следующего часа.

нанесение:

KEMAGLET FX наносится вручную металлической гладилкой на чистые и стабильные поверхности в один слой.

Шпаклеванные поверхности по необходимости можно ошлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, а также их необходимо беречь от сильного воздействия солнечных лучей, дождя, сквозняка, мороза в течение 48 часов. Температура нанесения — не ниже \pm 5 0 C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

KEMAGLET FX содержит цемент, поэтому раздражает кожу, глаза и слизистую. При работе пользоваться защитными перчатками. Избегать контакта с глазами и кожей. Беречь от детей. При контакте смеси с глазами их необходимо обильно промыть водой. Если раздражение не прошло, необходимо обратиться к врачу.