



ТОВ «КЕМА Україна»,
08132 Україна, Київська обл.,
м. Вишневе, вул. Київська, 8
тел.: (044) 502 03 26
факс: (044) 498 01 37
I: www.kema.ua | E: info@kema.ua

Етикетка: TL_Color_X
Перевірка: Februar 2010

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

КЕМАСКОЛО R

Силіконова фасадна фарба

ОПИС ПРОДУКТА

Готова до використання фасадна фарба на основі силіконової смоли ручного та машинного нанесення.

Сфера застосування

Водовідштовхуюча, паропроникна декоративна захисна фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт. Застосовується на всіх мінеральних поверхнях, по новим та старим ситнетицим штукатуркам та фарбам. Використовується для санації та реставрації старих будівель, захисту пам'ятників, для забарвлення комплексних систем теплоізоляції.

Властивості продукту

- застосовується в якості фінішного покриття по реставраційних штукатурках КЕМА
- попередня підготовка (грунтування) КЕМАСКОЛО R + 20% води
- стійкість до промислових забруднень
- стійкість до атмосферних впливів
- паропроникність

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Основні дані

Вигляд	пастоподібна рідина білого кольору
Упаковка	5 кг в відро/240 кг(48x5 кг) на палеті 25 кг в відро/400 кг(16x25 кг) на палеті
Зберігання і строк придатності	6 місяців з дати виготовлення у сухому місці та герметичній заводській упаковці при температурі +5/+25 С

Технічні дані

Густина	1,55 кг/дм3
Коефіцієнт опору паропроникності μ	80-120
Коефіцієнт Sd	
pH	8
Колір	200 відтінків(спеціальна катра кольорів)

ДАНІ ПРО СИСТЕМУ

Склад системи

Силіконові полімери, мінеральні наповнювачі, пігменти, модифікуючі добавки, вода.

ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Витрати

біля 0,50 кг/м2 (на рівній поверхні, включно з грунтуванням)

Поверхня

Поверхня повинна бути чистою, сухою, непромерзлою, міцною, обеспиленою. Перевірка згідно розпорядженням ONORM B 2230 и B 3346.

Підготовка поверхні

- механічно видалити частини поверхні, що обсипаються або закріпити грунтовкою КЕМАГРУНД А Час сушки не менше 12 годин;
- сліди масла для опалубки на бетоні очистити гарячою парою або спеціальним розчинником;
- брудні поверхні і поверхні з водоростями очистити механічно або гарячим паром, або використовувати спеціальні засоби, що видаляють водорості;
- ділянки з дефектами і тріщинами виправити за допомогою відповідної по структурі шпаклювальної маси.
- сильно поглинаючі поверхні, старі штукатурки зміцнити глибокопроникною грунтовкою КЕМАГРУНД S.

Час змішування

Перед нанесенням полімерну фарбу необхідно ретельно перемішати за допомогою тихохідної мішалки

Інструмент для змішування

Тихохідна мішалка.

Улаштування

Не менше ніж через 12 годин після нанесення грунтовки наносять силіконову фарбу. Залежно поглинаючої здатності поверхні наносять 1 або 2 шари силіконової фарби КЕМАСКОЛО-R. При двошаровому нанесенні час міжшарової сушки не менше 4 годин.

Не змішувати з іншими матеріалами. Силіконову фарбу можна наносити валиком або розпилювачем. При роботі з розпилювачем – фарбу необхідно фільтрувати і використовувати велике сопло. Працювати слід рівномірно і без перерв.

Послідовність нанесення:

1 варіант: 1 шар силіконової фарби КЕМАСКОЛО R, розбавленої 20% води (по всій поверхні)

1 шар силіконової фарби КЕМАСКОЛО R, нерозбавленої

2 варіант: 1 шар універсальної грунтовки КЕМАТЕРМ GRUND 210

1 – 2 шари силіконової фарби КЕМАСКОЛО R

Інструмент

Чистка інструменту

Для слабких, сильно поглинаючих та неоднорідних поверхонь, а також для фасадів зі старою теплоізоляцією 1 шар глибокопроникною ґрунтовкою KEMAGRUND S 1-2 шару нерозбавленої силіконової фарби KEMACOLOR-X.

Валик або розпилювач.

Очищення інструменту робити відразу після нанесення матеріалу. Висохлий матеріал очищається з інструменту лише механічним способом.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ

Температура поверхні

+ 5C min/+ 30C max

Температура повітря

+ 5C min/+ 30C max

Температура матеріалу

+ 5C min/+ 30C max

Попередження

- Температура повітря, матеріалу та поверхні під час нанесення та висихання повинна бути не нижче +5°C
- Не працювати при прямих сонячних променях, дощі або на вітрі (наприклад, закрити фасад захисною сіткою.)
- Висока вологість повітря та низькі температури можуть значно збільшити час сушки та викликати різнотонність покриття.
- Однорідність кольору гарантується тільки в рамках однієї партії виготовлення.
- Відтворення кольору штукатурки залежить від природи основи, температури та вологості повітря.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

При роботі з матеріалом використовувати захисний спецодяг. Навколишнє облицювання (скло, натуральний та штучний камінь, фарбу та метал) також захистити від попадання матеріалу. При попаданні - негайно змити водою, доки матеріал не затвердів.

Позначення S:

- S 2- не допускати доступу дітей;
- S 24- уникати контакту зі шкірою;
- S 25- уникати контакту з очима;
- S 37- використовувати спецодяг.