



Киевская обл., г. Вишневое, ул. Киевская 8, тел.: (044) 502-03-26 факс: (044) 498-01-37

E-mail: info@kema.ua http: www.kema.ua

Техническое описание KEMAMIX SPX

Клей для газобетона

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

KEMAMIX SPX это сухая, готовая к употреблению смесь на цементной основе, с точной дозировкой разной грануляции кремниевого песка и специальных добавок. При подготовке смеси необходимо добавить только воду. Для кладки газобетонных элементов, кирпичей и панелей. Для внутреннего и внешнего использования с нанесением слоя толшиной 3 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая плотность
- Низкий процент водопоглощение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Серый порошок
Упаковка	25 кг в пластифицированных мешках
Срок и условия хранения	12 месяцев со дня изготовления в
	оригинальной неповрежденной упаковке в
	сухом помещении
Химический состав	Цементное вяжущее, песок, полимерные
	добавки
Плотность	Свежего раствора: 1,56 кг/л (при $+ 20$ °C)
	SIST EN 12190:2000
	сухого вещества :1,43 кг/л (при+ 20°C)
Зернистость	D _{max: 1 MM} SIST EN 12192-1:2002
Толщина слоя	3 мм
Прочность на сжатие через 28 дней	>= 15 MΠa SIST EN 1015-11:2001/A1:2007
Прочность на изгиб через 28 дней	>= 5 MΠa SIST EN 1015-11:2001/A1:2007
Величина адгезии через 28 дней	>= 0,5 MPa SIST EN 1015-12:2001
Теплопроводность	0,67 W/mK SIST EN 1745:2004
Коэффициент паропроницаемости	15/35 SIST EN 1745:2004
рН	11-13,5 при 20°C
Расход	20-25 кг на м ³ газобетонных элементов

ОСНОВАНИЕ:

Основание должно быть чистым, без каких либо элементов, ухудшающих адгезию.

СМЕШИВАНИЕ:

25 кг сухого KEMAMIX SPX смешать с 6-6,5 л чистой воды. Смешиваем смесителем до создания гомогенной массы мягкой и эластичной консистенции, без комков. Массу оставляем на 5 минут до набухания, и перед применением еще раз снова тщательно промешаем, по необходимости добавим немного воды. Таким образом, приготовленную массу необходимо применить в течение примерно 4 часов. В массу, которая находится в процессе связывания, для повышения обрабатываемости нельзя добавлять воду.

ВНИМАНИЕ:

Все данные получены в результате лабораторных исследований при температуре 23 °C и относительной влажности воздуха 50%. Время, указанное в техническом листе в реальных условиях может быть изменено.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

KEMAMIX SPX содержит цемент, потому раздражает кожу, глаза и слизистую. При работе с материалом пользоваться защитными перчатками. Избегать контакта с глазами и кожей. Беречь от детей. При контакте смеси с глазами их необходимо обильно промыть водой. Если раздражение не прошло, необходимо обратиться к врачу.