



KEMA Puconci d.o.o.,
Пуцонци 109,
9201 Пуцонци, Словения,
T: +386 (0)2 545 95 00
F: +386 (0)2 545 95 10
I: www.kema-on.net | E: info@kema.si

Oznaka: TL_San_520
Revizija: November 2009

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KEMASAN 520

Известковая штукатурка



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

KEMASAN 520 представляет собой готовую к применению известковую штукатурку.

Область
применения

Идеально подходит для оштукатуривания зданий, имеющих статус исторического памятника архитектуры.

Свойства
материала

- тщательно подобранный состав материала
- хорошая адгезия к основанию
- водостойкая
- паропроницаемая
- микроармированная
- для ручного нанесения

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Технические
характеристики

Вода для приготовления смеси	3,5-4,0 л на 25 кг сухой смеси
Расход	около 15 кг на м ² для слоя толщиной 1 см
Очистка инструмента	Промыть водой сразу же после окончания работ
Хранение	В сухом помещении
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты производства
Упаковка	бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем. По 25 кг в мешке.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Время
перемешивания

Материал KEMASAN 520 полностью готов к применению. Для получения раствора необходимо 3,5-4,0 литра воды перемешать с 25 кг сухой смеси. Для достижения оптимальных характеристик рекомендуется перемешать 2 мешка KEMASAN 520 с 7 литрами воды.

Нанесение

Штукатурный состав KEMASAN 520 наносится на хорошо подготовленное основание толщиной слоя 1 см. При необходимости последующий слой наносится через сутки после нанесения предыдущего. Нанесение штукатурного слоя при неблагоприятных погодных условиях и сильном ветре не рекомендуется.