

KEMA

ООО «КЕМА УКРАИНА»
Киевская обл., г. Вишневое, ул. Киевская 8,
тел.8(044)498-01-37
E-mail: kema@i.ua
http: www.kema.ua

Техническое описание

KEMAGLET G

Полимерцементная водостойкая шпатлевка для стен и потолков

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

KEMAGLET G – сухая смесь, состоящая из мелко молотого кварцевого песка, портландцемента, сухих полимеров и специальных добавок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- отличная адгезия к основе
- не трескается, не шелушится, не набухает
- высокая обрабатываемость
- устойчивость к влаге и воде

ПРИМЕНЕНИЕ:

- для выравнивания стен и потолков, толщиной 1 – 3 мм при одном нанесении
- для выравнивания бетонных столбов
- для заделки трещин в стенах толщиной до 1 см
- для внутреннего и внешнего применения
- для выравнивания фасадных элементов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Рабочая температура	+ 5 - + 30 ⁰ С
Вода для приготовления	6,4 – 7,2 Л воды на 20 кг сухой смеси
Открытое время применения готовой массы	1 час
Толщина нанесения	1 - 3 мм
Расход	1 кг/м2 на каждый мм толщины
Очистка инструментов	Водой, пока материал не засох
Хранение	В сухом помещении
Срок применения	При правильном хранении 12 месяцев
Упаковка	Пластифицированные 20 кг мешки
Прочность на сжатие	3,9 МПа
Прочность на изгиб	2,1 МПа
Адгезия к бетонной основе	0,4 МПа

ОСНОВАНИЕ:

Основание должно быть ровное, твердое, без масла, жирных пятен, слабых частиц, пыли и немного шероховатой, а также иметь структуру открытых пор. При слишком гладких поверхностях поверхность необходимо обработать струей песка, шлифованием и др. При сильно впитывающих поверхностях (известковая штукатурка и др.), либо при основаниях

неравномерно впитывающих, необходимо пропитать основания полимерной дисперсией KEMACRYL, разбавленной водой в соотношении 1:1. KEMAGLET G наносится на влажные основания, обработанные пропитывающим раствором. Поэтому необходимо пропитывать столько оснований, сколько можно шпаклевать KEMAGLET G за один раз.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В 6,4 – 7,2 Л воды, добавляем 20 кг (мешок) KEMAGLET G и перемешиваем, пока не получится однородная масса пластичной консистенции, без комков.

Перемешивание производится в мешалке, либо дрелью с малярным наконечником на минимальной скорости. После перемешивания массу необходимо оставить на 5 минут, и перед нанесением еще раз перемешать. Приготовленную массу можно использовать в течение следующих 4 часов.

НАНЕСЕНИЕ:

KEMAGLET G наносится вручную металлической гладилкой на чистые и стабильные поверхности, толщиной слоя до 3 мм. Трещины в стенах до 1 см возможно заделать KEMAGLET G. Шпаклеванные поверхности необходимо беречь от сильного воздействия солнечных лучей, дождя, сквозняка, мороза в течение 48 часов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

KEMAGLET G содержит цемент, поэтому раздражает кожу, глаза и слизистую. При работе пользоваться защитными перчатками. Избегать контакта с глазами и кожей. Беречь от детей. При контакте смеси с глазами их необходимо обильно промыть водой. Если раздражение не прошло, необходимо обратиться к врачу.